

Видимые критерии с минимального расстояния 45см на каждую зону по 5 секунд

То что клиент видит есть самым важным в конечной оценке косметической

Дефекты которые невидны под углом +/-30° считаются допустимыми дефектами

	Зона А	Зона В	Зона С	Отсутствие или механическое повреждение функциональных частей
Абразия (мелкое истирание)	Допускается макс. 2<50 x 20 мм, если они не пересекаются в другом направлении. (без повреждения печати или тисненого логотипа)	Допускаются любой размер мелкого истирания, если не пересекаются с другим в другом направлении	любой разрешенный, если не затронут печатной информации или этикетки. Повреждение до голого металла допускается, если не возникает признаков коррозии - ржавчины или цветных пятен. Повреждения, которые выглядят как порез от ножа, или повторяющиеся поверхностные царапины не допускаются.	Не допускается, это приведет к полной замене компонентов
Царапины	Допускается мелкая царапина без ощутимой глубины, любого размера; Макс. 2<50мм, и на расстоянии не менее 50мм друг от друга; Допускается царапина с ощутимой глубиной макс. 1<10мм (без повреждения печати или логотипа); Логотип: одна волосная царапина<5мм	Одиночная мелкая царапина без ощутимой глубины любого размера; Макс. 2<50мм, на любом расстоянии друг от друга; Глубокая царапина макс.1<10мм		
Множественные царапины(серия царапин одного и того же направления и относительного размера	Допускается Макс.1 серия без ощутимой глубины <50мм (без повреждения печати или логотипа)	Допускается макс. 1 серия без ощутимой глубины любого размера на одной поверхности		
Вмятины	Допускается <1 мм не считается дефектом; Допускается макс. 5 <3 мм в диаметре (без острых краев) (без повреждения печати или логотипа)	Вмятины<1 мм не считается дефектом Макс. 3 <5 мм в диаметре Макс. 5 <4 мм в диаметре Без острых краев		
Коррозия / Ржавчина	Не допускается		Не допускается	
Темные / светлые пятна	Допускается <15 мм в диаметре не считается дефектом - не более 10 таких дефектов; Макс 2 <50 мм; Макс 4 <20 мм, Макс 1 <100 мм -не может контрастировать с поверхностью (не относится к очищаемым пятнам) (без повреждения печати или логотипа)	Допускаются не большие темные пятна (не касается темных пятен, которые можно вычистить)		
Дефекты возникшие в процессе покраски, перекрашенная пыль	Допускается <2 мм в диаметре не считается дефектом; макс. 3 <4 мм на расстояние 20 мм, без острых краев (без повреждения печати или логотипа)	Допускается <3 мм в диаметре не считается дефектом, макс. 5 <5 мм, на расстояние 20 мм. Без острых краев	Разрешено	
Дефекты возникшие в процессе покраски, неравномерная окраска, апельсиновая корка	Допускается макс. 1 <100 x 20 мм (одинаковая текстура поверхности не считается дефектом)	Макс. 2 дефекты любого размера на поверхность		
грязь	Не допускается, за исключением частиц пыли с воздуха			
замечание	Если вы не уверены, является ли единица PASS или FAIL в соответствии с вышеупомянутыми критериями, считайте единицу измерения как PASS. .			
Produkt	Instrukcja powiązana	Autor	Sprawdził/Zatwierdził	Data
SKY	N/A	Paweł Koperda Inżynier Jakości	Paweł Dera Inżynier Produktu	04/02/2022