


Eigenschappen

Binnenlaag	Polyester elastomeer
Inlage	Een vlechtwapening van aramide
Buitenlaag	Polyurethaan (PUR)
Bijzondere kenmerken	Uitstekend bestand tegen ozon en slijtage Zeer goede buigwisselsterkte Geringe volumetrische uitzetting
Kleur	Oranje
Lengteverandering	+0 % tot -1 %
Middelen	Mineraal olie Synthetische oliën Water-olie emulsies (tot +60 °C) Water (0 °C bis +60 °C)
Norm	ISO 3949/R8-2 NON CONDUCTIVE
Temp. max.	93 °C
Temp. min.	-40 °C
Toepassingsgebied	Hogedrukcircuits Algemene toepassing
Douanetariefnummer	39173100



The product image may differ

Opmerking

Elektrische geleidbaarheid < 50 µA volgens ISO 3949

Artikel

Aanduiding	DN*	Inch	Size	Binnen-Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
NY 804 NC	5	3/16"	3	5	8,9	350	1.400	30
NY 806 NC	6	1/4"	4	6,5	11,5	350	1.400	50
NY 808 NC	8	5/16"	5	8,1	13,4	310	1.200	55
NY 810 NC	10	3/8"	6	9,7	15,5	280	1.120	60
NY 813 NC	12	1/2"	8	13	19,9	245	980	80
NY 820 NC	19	3/4"	12	19,5	26,9	165	660	150
NY 825 NC	25	1"	16	25,9	34,2	140	560	200

DN = nominale diameter, nominale wijdte

Suitable Frames

PHY 700 N	Persfitting, NY 700
PHY 800	Persfitting, NY 800
PHY 800 N	Persfitting, NY 800