

LayCeramic

Filament mit
Keramikpartikeln



165–245°



kalt bis 40°

Empfehlung:
Stahl-Hotend, Vor-
wärmung, Brenn-
ofen notwendig

Beständig gegen: wie Keramik,
schrumpft beim Brennen um 20 bis 30 Prozent

Wärmefest: nach dem Brennen wie Keramik

Kilopreis: ab 200 €

Make: