

PETG

Polyethylenterephthalat-
Glykol



220–240°



kalt bis 40°

Empfehlung:
Druck mit Lüfter

Beständig gegen: Öle, Benzin, Alkohol, Perchlorethylen,
aliph. Kohlenwasserstoffe, schwache Säuren

Wärmefest: bis 70°

Warping: sehr gering

Kilopreis: ab 18 €

Make: