

PMMA

Polymethylmethacrylat



235–265°



100–130°

Empfehlung:

Haftmittel,

Gehäuse,

Druck ohne Lüfter

Beständig gegen: aliph. Kohlenwasserstoffe,
schwache Säuren, schwache Laugen

Wärmefest: bis 90°

Warping: sehr stark

Kilopreis: ab 40 €

Make: