

XT-CF20

Copolyester mit
Carbonfasern



240–260°



60–70°

Empfehlung:
Haftmittel,
Druck mit Lüfter,
Stahl-Düse

Beständig gegen: keine Angaben

Wärmefest: bis 70°

Warping: gering

Kilopreis: ab 70 €

Make: