

Willowflex

Flexibles Filament aus
biol. Rohstoffen



180–200°



kalt bis 70°

Empfehlung:
Haftmittel, Lüfter,
Geschwindigkeit
max. 40mm/s

Beständig gegen: keine Angaben

Wärmefest: bis 100°

Warping: gering

Kilopreis: ab 80 €

Make: