

BronzeFill

Metallhaltiges PLA



195–220°



kalt bis 60°

Empfehlung:
Haftmittel bei kl.
Auflagefläche,
Druck mit Lüfter

Verarbeitung: schleif- und polierbar, sehr schwer,
verursacht hohen Düsenverschleiß

Wärmefest: bis 70°

Warping: gering

Kilopreis: ab 100 €

Make: