

ASA

Acrylester-Styrol-
Acrylnitril



240–265°



90–110°

Empfehlung:

Haftmittel,

Gehäuse,

Druck ohne Lüfter

Beständig gegen: aliph. Kohlenwasserstoffe, Benzin,
schwache Säuren, Laugen, Öle, Fette

Wärmefest: bis 100°

Warping: stark

Kilopreis: ab 23 €

Make: