


# 10. Выполните суперзадание.

Исследуйте, как зависит значение силы трения скольжения от площади соприкосновения трущихся поверхностей тел.



Плотности веществ в твердом состоянии при 20 °С  
(при нормальном атмосферном давлении)

| Вещество      | $\rho, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ | $\rho, \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$ | Вещество        | $\rho, \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ | $\rho, \frac{\text{г}}{\text{см}^3}$ |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Осый          | 22 600                               | 22,6                                 | Мрамор          | 2700                                 | 2,7                                  |
| Иридий        | 22 400                               | 22,4                                 | Стекло оконное  | 2500                                 | 2,5                                  |
| Платина       | 21 500                               | 21,5                                 | Фарфор          | 2300                                 | 2,3                                  |
| Золото        | 19 300                               | 19,3                                 | Бетон           | 2300                                 | 2,3                                  |
| Свинец        | 11 300                               | 11,3                                 | Соль поваренная | 2200                                 | 2,2                                  |
| Серебро       | 10 500                               | 10,5                                 | Кирпич          | 1800                                 | 1,8                                  |
| Медь          | 8900                                 | 8,9                                  | Оргстекло       | 1200                                 | 1,2                                  |
| Латунь        | 8500                                 | 8,5                                  | Капрон          | 1100                                 | 1,1                                  |
| Сталь, железо | 7800                                 | 7,8                                  | Полиэтилен      | 920                                  | 0,92                                 |
| Олово         | 7300                                 | 7,3                                  | Парафин         | 900                                  | 0,90                                 |
| Цинк          | 7100                                 | 7,1                                  | Лед             | 900                                  | 0,90                                 |
| Чугун         | 7000                                 | 7,0                                  | Дуб (сухой)     | 700                                  | 0,70                                 |
| Корунд        | 4000                                 | 4,0                                  | Сосна (сухая)   | 400                                  | 0,40                                 |
| Алюминий      | 2700                                 | 2,7                                  | Пробка          | 240                                  | 0,24                                 |