

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Ottone
Colore	Giallo
Sfumatura colore	Giallo verde
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Minimo
Livello di disossidazione	Basso

Composizione commerciale (%)

CU	76.00
ZN	18.00
SN	6.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	960.0
Liquidus [°C]	990.0
Intervallo di fusione [°C]	30.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
89.1	0.5	21.7	21.7	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	90.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	275.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	100.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	105.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	383.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	141.0
Allungamento a rottura (A) [%]	47.0

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	8.6
-----------------	-----

Applicazioni del prodotto

Microfusione con pietre
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione in sistemi aperti
Microfusione senza pietre

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE**Temperatura di prefusione**

Temperatura [°C]

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1090	1120
0.5 - 1.2 mm	580	650	1070	1090
> 1.2 mm	460	600	1050	1070

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 5 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.