

WH80B2 585‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 585-750‰ (14-18 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per oro
Colore	Bianco
Sfumatura colore	Bianco standard
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Basso

Composizione commerciale (%)

CU	56.00
NI	28.00
ZN	16.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	940
Liquidus [°C]	970

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
83.5	0.8	8.2		17.9

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	175.0
-------------------------------	-------

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	12.7
-----------------	------

Applicazioni del prodotto

Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Produzione di lastra

WH80B2 585‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ORO BIANCO 585-750‰ (14-18 KT)

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1090

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1060	1090
0.5 - 1.2 mm	580	650	1040	1060
> 1.2 mm	460	600	1020	1040

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 45-60 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 5-10 minuti, oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 10 minuti.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1090

Riduzioni

Lastra - area o spessore (%)	60.0
Filo - diametro (%)	40.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1070	1150	1050	1090

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	660	700	25
1 - 5 mm	660	700	30
> 5 mm	660	700	35

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Raffreddare in aria fino a 550°C e poi immergere in soluzione acqua/alcol 50%/50%, oppure solo in acqua.