

Y144W 375‰

LEGA MADRE UNIVERSALE DI ORO GIALLO 375-585‰ (9-14 KT)

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali		Composizione commerciale (%)	
Tipologia	Lega madre per oro	CU	68.00
Colore	Giallo	ZN	16.00
Sfumatura colore	Giallo carico	AG	16.00
Processo produttivo	Universale		
Livello di affinazione del grano	Alto		
Livello di disossidazione	Minimo		

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	875.0
Liquidus [°C]	905.0
Intervallo di fusione [°C]	30.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a *	b *	c *	Yellow Index
88.2	2.0	17.6	17.7	

Caratteristiche fisiche

Grano cristallino as cast [µm]	150.0
Densità [g/cm³]	11.0

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	100.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	240.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	125.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	145.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	447.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	230.0
Allungamento a rottura (A) [%]	38.0

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Produzione da tornitura e CNC
Produzione di catena vuota
Produzione di filo
Produzione di lastra
Produzione di placcato
Produzione di tubo in colata continua
Produzione di tubo TIG

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1025

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	995	1025
0.5 - 1.2 mm	580	650	975	995
> 1.2 mm	460	600	955	975

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 10-15 minuti, quindi immergerlo in acqua.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1025

Riduzioni

Filo - diametro (%)	45.0
Lastra - area o spessore (%)	75.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1005	1085	985	1025

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	620	660	25
1 - 5 mm	620	660	30
> 5 mm	620	660	35

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Immergere direttamente in acqua.

Y144W 375‰

LEGA MADRE UNIVERSALE DI ORO GIALLO 375-585‰ (9-14 KT)

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
TERMOINDURIMENTO	275.0	90.0	In aria o in forno