

S925WH 925‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ARGENTO 925‰

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Lega madre per argento
Colore	Argento
Processo produttivo	Universale
Livello di affinazione del grano	Medio
Livello di disossidazione	Minimo

Composizione commerciale (%)

CU	98.00
ZN	2.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	770.0
Liquidus [°C]	900.0
Intervallo di fusione [°C]	130.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
97.4	-0.6	5.0	5.0	8.7

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	10.3
-----------------	------

Caratteristiche generali

Grano cristallino as cast [µm]	185.0
--------------------------------	-------

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	70.0
Durezza dopo 70% rid. d'area [HV 0.2]	150.0
Durezza dopo ricottura [HV 0.2]	70.0
Durezza dopo termindurimento a doppio step [HV 0.2]	150.0
Durezza dopo termindurimento a singolo step [HV 0.2]	110.0
Resistenza a trazione (Rm) [MPa]	265.0
Carico di snervamento (Rp 0.2) [MPa]	165.0
Allungamento a rottura (A) [%]	27.0

Applicazioni del prodotto

Colata continua
Fusione in staffa
Produzione di catena massiccia
Produzione di filo
Produzione di lastra

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1020

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1000	1030
0.5 - 1.2 mm	580	650	980	1000
> 1.2 mm	480	600	960	980

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 5 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.

PARAMETRI LAVORAZIONE MECCANICA

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C] 1020

Riduzioni

Filo - diametro (%) 45.0
Lastra - area o spessore (%) 70.0

TEMPERATURE DI COLATA	Colata cont. da [°C]	Colata cont. a [°C]	Colata in staffa da [°C]	Colata in staffa a [°C]
Temperature	1000	1080	980	1020

RICOTTURA LAVORAZIONE MECCANICA	Temp. da [°C]	Temp. a [°C]	Tempo [min]
< 1 mm	560	620	20
1 - 5 mm	560	620	25
> 5 mm	560	620	30

Lavorazioni meccaniche - Tempra

Immergere direttamente in acqua.

S925WH 925‰

LEGA MADRE UNIVERSALE PER ARGENTO 925‰

PARAMETRI PROCESSO TERMOINDURIMENTO

SINGOLO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Termoindurimento	300.0	90.0	In aria o in forno
DOPPIO	Temperatura [°C]	Tempo [min]	Tempra
Omogeneizzazione	730.0	40.0	In acqua, immediato
Termoindurimento	300.0	60.0	In aria o in forno