

BR10

OTTONE PER MICROFUSIONE DA MATERIE PRIME RICICLATE

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni generali

Tipologia	Ottone
Colore	Giallo
Sfumatura colore	Giallo rosa
Processo produttivo	Microfusione
Livello di affinazione del grano	Basso
Livello di disossidazione	Molto alto

Composizione commerciale (%)

CU	92.00
ZN	4.00
SI	4.00

Temperatura di fusione

Solidus [°C]	880.0
Liquidus [°C]	985.0
Intervallo di fusione [°C]	105.0

CARATTERISTICHE COMPLETE

Coordinate colore

L *	a*	b*	c*	Yellow Index
85.5	3.3	13.5	13.9	

Caratteristiche meccaniche

Durezza dopo fusione [HV 0.2]	125.0
-------------------------------	-------

Caratteristiche fisiche

Densità [g/cm³]	8.6
-----------------	-----

Applicazioni del prodotto

Microfusione in sistemi aperti
Microfusione in sistemi chiusi
Microfusione senza pietre
Microfusione con pietre

BR10

OTTONE PER MICROFUSIONE DA MATERIE PRIME RICICLATE

PARAMETRI PROCESSO DI FUSIONE

Temperatura di prefusione

Temperatura [°C]

TEMPERATURE DI COLATA	Cilindro da [°C]	Cilindro a [°C]	Metallo da [°C]	Metallo a [°C]
< 0.5 mm	660	720	1085	1115
0.5 - 1.2 mm	580	650	1065	1085
> 1.2 mm	460	600	1045	1065

Raffreddamento alberini senza pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 5 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Raffreddamento alberini con pietre

Lasciare raffreddare il cilindro per 30-45 minuti, quindi immergerlo in acqua.

Decapaggio

Immergere in soluzione di RADIAL 50g/l, 60°C per 2 min., oppure in acido solforico al 10%, 50°C per 5 min.