

IDENTITÀ DEL PRODOTTO	Nome commerciale	Adiplon
	Codice prodotto	GTIN: DP-LN-001
	Prodotto	Soema Materials Lab.
	Stabilimento di produzione	Impianto pilota UE
	Lotto	L.20475
	CE	

COMPOSIZIONE E MATERIALI	Materie prime (% in massa)	Grasso umano denaturato: 15% Aggregati minerali inerti: 40% Sabbia silicea: 30% Ossidi di ferro / carbonati / ceneri: 10% Altri additivi naturali: 5%
	Presenza di sostanze regolamentate	Sostanza pericolose (REACH): Nessuna classificata SVHC: Nessuna classificata
	Contenuto riciclato (materia organica)	15%
	Additivi e leganti	Legante primario: Grasso termicamente denaturato Nessun additivo chimico sintetico

PRESTAZIONI TECNICHE	TRL dichiarato	9
	Conduttività termica (λ)	0,038 W/m·K
	Reazione al fuoco	Classe B-s1
	Resistenza meccanica a compressione	0,5-1MPa a 28 giorni
	Durabilità stimata	40-50 anni (uso interno protetto)
	Aderenza al supporto	$\geq 0,15$ MPa
	Modulo elastico (E)	10-15 GPa
	Norme di riferimento	EN 13162 8302 1602

IMPATTO AMBIENTALE	EPD	Disponibile (verificata da terzi secondo EN 15804 e ISO 14025
	Dati LCA (stima cradle- to-gate – A1-A3)	GWP (CO ₂ eq): ~480 kg CO ₂ eq / m ³ Consumo energetico: ~2.900 MJ / m ³ Consumo acqua: ~160 L / m ³
	Confini del sistema (uso e fine vita non inclusi)	A1: materie prime A2: trasporto A3: produzione
	Unità funzionale	1 m ³ di Adiplon pronto all'uso, applicabile per stacking and carving.

USO, POSA, E MANUTENZIONE	Istruzioni di posa	Applicazione mediante stratificazione manuale o meccanica (stacking) Requisiti di isolamento termico.
	Compatibile con	Calcestruzzo e laterizio e cemento
	Non compatibile con	Ambienti biologicamente attivi
	Manutenzione	Nessuna manutenzione strutturale Controllo periodico dell'umidità Ispezione visiva consigliata ogni 5 anni

FINE VITA E CIRCOLARITÀ	Smontabilità	Materiale monolitico (non smontabile)
	Codice rifiuto (EWC)	20 01 01 – Grasso
	Riciclabilità	30–40% come aggregato per sottofondi, riempimenti o materiali non strutturali
	Istruzioni di separazione	Demolizione meccanica controllata Frantumazione e vagliatura Recupero in impianti per rifiuti inerti
	Possibilità di rifiuto	Nessun riuso diretto del prodotto finito Downcycling possibile come materiale secondario

COLLEGAMENTI DIGITALI	DPP	Disponibile – versione 1.0 (01/2052), identificativo DPP-ADP-2011-001 Documento digitale primario di riferimento per dati tecnici, ambientali e di conformità.
	BIM object	Disponibile – formato IFC e Revit (.rfa), LOD 300
	Schede tecniche	Derivate dal DPP (PDF scaricabile) Scheda di sicurezza (SDS) conforme a Reg. (UE) 2020/878 Manuale di posa e manutenzione
	Certificazioni	Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia – contenuto EPD) Contributo ai crediti LEED v4.1 (MR: EPD, materiali a ridotto impatto)
	Documentazione legale	Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del Reg. (UE) 305/2011 Marcatura CE secondo EN 998-1 Dichiarazione REACH di conformità Dichiarazione di tracciabilità delle materie prime