

IDENTITÀ DEL PRODOTTO	Nome commerciale	Emolite
	Codice prodotto	GTIN: EM-LT-001
	Prodotto	Soema Materials Lab.
	Stabilimento di produzione	Impianto pilota UE
	Lotto	L.20475
	CE	

COMPOSIZIONE E MATERIALI	Materie prime (% in massa)	Fibrina denaturata: 15% Terreni argillosi fini: 40% Sabbia silicea: 30% Ossidi di ferro / carbonati / ceneri: 10% Altri additivi naturali: 5%
	Presenza di sostanze regolamentate	Sostanza pericolose (REACH): Nessuna classificata SVHC: Nessuna classificata
	Contenuto riciclato (materia organica)	30-40%
	Additivi e leganti	Legante primario: fibrina termicamente denaturata Nessun additivo chimico sintetico

PRESTAZIONI TECNICHE	TRL dichiarato	9
	Conduttività termica (λ)	0,750 W/m·K
	Reazione al fuoco	Classe A1
	Resistenza meccanica a compressione	15-18 MPa a 28 giorni
	Durabilità stimata	>50 (esposizione esterna controllata)
	Aderenza al supporto	$\geq 2,0$ MPa
	Modulo elastico (E)	10-15 GPa
	Norme di riferimento	EN 196-1 1015-12 13501-1 ISO 8302

IMPATTO AMBIENTALE	EPD	Disponibile (verificata da terzi secondo EN 15804 e ISO 14025)
	Dati LCA (stima cradle- to-gate – A1-A3)	GWP (CO ₂ eq): ~480 kg CO ₂ eq / m ³ Consumo energetico: ~2.900 MJ / m ³ Consumo acqua: ~160 L / m ³
	Confini del sistema (uso e fine vita non inclusi)	A1: materie prime A2: trasporto A3: produzione
	Unità funzionale	1 m ³ di Emolite pronto all'uso, applicabile per stacking and carving.

USO, POSA, E MANUTENZIONE	Istruzioni di posa	Impilare con aggregati misti. Spessore consigliato: dipende dallo scopo
	Compatibile con	Calcestruzzo e supporti cementizi
	Non compatibile con	Ambienti biologicamente attivi
	Manutenzione	Nessuna manutenzione strutturale Controllo periodico dell'umidità Ispezione visiva consigliata ogni 5 anni

FINE VITA E CIRCOLARITÀ	Smontabilità	Materiale monolitico (non smontabile)
	Codice rifiuto (EWC)	19 01 01 – Fibrina
	Riciclabilità	30–40% come aggregato per sottofondi, riempimenti o materiali non strutturali
	Istruzioni di separazione	Demolizione meccanica controllata Frantumazione e vagliatura Recupero in impianti per rifiuti inerti
	Possibilità di rifiuto	Nessun riuso diretto del prodotto finito Downcycling possibile come materiale inerte secondario

COLLEGAMENTI DIGITALI	DPP	Disponibile – versione 1.0 (01/2052), identificativo DPP-EM-2011-001 Documento digitale primario di riferimento per dati tecnici, ambientali e di conformità.
	BIM object	Disponibile – formato IFC e Revit (.rfa), LOD 300
	Schede tecniche	Derivate dal DPP (PDF scaricabile) Scheda di sicurezza (SDS) conforme a Reg. (UE) 2020/878 Manuale di posa e manutenzione
	Certificazioni	Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia – contenuto EPD) Contributo ai crediti LEED v4.1 (MR: EPD, materiali a ridotto impatto)
	Documentazione legale	Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del Reg. (UE) 305/2011 Marcatura CE secondo EN 998-1 Dichiarazione REACH di conformità Dichiarazione di tracciabilità delle materie prime