

INFORME DE ENSAYOS

Cliente/Proyecto:	Mondey	Tipo de material:	Tosca
Identificación de la muestra:	153	Cantera:	Mario Suhr
Fecha de ingreso:	14/06/2017	Emisión del informe:	23/06/2017
Observaciones:	Se realiza únicamente ensayo de CBR, los valores de densidad máxima y humedad óptima fueron estimados.		
Muestreo realizado por el cliente			

RESULTADOS

UY S-21-89 - Relación de soporte de califormnia (CBR)					
Fecha moldeo		Fecha ensayo			
19/06/2017		20/06/2017			
CBR	PUSS (kg/m³) moldeo	% Humedad moldeo	Días de inmersión	Expansión (%)	
90	2040	7.7	1	0	

Los resultados de ensayos presentados en este informe, refieren exclusivamente a la muestra ensayada. Este informe sólo será válido en su versión firmada.