BEV3中间轴总成 静扭强度试验大纲

编写: 辍怡

校对: 12 7

审核:

批准:

上海汽车变速器有限公司 技术中心

修订记录

序号	修订前内容	修订后内容	修订日期
本大纲所	行代替的历次版本发布	·情况为:	
本大纲为	首次发布		

1. 主体内容和适用范围

本大纲规定了BEV3中间轴总成(型号X76)静扭强度试验的试验目的、试验条件、试验规范、试验程序及评价指标。

本大纲适用于BEV3中间轴总成(型号X76)。 本大纲依据客户要求制定。

2. 试验目的

考核BEV3中间轴总成(型号X76)静扭强度。

3. 试验条件

3.1 试验设备

试验台架示意图如图1所示。




图1 静扭试验台示意图

- 3.1.1 将中间轴大齿加载端工装通过螺栓连接安装在作动缸一侧;
- 3.1.2 将中间轴大齿轮与中间轴大齿加载端工装配合安装,安装时需注意中间轴大齿轮侧轴端与作动缸平面贴合;
- 3.1.3 将中间轴小齿轮与中间轴小齿固定端工装的配合安装;
- 3.1.4 将扭矩仪侧台架法兰盘与中间轴小齿固定端工装通过螺栓连接

(需转动作动缸使连接孔位对齐);

- 3.1.5 安装好后,沿中间轴轴向推动台架扭矩仪侧,直至中间轴小齿固定端工装与中间轴小齿轮顶死贴合;
- 3.1.6 调整台架扭矩仪一侧保证扭矩仪侧台架法兰盘与作动缸平面平 行;
- 3.1.7 中间轴总成安装完成后,用白色油漆笔在中间轴总成上沿中间 轴轴向从头到尾画一条直线,并拍照记录,以此作为试验开始前的热 套初始位置。
- 3.2 试验样品

本次试验需要样品数量为3台,样品热套符合批产工艺要求。

3.3 控制精度

输入扭矩: ±10N.m

转角: ±0.2°

4. 试验程序

4.1 正式试验规范如表1所示。

表1 BEV3中间轴总成静扭强度试验规范

目标扭矩	加载速率	
(N·m)	(°/s)	
加载直至破坏	≤1	

5. 试验程序

- 5.1 按照3.1要求完成样品安装;
- 5.2 试验加载时扭矩应从零开始缓慢加载至4.1表1中规定的目标扭矩。加载速率需满足4.1表1中的规定,切不可冲击加载。

- 5.3 试验加载到4.1表1中规定的目标扭矩过程中,若扭矩值瞬间骤降超过500N.m,试验停止,切断油源,记录扭矩骤降前最大加载扭矩值。目视检查中间轴总成状态,对热套位置进行拍照记录。
- 5.4 试验过程中需实时记录扭矩、转角与时间的关系曲线。

6. 评价指标

- 6.1 若5.3中记录的最大加载扭矩值小于2080N.m,则试验不通过。
- 6.2 若无以上问题,则试验通过。