


Ensaio 06 — $C_{A0} = 0.10 \text{ mol/L}$ | $\eta = 1.0$ | $S/L = 10.0 \text{ g/L}$
Regime com Proporção Estequiométrica Nominal ($\eta = 1,0$)



- Condições Operacionais:
- $m_{B0} = 4.0 \text{ g minério}$ | $V = 0,40 \text{ L}$
 - $T = 40^\circ \text{ C}$ | Rotação: 1000 rpm
- Desempenho dos Modelos:
- Cinético Puro ($\alpha = 0$):
 $R^2 = 0.7152$ | RMSE = 14.71%
 $X_{final} = 95.8\%$ (Desvio: 8.8%)
 - Modelo Nominal ($\alpha = 5500$):
 $R^2 = 0.5317$ | RMSE = 18.87%
 $X_{final} = 76.6\%$ (Desvio: 10.4%)
 - Nova Abordagem (LOP):
 $R^2 = 0.9986$ | RMSE = 1.04%
 $X_{final} = 87.3\%$ (Desvio: 0.31%)

