



Convient à : travaux d'assemblage, si l'utilisation de lubrifiants contenant du métal composants (pour l'effet visuel), produits contenant du nickel (pour des raisons de santé) et l'utilisation de produits contenant du cuivre (en raison de raisons électrochimique)

Cohérence: Classe NGLI 0-1

Densité à +20°C : 1,42 g/cm³, DIN 51757

Coefficient de friction: 0,19 – Test SRV

Résistance à la pression : 3800-4000 N (Test VKA)

Durabilité dans l'eau : 1-90°C, DIN 51807

Plage de température : -40°C - +1400°C

Charge de pression : 230 N/mm²

RÉFÉRENCE	GR
PATE ANTI-GRIPPAGE_Z	145