



Temperature correction factor for bursting pressure	-20°C	0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
	1,87	1,4	1	0,9	0,8	0,7	0,6

Dureté: 64 ShD.

Température de travail: De -30°C à +110°C.

Matériel: Polyamide: type PA6

RÉFÉRENCE	ØD1	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PRESSION DE SERVICE (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)	RAYON DE COURBURE (MM)	LONGUEUR (M)
PAY10X12TRANSLUCIDE	10x12 mm	13	188,5	39	565,5	85	100