



Temperature correction factor for bursting pressure	-20°C	0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
	1,87	1,4	1	0,9	0,8	0,7	0,6

Dureté: 64 ShD.

Température de travail: De -30°C à +110°C.

Matériel: Polyamide: type PA12

RÉFÉRENCE	ØD1	PRESSION DE SERVICE (BAR)	PRESSION DE SERVICE (PSI)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (BAR)	PRESSION D'ÉCLATEMENT (PSI)	RAYON DE COURBURE (MM)	LONGUEUR (M)
PAY02.7X04NOIR	2,5x4 mm	36	522	108	1.566	20	25
PAY06X08NOIR	6x8 mm	20	290	60	870	40	100