

INFORME DE INSPECCIÓN

Bomba y Accesorios Unidad 133



Realizó	Ing. Sebastián Cortés	501
Aprobó	Ing. Facundo Alvarez	HA



Ensayo No Destructivo

FO-02-1	Rev 02
N° END	E21
Fecha	Octubre 2021

		EQUIPAMIENTO UTILIZADO					
MEDICIÓN DE PRESIÓN			MEC	DICIÓN DE ESPESORES	ВОМВ	BOMBA DE PRESIÓN	
Tipo	Manón	netro	Tipo	Medidor de Espesores	Tipo	Neumática	
Marca	Fluke		Marca	Demeq	Marca	Pascal	
Modelo	700G3	1	Modelo	QS3 DL	Modelo	Simple Pistón	
Rango	0-700 k	kg/cm2	Palpador	Bicristal QSS501 5 MHz	Rango	0-5 ksi	
Fecha de Cal.	Agosto	-2021	Acoplante	Gel Demeq			
Certificado de Cal.	CCPT-0	100856	S/N:	299			

#	Descripción	Resultado	Espesor Mínimo ¹	Medición de Espesores		РН	Precinto	Observaciones	
1	Codo	Aprobado	3,76	5,62	9.70	12,7	150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI03	Reemplazo de entrerrosca
2	Tubería	Aprobado	3,76	9,55	5,62	8,50	150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI04	
3	Tee	Aprobado	3,76	-	9.50	-	150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI05	
4	Accesorio	Aprobado	3,76	-	-	5.80	150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI06	
5	Manguerote	Aprobado	N/A	-	-	-	150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI10	
6	Válvula tapón 2" 5K	Aprobado	N/A				150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI11	
7	Válvula tapón 2" 5K	Aprobado	N/A				150 kg/cm2	ENT E04 OCT20 QUI12	
8	Válvula tapón 2" 5K	Rechazado	N/A	-	-	-	150 kg/cm2	-	Fuga

-

¹ Espesor mínimo requerido para 150 kg/cm², según norma ASME B313.3 para un acero A-106 GrB o similar.



Ensayo No Destructivo

FO-02-1	Rev 02
N° END	E21
Fecha	Octubre 2021


















Ensayo No Destructivo

FO-02-1	Rev 02
N° END	E21
Fecha	Octubre 2021



Se observa desgaste superficial del manguerote.