

W962



Високовольтна ізоляційна стрічка

Технічний паспорт Листопад 2022

Опис та особливості

W962 - це високовольтна стрічка на основі етиленпропіленового каучуку з чудовими електричними, хімічними, механічними та термічними властивостями. Швидко плавиться, утворюючи електрично стабільну конструкцію без пустот. Для ізоляції та оболонки з'єднань силових кабелів напругою від 600 вольт до 138 кВ, а також для створення конусів напруження та оболонки закінчень силових кабелів напругою до 35 кВ. Випускається товщиною 0,51 мм.

- Самооб'єднання
- Виняткова стійкість до корозії та озону
- Стійкість до ультрафіолету
- Відмінна стійкість до вологи, корозії та хімічних речовин
- Стійкість до впливу кабельних просочень

Матеріали	Підкладка	Клей		Стандартні розміри Ширина х Довжина 19 мм х 9,1 м (0.75" х 30')	
	Етилен	Номас			
	пилен	Немає Чорний		25 MM x 9,1 M (0.75 x 30')	
	Гума			м х 9,1 м (1.5" х 30')	
			Інші розміри доступні за :		
Технічні властивості	Характеристик	И	Типові значення	Метод випробування	
	Товщина (мм)		0,51±0,076	ASTM D 4325	
	Міцність на розрив (МРа)		5,0	ASTM D 412	
	Подовження при розриві (%)		750	ASTM D 412	
	Злиття (макс. 2,0 мм)		No flag	ASTM D 4325	
	Термостійкість (°C)		130	ASTM D 4325	
	Робоча температура.:				
	Безперервна (°C)		90	ASTM D 4325	
	Перевантаження (°C)		130	ASTM D 4325	
	Водопоглинання (%)		0,02	ASTM D 570	
	Озоностійкість		Відповідає вимогам		
	Стійкість до УФ		Відповідає вимогам		
	Діелектрична міцність (кВ/мм)		38	ASTM D 149	
	Коефіцієнт розсіювання		0.004	10TM D 150	
	24 години при 23°C		0,001	ASTM D 150	
	168 год при 70°		0,005	ASTM D 150	
	Діелектрична про		2,6	ASTM D 150	
	24 години при 23°C 168 год при 70°C		2,6 2,6	ASTM D 150 ASTM D 150	
	Об'ємний питоми		۷,0	ACTIVID TOO	
		3°С і 50% відносній волого	сті 1х10 ¹⁶	ASTM D 257	
		3°С і 96% відносної волого		ASTM D 257	
Рекомендоване використання	Для ізоляції та оболонки з'єднань силових кабелів напругою від 600 вольт до 138 кВ, а також для побудови конусів напруг і оболонки кінцевих муфт силових кабелів напругою до 35 кВ. Основний компонент для будівництва перехідних з'єднань.				
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C				
Термін придатності	60 місяців від да	ти виготовлення.			

Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувачі продукції повинні проводити власні випробування, щоб визначити придатність продукції для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА і ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ PLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1Е2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)