



61 та 61A

## Лакована дакроно-скляна стрічка

Технічний паспорт

Листопад 2022

Опис та особливості	<b>61 та 61A</b> складаються з дакрону та склотикини, просоченої високоякісним електроізоляційним лаком. 61A має термореактивний акриловий клей, чутливий до тиску, нанесений з одного боку. Обидві стрічки мають відмінну гнучкість і подовження. Вони мають високу діелектричну міцність, щільно прилягають до неправильних форм і поверхонь.. <ul style="list-style-type: none"><li>• Пряме переплетення з характеристиками зсуву.</li><li>• Винятково висока діелектрична міцність.</li><li>• Зберігає діелектричну міцність при тепловому навантаженні.</li><li>• Відмінна гнучкість і добре пристосовується до неправильних форм.</li><li>• Висока міцність на розрив та відрив по краю.</li><li>• Відповідає вимогам до ізоляції класу F.</li></ul>				
Матеріали	Підкладка	Клей	Колір	Стандартні розміри	
	Дакронова тканина	Акрил ( <b>61A</b> ) Без клею (61)	Світло-жовтий	Ширина x Довжина 19 мм x 18,2 м (0,75 дюйма x 60 футів.) Інші розміри доступні за запитом	
Технічні властивості	Характеристики		Типові значення		Метод випробування
	Клей		<b>61</b> None	<b>61A</b> Acrylic	
	Товщина (мм)		0,18	0,20	ASTM D 902
	Міцність на розрив (Н/см)		70	70	ASTM D 902
	Подовження (%)				
	@44 N		2,5	2,5	ASTM D 902
	@67 N		6,0	6,0	ASTM D 902
	Адгезія до сталі (Н/см)		- - -	3,5	ASTM D 1000
	Робоча температура (°C)		155	155	
	Аварійне перевантаження (°C)		185	185	
	Діелектрична міцність (kV/мм)		50	50	ASTM D 149
Рекомендоване використання	<b>61 та 61A</b> відмінно підходять для використання в котушках електродвигунів, свинцевих проводах, шарової ізоляції в невеликих трансформаторах і для робіт з технічного обслуговування електроустаткування.				
Зберігання	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C, відносній вологості повітря 50-80%.				
Термін придатності	24 місяці від дати виготовлення.				

Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувачі продукції повинні проводити власні випробування для визначення придатності продукту для передбачуваного використання.

**ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ:** Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ ПLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1E2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)