



Plytuff®

Вогнезахисна ПВХ стрічка

Технічний паспорт

Лютий 2019

Опис та особливості Plytuff - це спеціально розроблена полівінілхлоридна стрічка, призначена для використання там, де необхідні вогнестійкість і міцність. Клейка основа забезпечує відмінну адгезію до неопренової, гіпалонової та поліуретанової оболонки портативних кабелів.

- Вогнестійкий
- Працює за будь-якої погоди
- Висока стійкість до стирання
- Міцна клейка основа
- Маслостійкий
- Висока міцність на розрив
- Сумісний з усіма матеріалами оболонки
- Допуск P-153 MSHA.
- Відповідає директивам 2000/53/EC і RoHS 2011/65/EU. Стрічка Plytuff® не містить свинцю, кадмію, ртуті, хрому (VI), полібромованих біфенілів (PBB) або полібромованих дифенілових ефірів (PBDE), бутілбензилфталату (BBP), ди(2-етилгексилфталату (DEHP), дибутилфталату (DBP) або діізобутилфталату (DIBP).

Матеріали	Підкладка	Клей	Колір	Стандартні розміри
	ПВХ	Гумова основа	Чорний	Ширина x Довжина
				19 мм x 20 м (0.75 дюйма. x 66 футів.)
				38 мм x 20 м (1.5 дюйма. x 66 футів.)
				38 мм x 13 м (1.5 дюйма. x 44 футів.)
				Інші розміри доступні за запитом

Технічні властивості	Характеристики	Specification	Типові значення	Метод випробування
	Товщина, (mm)	0,18±0,025	0,20	ASTM D 1000
	Міцність на розрив (Н/см)	30 min	40	ASTM D 1000
	Подовження на розрив (%)	180 min	260	ASTM D 1000
	Адгезія до сталі (Н/см)	2,0 min	2,6	ASTM D 1000
	Адгезія до основи (Н/см)	2,0 min	2,6	ASTM D 1000
	Займистість	Вогнестійка	Вогнестійка	MSHA 30-CFR Part 7.407
	Пробій діелектрика (кВ)	7 min	8	ASTM D 1000

Рекомендоване використання Використовується для первинної ізоляції до 600 В. Повторна ізоляція кабельних з'єднань, що піддаються впливу на зовнішніх поверхнях. Ущільнення кінців з'єднань кабелів типу "гаряча" і "холодна" муфта від проникнення вологи. Ізоляція високовольтних з'єднань в агресивних середовищах. Покриття надрізів і стирання на всіх гірничодобувних кабелях. Висока вогнестійкість і призначена для застосування там, де вода, бруд, мастила, масла та інші забруднювачі зустрічаються в значних кількостях.

Зберігання В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C, відносній вологості повітря 50-80%.

Термін придатності 60 місяців від дати виготовлення.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ ПLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1E2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)