



Vinyl Mastic (VM) Самоклеюча мастична стрічка

Технічний паспорт Листопад 2022

Опис та особливості

Вінілова мастика (VM) - це самозастигаюча мастична суміш із всепогодною вініловою основою преміумкласу, яку можна використовувати для ізоляції та гідроізоляції електричних з'єднань напругою до 600 вольт. Малі розміри рулонів можна розтягувати і формувати навколо неправильних форм, навіть у важкодоступних місцях. Забезпечує відмінні електричні властивості, чудову адгезію та стійкість до вологи і хімічних речовин. Вінілова основа забезпечує захист від ультрафіолету. Використовується для ізоляції повітряних і безпосередньо заглиблених низьковольтних з'єднань, з'єднань електродвигунів, а також для ремонту кабелів і кабелепроводів.

- Самозастигаюча
- Стійкість до ультрафіолетового випромінювання та погодних умов
- Міцна адгезія до металу, ізоляції кабелів та оболонок
- Відмінна корозійна стійкість
- Чудова діелектрична міцність
- Тривалий катодний захист

Матеріали	Підкладка	Клей Мастика	Колір Чорний	Стандартні розміри Ширина х Довжина 102 мм х 3,1 м (4 дюйма х 10 футів.) Інші розміри доступні за запитом	
	ПВХ				
Технічні властивості	Характеристики			Типові значення Метод випробування	
Мастика з ПВХ	Товщина (мм)			0,160	ASTM D 1000
	Міцність на розрив (Н/см)			40	ASTM D 1000
	Подовження (%)			240	ASTM D 1000
підкладкою		Товщина, (мм)			ASTM D 1000
3'єднання (ПВХ основа + мастика)	Товщина, (мм)			1,20±0,20	ASTM D 1000
	Адгезія до сталі (H/см) ¹			22	ASTM D 1000
	Адгезія до поліетилену (H/см) ¹			22	ASTM D 1000
	Робоча температура				
	Безперервний (°C)			90	ASTM D 4325
	Аварійне перевантаження (°C)			130	ASTM D 4325
	Водопоглинання (%)			<0,35	ASTM D 570
	Корозія міді (візуальний)			None	ASTM D 69
	Озоностійкість (візуальний)			Pass	ASTM D 4325
	Стійкість до ультрафіолету (візуальний)				
	50°C x 4 год. при 95% HR + 70°C x 20 год.			Pass	ISO 11507
		(1000 год.) 18 хв. Дистильована вода + 102 хв. насухо при 40°C (750 год)			ASTM D 4325
	-	Діелектрична міцність (кВ/мм)		13	ASTM D 149
	Питомий по	итомий поверхневий опір (Ω)		>1x10 ¹³	ASTM D 257
		, ніж зазначено, завдяк		ОСНОВИ	
Рекомендоване Д	Іля ущільненн	я, ізоляції та про	окладки всіх н	изьковольтних елек	тричних з'єднань.
використання І	Ідеально підходить для зрощування та ущільнення в телекомунікаційній,				
	телевізійній та електротехнічній галузях.				
	В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температу від 5°C до 35°C, відносній вологості повітря 50-80%.				
Термін придатності — 2	24 місяці від да	ати виготовленн	Я.		

Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувачі продукції повинні проводити власні випробування для визначення придатності продукту для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Ріуточіт гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Ріуточіт не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукт для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Ріуточіт, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА і ВИКПЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ РІУМОUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1Е2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Ріутомотін не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)