



77 PLYGLAS®

Склотканинна стрічка

Технічний паспорт

Листопад 2022

Опис та особливості

77 PLYGLAS® - це склотканинна стрічка з термореактивним клеєм на основі каучуку, чутливого до тиску. Вона має високу міцність на розрив і забезпечує відмінну стійкість до зносу і стирання при робочій температурі 130 °C.

- Стійкість до високих температур
- Робоча температура 130 °C
- Висока механічна міцність
- Термореактивний клей
- Стійкість до стирання

| Матеріали | Підкладка | Клей | Колір | Стандартні розміри |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|---|
| | Скляна тканина | На гумовій основі | Білий | Ширина x Довжина 19 mm x 20 m (0.75 дюйма x 66 футів.) Інші розміри доступні за запитом |
| Технічні властивості | Характеристики | | Типові значення | Метод випробування |
| | Товщина (мм) | | 0,18±0,025 | ASTM D 1000 |
| | Міцність на розрив (Н/см) | | 300 | ASTM D 1000 |
| | Подовження на розрив (%) | | 5 | ASTM D 1000 |
| | Адгезія до сталі (Н/см) | | 1,7 | ASTM D 1000 |
| | Пробій діелектрика (кВ) | | 2,5 | ASTM D 1000 |
| | Опір ізоляції (МΩ) | | 5000 | ASTM D 1000 |
| Рекомендоване використання | Для ізоляції та захисту високотемпературних з'єднань на кабелях з твердим діелектриком до 600 вольт. Закріплення 53 Plyarc, дугозахисної та вогнезахисної стрічки, де необхідна адгезія при високих температурах. Застосування для зв'язування та джгутування. | | | |
| Зберігання | В оригінальній упаковці, в горизонтальному положенні, під накриттям, при температурі від 5 °C до 35 °C, відносній вологості повітря 50-80%. | | | |
| Термін придатності | 36 місяців від дати виготовлення. | | | |

Дані в таблиці представляють середні результати випробувань і не повинні використовуватися для цілей специфікації. Користувачі продукції повинні проводити власні випробування для визначення придатності продукту для передбачуваного використання.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ: Компанія Plymouth гарантує, що її Продукт буде в основному відповідати письмовим специфікаціям протягом одного (1) року з дати відвантаження (якщо не передбачено інше). Компанія Plymouth не надає жодних гарантій дистриб'ютору, його клієнтам або кінцевому користувачеві щодо товарного вигляду та/або придатності продукту для використання за призначенням, і покупець бере на себе всі ризики, пов'язані з цим. За умови, що продукт буде визнано дефектним у терміни, описані вище, і за умови, що покупець попередньо ознайомився з усіма правилами повернення Plymouth, ЄДИНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ПЛІМУТА І ВИКЛЮЧНИМ ЗАСОБОМ ЗАХИСТУ ПОКУПЦЯ В РАМКАХ ДАНОЇ ГАРАНТІЇ Є ЗАМІНА ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ, ЯКА БУДЕ ВИЗНАНА ДЕФЕКТНОЮ В ПРОМІЖКУ ЧАСУ, ВКАЗАНОМУ ВКАЗАНОМУ ВИЩЕ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, КОМПАНІЯ PLYMOUTH НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, 1E2017-0XX, ЯВНИХ АБО ТАКИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. За жодних обставин компанія Plymouth не несе відповідальності за побічні, наслідкові, непрямі або випадкові збитки, що виникли в результаті або будь-яким чином пов'язані з постачанням продукції. (ред. 2/2022-2024)