



06 SETTEMBRE SEPTEMBER/2024

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

INDICE INDEX



olmogiuseppespa.com



SERIE HORIZON *HORIZON SERIES*



POLILATEX® SERIE STANDARD POLILATEX® STANDARD SERIES



POLILATEX® SERIE SPECIALEPOLILATEX® SPECIAL SERIES



POLILATEX® SERIE A RITARDATA COMBUSTIONEPOLILATEX® FIRE RESISTANT SERIES



SERIE ELAST *H.R. / HIGH RESILIENCE SERIES*



SERIE OLMOSOFF® OLMOSOFF® SERIES



SERIE AD ELEVATO COMFORT *HIGH COMFORT SERIES*



SERIE B.S. *BRITISH STANDARD SERIES*



SERIE ALTA TECNOLOGIA HIGH TECHNOLOGY SERIES



SERIE VISCOELASTICO *VISCOELASTIC FOAMS SERIES*



PRODOTTI PER ROTOLI FOGLIA CONTINUA FOAM IN ROLLS





toscanagomma.eu



SCHIUME CON MATERIE PRIME RINNOVABILI FOAMS WITH RENEWABLE RAW MATERIALS



SERIE STANDARD STANDARD FOAMS



SERIE A CAPITOLATO FIAT *FOAMS ACCORDING FIAT STANDARDS*



E BASSE EMISSIONI LOW FOGGING AND LOW EMISSIONS FOAMS FOR AUTOMOTIVE

SERIE AUTO A BASSO FOGGING



SERIE SPECIALE SPECIAL FOAMS



SERIE A CELLA CHIUSA CLOSED CELLS FOAM



SERIE SCHIUME AUTOESTINGUENTI FLAME RETARDANT FOAMS



SCHIUME VISCOELASTICHE E SHOCK ABSORBER VISCOELASTIC AND SHOCK ABSORBER FOAMS



SERIE SPUGNE PULIZIA, COSMESI, SPUGNE NORMALI, MASSAGGIO, SPUGNA MARE FOAMS FOR SPONGES, HOUSEHOLD AND BODY CARE FOAMS



NOTE DI RIFERIMENTO TEST METHODS GLOSSARY

DENSITÀ NETTA	UNI EN ISO 845
NET DENSITY	DIN 53420
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE COMPRESSION LOAD DEFLECTION	UNI EN ISO 3386 - 1 DIN 53577 BS 4443 P1 met. 7
INDENTAZIONE	UNI EN ISO 2439 met. B
INDENTATION LOAD DEFLECTION	DIN 53576 - B
RESA ELASTICA	UNI EN ISO 8307
BALL REBOUND	ASTM - D 3574
CARICO A ROTTURA	UNI EN ISO 1798
TENSILE STRENGTH	DIN 53571
FATICA DINAMICA DYNAMIC FATIGUE	Metodo interno secondo ex UNI 6356 parte 2
DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSION SET	UNI EN ISO 1856 – modificato/modified DIN 53572 – modificato/modified BS 4443 P1 met 6A – modificato/modified
RESISTENZA ELETTRICA SUPERFICIALE SURFACE RESISTANCE	CEI EN 62631
TRASPIRABILITÀ AIR PERMEABILITY	DIN EN ISO 9237 (10 mm / 0,5 mbar)
ALLUNGAMENTO	UNI EN ISO 1798
ELONGATION	DIN 53571

Le specifiche tecniche riportate in questo catalogo si riferiscono a medie di valori di produzione. Questi dati non implicano nessuna responsabilità e l'azienda si riserva la possibilità di modificarli.

The technical specifications reported in this catalogue correspond to the average production values.

These data don't imply any liability and the company reserves the right to update product data information without prior notice.

COMPORTAMENTO AL FUOCO FLAME TEST





NORMA	CONTENUTO DELLA NORMA	SETTORE APPLICAZIONE
MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302	Misurazione della velocità di combustione (prova orizzontale). Flame burning rate measurement in mm/min (horizontal test).	Richiesta per il settore auto. Automotive industry.
CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - SECTION 3	Prova della sigaretta. Combustione di una seduta (schienale più seduta). Cigarette test. Combustion of a seat (back plus seat).	Richiesta per il settore arredamento (Stato della California). Furniture industry (State of California).
FAR./CS.25 - APPENDIX F PART I Amd.20 2017-08	Lunghezza della combustione, tempo di spegnimento della fiamma e delle gocce (prova verticale). Combustion, lenght flame extinguishing time and drops (vertical test).	Richiesta per il settore aeronautico. Aviation Industry.
ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002 CLASSEMENT M4 (NF P 92-504 - NF P 92-505)	Prova per la determinazione della classe di reazione al fuoco di un materiale (da M0 (migliore) a M4 (peggiore)). Test for the determination of the fire reaction class of a material (from M0 (best) to M4 (worst)).	Il poliuretano espanso flessibile rientra in Classe M4 (facilmente infiammabile). Olmo flexible polyurethane foams are in Class M4
UNI 9175 (CLASSE 1 IM)	Prova alla piccola fiamma. Combustione di una seduta h(schienale + seduta). Small flame test. Combustion of a seat (back + seat).	Richiesta per il settore arredamento (pubblico). Italian standard for public application.
FTP CODE 2010 ANNEX 1 PART 8 (MED 3.20(d) - MOD. B)	Prova della sigaretta e alla piccola fiamma. Combustione di una seduta (schienale + seduta). Cigarette and small flame test Combustion of a seat (back + seat).	Richiesta per il settore navale. Marine equipment
AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031	Prova di opacità e di tossicità dei fumi generati dalla combustione. Opacity and toxicity test of the gases generated by combustion.	Richiesta generalmente in aggiunta a test di combustione. In addition to fire resistant tests.
SCHEDULE 1 PART I OF THE FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988, AMENDED 1989 AND 1993 (B.S. 5852: PART 2 CRIB V)	Perdita in peso dopo combustione di una seduta (schienale più seduta). Si usa un assemblato di bastocini di legno denominato CRIB. Nello specifico di questa prova si utilizza il CRIB 5. Weight loss after burning a seat (back and seat). An assembly of wooden sticks called CRIB is used. Specifically, this is the CRIB 5	Richiesta per il settore arredamento (in inghilterra anche nel settore domestico). Specification for Great Britain, domestic application.

La rispondenza alle caratteristiche al fuoco è riferita al materiale di nostra produzione così come realizzato e consegnato.

The cormpliance to the fire tests refers to our material as realized and delivered.













Azienda con Sistema Qualità certificato da Bureau Veritas Italia - ISO 9001:2015



CERTIFICAZIONI* *CERTIFICATION**



CERTIPUR
Application No.:
C-IT-0720-126-0451
Original Label Approval:
26.09.2011



Standard 100 Certificate No.: 062694.0 Classe I - Allegato 6

OEKO-TEX®



HYGCEN Identification No.: 99349.1 / 99398



OEKO-TEX® Standard 100 Certificate No.: 23CX00123 Classe I - Allegato 6

^{*} Nella certificazione sono riportate le famiglie di prodotti che soddisfano i requisiti del test * The certification shows the families of products that meet the requirements of the test.





COLORI ATTIVI AVAILABLE COLORS



AA	ARGILLA/ <i>CLAY</i>
AM	AMARANTO / REDDISH PURPLE
AN	ANTRACITE/ANTHRACITE
AR	ARANCIO / ORANGE
AZ	AZZURRO / LIGHT BLUE
ВІ	BLU INTENSO / DEEP BLUE
BL	BLU/ <i>BLUE</i>
BN	BIANCO/WHITE
CN	CENERE / ASH GREY
CT	CRETA/ <i>CRETE</i>
GI	GIALLO INTENSO / DEEP YELLOW
GL	GIALLO/ <i>YELLOW</i>
GP	GRIGIO/GREY
LL	LILLA/LIGHT PURPLE
NE	NERO/ <i>BLACK</i>
RO	ROSSO/RED
RS	ROSA/ <i>PINK</i>
SB	SABBIA/ <i>SAND</i>
TB	TABACCO/TOBACCO
TC	TABACCO CHIARO / LIGHT TOBACCO
TR	TORBA/ <i>PEAT</i>
VC	VERDE CHIARO / LIGHT GREEN
VI	VERDE INTENSO / DEEP GREEN
VL	VIOLA/PURPLE
VS	VERDE SCURO / DARK GREEN

SERIE HORIZON HORIZON SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA AL LA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	PERMANENIE COMPRESSIONE AL	COLORE	LARGHEZZA	COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	CAZIONI ICATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENIATION LUAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COLOUR	НІДІМ	FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFIC
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		mm (-0 /+40)		

SERIE TERRA / TERRA SERIES

TE 28/N	27	3,8	130	155	300	40	100	30	2,5	3,5	CN	2030	SA	1•3
TE 35	35	4,0	125	160	310	44	100	26	2,0	3,0	AA	2030	SA	1•3
TE 35/M	35	3,2	100	120	240	44	90	25	2,0	3,0	СТ	2030	SA	1•3

SERIE VISCO PET / VISCO PET SERIES

VE 45/S PET	43	1,0	30	40	80	8	150	15	3,5	4,5	ΑZ	2030	SA	4
VE 45 PET	43	1,5	35	50	90	8	120	18	3,5	4,5	BL	2030	SA	4
VE 45/T PET	43	1,4	30	35	75	7	80	20	3,5	4,5	NE	2030	SA	4

SERIE AIR* AIR SERIES*

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS
METODO / METUOD	kg/m³	kPa
METODO / METHOD AIR 231	ISO 845 20,7 - 25,3	ISO 3386 1 - 2
AIR 252	22,5 - 27,5	1,5 - 2,5
AIR 253	22,5 - 27,5	2,4 - 3,6
AIR 304	27 - 33	3,2 - 4,8
AIR 305	27 - 33	4 - 6
AIR VE 45 PET	42 - 52	1 - 1,4

^{*} DATI PROVVISORI / PROVISIONAL DATA

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)















POLILATEX® SERIE STANDARDPOLILATEX® STANDARD SERIES

DENSITY COMPRESSION LOAD DEFLECTION LOAD DEFLECTION DE	ACORDING TO ALFI ACCORDING TO CERTIFICAZIONI CERTIFICAZION
$ kg/m^3 \pm 5\% 40\% \ kPa \pm 15\% \\ \hline 25\% 40\% 65\% \\ \hline \end{pmatrix} \times \frac{N \pm 15\%}{25\%} \% \pm 10\% kPa \ (min.) (Max\%) \frac{50\%}{(Max\%)} \frac{75\%}{(Max\%)} mm \ (-0 \ /+40) $	
NIRT 21/B 21 3,0 105 120 220 45 120 32 3,0 4,0 GL 2030 2100	SA 1•2•3
NIRT 21/P 21 4,3 140 175 330 40 120 35 3,5 5,0 GL 1910 2010	SA 1•2•3
NIR T 23/N 23 3,8 130 160 295 45 115 32 2,5 3,5 AZ 1900 2000	SA 1•2•3
NIRT 23/P 22 4,8 150 190 390 39 120 35 3,0 4,0 BL 1900 2000	SA 1•2•3
NIR T 25/S 24 3,5 120 145 265 46 105 30 2,5 3,5 BN 1920 2020	SA 1•2•3
GL 2100	
NID T 25 (N 2)	SA 1•2•3
NIR T 25/N 24 4,7 160 190 390 38 105 35 3,0 4,0 GP 1910 2010 2100	SA 1•2•3
NIR T 25 SD 25 5,2 180 220 440 38 125 35 3,0 4,0 BN 2100	SA 1•2•3
TB 2030	5/K 1 2 0
NIRT 26/S 26,5 3,4 110 130 230 48 90 28 2,5 3,5 GP/NE 2100	SA 1•2•3
NIR T 26 SM 26,5 2,7 95 110 200 48 90 26 2,5 3,5 NE 2100	SA 1•2•3
NIR T 28/N 27 3,8 130 155 300 45 100 30 2,5 3,5 GP 1900 2000	SA 1•2•3
VC 1910 2010 2100	5/t 1 2 0
NIR T 28/S 28 3,5 120 145 270 50 120 25 2,0 3,0 GL 1930 2030	SA 1•2•3
VL 2100	
NIR T 28/P 27 4,5 150 185 360 48 135 27 2,5 3,5 BN 1930 2030	SA 1•2•3
BN 2100 1920	
	SA 1•2•3
AN 2100	
NIR T 30/D 30 6,0 205 255 500 42 145 32 2,0 3,0 GP 2100	SA 1•2•3
	SA 1•2•3
NIR T 35/S 32 4,0 135 165 305 54 120 24 2,0 3,0 TB 1910 2010 2100	SA 1•2•3
	SA 1•2•3
NIR T 35/P 33 6,0 210 260 520 46 140 28 2,5 3,5 BN/AZ 2030	SA 1•2•3
T40 38 6,7 230 290 560 48 150 26 2,0 3,0 BN 2100 AN 2030	SA 1•2•3
	SA 1•2•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)













POLILATEX® SERIE SPECIALE POLILATEX® SPECIAL SERIES



1	TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA AL LA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE	RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL	COLORE	LARGHEZZA	COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
	TYPE	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION	BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET	COLOUR	НІДІМ	FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
		kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15% 25% 40% 65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% 75% (Max%) (Max%)		mm (-0 /+40)		

POLILATEX® ANTISTATICO

AS 21	21	4.0	130	160	300	39	140	34	3.5	5.0	RS	2040		SA	
		.,-							-,-	-,-					

RESISTENZA ELETTRICA SUPERFICIALE / SURFACE RESISTANCE: <1010 ohm

POLILATEX® SERIE SPECIAL

T 24/A	24	4,2	130	160	320	38	120	32	4,0	6,0	NE	2100		CA•B	1•3
T 24 AM	24	3,2	95	125	250	40	110	32	4,0	6,0	BN	2100		CA•B	1•3
T 50	48	6,0	210	245	460	60	130	20	1,5	2,0	AN	2030		SA•B	1•3
T 50/D	48	8,4	290	350	650	53	170	25	1,5	2,0	ТВ	2030		SA∙B	1•3
T 50 DE	48	7,5	260	300	580	58	150	23	1,5	2,0	GL	2030		SA•B	1•3
HD 60	60	13,5	430	520	1050	43	200	28	1,5	2,5	BN/GP	1540		SA•B	1•3
HD 70	70	14,5	470	570	1150	47	160	24	1,5	2,0	BN	1540		SA•B	1•3
SR 75	75	14,0	460	560	1150	56	190	22	1,5	2,0	BN/NE	2030		SA∙B	1•3
HD 80	80	16,0	540	660	1350	56	220	24	1,5	2,0	NE	1560		SA∙B	1•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)
CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Foams containing Phosphorus / Chlorine liquid flame retardant and organo-nitrogen solid flame retardant, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998). B - MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302













POLILATEX® SERIE A RITARDATA COMBUSTIONE POLILATEX® FIRE RESISTANT SERIES

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA Compressione		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION			TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	COMPRESSION SET			МІВТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		m	nm (-0 /+4	0)		
T00 D055 H0	00	0.17	100	450	005	.,	400	00	٥٠	, -	VI	1930	2000	2100	CA•B•C•D	4.0
T 30 RC5E HG	30	3,7	120	150	295	44	100	30	3,5	4,5	AN	2100			E•F•G•H	1•3
T 40 RC5E	38	5,0	165	200	400	48	120	28	2,5	3,5	RS	2100			CA•B•C•D E•G	1•3
T 50 RC5E	50	7,4	255	305	600	50	170	25	2,0	3,0	TB/AN	2030			CA•B•C•D E•G	1•3

SERIE ELAST H.R. / HIGH RESILIENCE FOAMS SERIES

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COTOUR		МІДІН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		m	nm (-0 /+4	0)		
ELAST 21	21	1,5	45	60	120	53	80	24	7,0	9,0	тс	2130			CA•B•C•D E•F•G	1•3
ELAST 25	25	2,1	60	80	150	55	105	22	5,0	7,0	TC	2100			CA•B•C•D E•F•G	1•3

HG Trattamento con prodotto che agisce da repellente da contatto inibendo gli acari e il degrado microbico. Principi attivi IBPC, OIT e Permetrina.

HG Treatment product that acts as a contact repellent inhibiting mites and microbial degradation. Active products IBPC, OIT and Permethrin. COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Foams containing Phosphorus / Chlorine liquid flame retardant and organo-nitrogen solid flame retardant, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998).

- B MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
- C FAR./CS.25 APPENDIX F PART I Amd.20 2017-08
- D ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002 CLASSEMENT M4 (NF P 92-504 / NF P 92-505)
- E UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- F AIRBUS ATS 1000.001 ABD 0031
- G FTP CODE 2010 Annex 1 Part 8 (MED 3.20(d) MOD. B)
- H UL 94 HF1











SERIE OLMOSOFF® OLMOSOFF® SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI A <i>TION</i>
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COTOUR		МІДТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZION CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		mı	m (-0 /+40)		
0LM0S0FF 22	22	1,2	40	50	100	40	110	28	4,0	5,0	BN	2100			SA	1•3
0LM0S0FF 25	25	1,7	55	70	135	45	110	27	3,5	4,5	GL	2030			SA	1•3
0LM0S0FF 25/S	25	1,3	40	55	110	40	90	29	4,0	5,0	LL	2030			SA	1•3
OLMOSOFF 35	35	1,8	60	70	135	50	95	22	2,5	3,5	VL	2030			SA	1•3
OLMOSOFF 45	43	2,0	60	80	155	50	80	20	2,5	3,5	VI	2030			SA	1•3
OLMOSOFF 45/D	43	2,6	75	105	200	50	110	22	2,5	3,5	RS	2030			SA	1•3

TIPO	TRASPIRABILITA'	ALLUNGAMENTO
ТҮРЕ	AIR FLOW V/m2*s (Min)	ELONGATION (Min. %)
OLMOSOFF 22	1000	700
OLMOSOFF 25	1200	650
OLMOSOFF 25/S	1200	800
OLMOSOFF 35	1100	450
OLMOSOFF 45	900	400
OLMOSOFF 45/D	400	400

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)















SERIE AD ELEVATO COMFORT HIGH COMFORT SERIES

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COTOUR		МІВТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZION CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		n	nm (-0 /+4	(0)		
PF 21 SM	21	1,8	60	75	135	52	70	27	3,0	4,0	BN	2100			SA	1•2•3
PF 25 SM	25	2,6	90	105	185	48	110	26	2,5	3,5	AR	2100			SA	1•2•3
PF 25/E	25	3,0	100	125	220	48	120	28	2,5	3,5	AR	2030	2100		SA	1•2•3
PF 30/C	30	2,8	100	120	210	50	120	24	2,0	3,0	GP	2100			SA	1•2•3
PF 30	30	4,3	145	180	330	48	120	26	2,5	3,5	AZ	1930	2030	2100	SA	1•2•3
											АМ	1900	2000			
PF 30/M	30	3,7	125	155	280	50	120	25	2,5	3,5	GL	2030			SA	1•2•3
											VC	2030	2150			
PF 35	35	4,0	135	165	305	53	110	22	2,0	3,0	ТВ	2100			SA	1•2•3
PF 35/M	35	3,2	110	135	250	56	115	21	2,0	3,0	BN	2100			SA	1•2•3
PF 40	38	5,0	175	210	390	58	110	21	1,5	2,0	AR	2100			SA	1•2•3
PF 40/S	38	3,7	125	150	270	60	110	21	2,0	2,5	АМ	2030			SA	1•2•3
PF 40/M	38	3,4	120	140	260	58	105	20	2,0	2,5	AZ	2100			SA	1•2•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)













SERIE B.S. BRITISH STANDARD SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA Compressione	INDENTAZIONE	RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL	COLORE	LARGHEZZA	COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD Deflection	BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET	COLOUR	НІДІМ	FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15% 25% 40% 65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% 75% (Max%) (Max%		mm (-0 /+40)		

SERIE CMHR

JEINIE CIVII IIN															
T 25/M CM	27	1,5	45	60	120	50	65	28	10,0	14,0	ТВ	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
T 30/P CM	30	3,7	100	140	290	45	110	32	9,0	14,0	BN	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
T 40 CM	40	4,2	125	170	340	55	120	24	4,5	6,5	GL	2100		CA•B•C•D E•F•G•I	1•3
T 40/P CM	40	5,2	150	200	420	52	120	24	5,5	7,5	GL	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 30 FR	30	2,2	70	90	180	54	100	21	5,0	6,5	GL	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 35 FR	35	2,3	75	95	185	60	105	18	4,5	6,5	RS	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 40/P FR	40	3,2	100	130	270	63	105	16	3,0	4,0	TC	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 45 FR	45	2,9	90	120	235	62	100	16	3,0	4,0	AR	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 50 FR	50	4,4	130	170	360	66	130	16	2,5	3,5	BN	2030		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 50/P FR	50	6,3	175	240	520	54	140	23	4,0	5,0	GP	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3
ELAST PF 55 B1	54	5,3	160	210	410	68	130	16	2,5	3,5	BN	2100		CA•B•C•D E•G•I•L	1•3
ELAST PF 65 FR	60	7,5	215	295	640	54	150	22	3,5	4,5	BN	2100		CA•B•C•D E•G•I	1•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Foams containing Phosphorus / Chlorine liquid flame retardant and organo-nitrogen solid flame retardant, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998).

- **B MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302**
- C FAR./CS.25 APPENDIX F PART I Amd.20 2017-08
- D ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002 CLASSEMENT M4 (NF P 92-504 / NF P 92/505)
- E UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- F AIRBUS ATS 1000.001 ABD 0031
- G FTP CODE 2010 Annex 1 Part 8 (MED 3.20(d) MOD. B)
- I-SCHEDULE 1 PART I OF THE FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988, AMENDED 1989 AND 1993 (B.S. 5852: PART 2 CRIB V)
- L DIN 4102-B1













SERIE ALTA TECNOLOGIA *HIGH TECHNOLOGY SERIES*

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	INDENTAZIONE	RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE PERMANENTE COMPRESSIONE AL	COLORE	LARGHEZZA	COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION	IDENTATION LOAD DEFLECTION	BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION SET	COTOUR	НІДІМ	FLAMETEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	N ±15% 25% 40% 65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% 75% (Max%) (Max%)		mm (-0 /+40)		

ECOELAST

ECUELASI															
ECOELAST 30	30	2,9	90	120	220	62	120	20	3,5	4,5	TC	1930	2100	SA•B•D•E•F•G	1•2•3
ECOELAST 30/M	30	2,4	75	100	185	64	110	18	4,0	5,0	TC/VC	2130		CA•B•D•E•G	1•3
ECOELAST 30 SM	30	1,7	55	70	135	60	100	16	4,0	5,0	GP	2130		CA•B•D•E•G	1•3
ECOELAST 35	33	3,3	105	135	265	63	110	18	3,0	4,0	TC	2030		SA•B•D•E•F•G	1•2•3
ECOELAST 35/M	33	2.0	95	125	245	62	110	18	2.5	/ =	BN	2100		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECUELAS I 35/M	33	3,0	70	123	243	02	110	10	3,5	4,5	VL	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3

ECOLYMPHA

ECOLYMPHA 40	38	3,5	110	145	290	68	110	18	3,0	4,0	AZ	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECOLYMPHA 40/M	38	2,4	80	100	200	63	100	16	3,0	4,0	VC/TB	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECOLYMPHA 40/P	38	4,0	125	165	330	66	115	18	2,5	3,5	BN	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECOLYMPHA 45/M	43	2,4	75	100	200	65	60	16	3,0	4,0	GP	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECOLYMPHA 50	48	3,7	115	150	300	68	90	16	2,0	3,0	GL	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3
ECOLYMPHA 50/P	50	4,4	135	175	360	70	115	15	2,0	3,0	BN	2030		SA•B•D•E•G	1•2•3

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)

CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Foams containing Phosphorus / Chlorine liquid flame retardant and organo-nitrogen solid flame retardant, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998).

- B MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
- D ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002 CLASSEMENT M4 (NF P 92-504 / NF P 92/505)
- E UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- F AIRBUS ATS 1000.001 ABD 0031
- G FTP CODE 2010 Annex 1 Part 8 (MED 3.20(d) MOD. B)















SERIE VISCOELASTICO VISCOELASTIC FOAMS SERIES



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	PERMANENIE COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI 47 <i>ION</i>
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COLOUR		МІВТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa ±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		n	nm (-0 /+4	0)		
VE 40 TT	33	1,5	35	50	100	14	70	35	8,0	10,0	BN	2000	2100			1•2•3
VE 40 11	33	1,0	30	50	100	14	70	30	0,0	10,0	GP	2100				1•2•3
VE 40/T	40	1,8	45	60	125	11	70	30	3,5	4,5	BN/VC	2030			SA	1•2•3
VE 50/T	48	1,7	45	60	125	10	55	16	2,5	3,5	BN/GP/ BL	2030			SA	1•2•3
VE 50/ I	40	1,7	45	60	125	10	55	10	2,5	3,3	BL	1920				
VEFR	53	1,7	45	60	120	13	50	16	3,0	4,0	GL	2030			B•C•E•F•I	1•3
LYMPHAVE50/THG	53	2,5	70	95	185	10	65	23	2,0	3,0	VC/BN	2030			SA	1•2•3
OLMOSOFF VE 50	48	1,2	30	45	90	10	40	15	2,5	3,5	GL	2030			SA	1•2•3
COLOR VE 40	40	2,0	65	80	110	6	60	15	2,0	3,0	BL	2030			SA	1•3
COLOR VE 40/S	40	1,0	35	45	65	6	65	10	2,5	3,5	BN	2030			SA	1•3

HG Trattamento con prodotto che agisce da repellente da contatto inibendo gli acari e il degrado microbico. Principi attivi IBPC, OIT e Permetrina.

HG Treatment product that acts as a contact repellent inhibiting mites and microbial degradation. Active products IBPC, OIT and Permethrin.

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

SA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 - Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)

CA - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 - Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro e solido organoazotato, vietate in California dal 01/01/2020 (AB 2998). Foams containing Phosphorus / Chlorine liquid flame retardant and organo-nitrogen solid flame retardant, banned in California from 01/01/2020 (AB 2998).

B - MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302

C - FAR./CS.25 - APPENDIX F PART I Amd.20 2017-08

E - UNI 9175 (CLASSE 1 IM)

F - AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031

I-SCHEDULE 1 PART I OF THE FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988, AMENDED 1989 AND 1993 (B.S. 5852: PART 2 CRIB V)













PRODOTTI PER ROTOLI FOGLIA CONTINUA FOAM IN ROLLS

TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COLOUR		МІВТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa±15%	25%	N ±15%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		n	nm (-0/+4	0)		
NIR T 21/P	21	4,3	140	175	330	38	120	35	3,0	5,0	BN GP AN/BN AZ/RO/ VI/GL	2200 2350 1530 1680	2120		SA	1•2•3
FL 21	22	4,5	145	180	360	35	140	35	3,5	5,5	AN/BN AN AN/BN BN	1540 1890 2090 2200	1630	1810	SA	1•2•3
AF 22/D	22	5,5	170	220	470	30	140	40	4,0	5,0	AN BN	1630 1530			SA	1•2•3
NIRT 24/E	24	3,3	115	140	240	48	105	28	2,5	3,5	BN BN	1630 2200	2330		SA	1•2•3
T 28 CME	29,0	3,6	100	140	270	40	120	34	14,0	18,0	AN/TB TB/AN	1550 2100			CA•B•C•D E•G•I	1•3
T 30 RC 5E HG	30	3,7	120	150	295	44	100	30	3,5	4,5	AN	2100			CA•B•C•D E•F•G	1•3
ELAST PF 30 FR	30	2,2	70	90	180	54	100	21	5,0	6,5	GL	2350			CA•B•C•D E•G•I	1•3
FL 30/D	30	9,0	280	360	750	32	180	45	3,0	4,5	GP/BN	1530			SA	1•2•3
T 40/V	40	6,7	220	270	500	45	170	26	2,0	3,0	AN/BN	1540			SA•B	1•2•3
FL 40/D FL 50/D	40 45	10,5 10,5	350 340	420 420	820 840	40 40	190 210	36	2,0 2,0	3,0	GP BN	1540 1540	1640		SA•B SA•B	1•2•3
FL 55	52	11,0	360	440	860	44	220	33 28	2,0	3,0	GP	1540	1040		SA•B	1•2•3
FL 60	65	15,5	470	605	1250	36	240	30	2,0	3,0	AN	1540			SA•B	1•2•3
FL 60/D	58	19,0	560	730	1550	33	240	45	2,5	3,5	AN/BN	1540			SA•B	1•2•3
FL 75	72	16,5	500	630	1350	39	230	28	1,5	2,5	AN/AZ	1540			SA•B	1•2•3
HD 60	60	13,5	430	520	1050	43	200	28	1,5	2,5	GP/BN	1540			SA•B	1•2•3
HD 70	70	14,5	470	570	1150	47	160	24	1,5	2,0	BN	1540			SA•B	1•2•3
HD 80	80	16,0	540	660	1350	56	220	24	1,5	2,0	GP/NE	1560			SA•B	1•2•3
FL 90	85	23,0	660	860	1800	34	240	35	1,5	2,0	NE	1560			В	1•2•3
HD 110	110	21,0	640		1700	57	240	20	1,5	2,0	BN/NE/ GP	1560			В	1•2•3













PRODOTTI PER ROTOLI FOGLIA CONTINUA **FOAM IN ROLLS**



TIPO	DENSITÀ	RESISTENZA ALLA Compressione		INDENTAZIONE		RESA ELASTICA	CARICO A ROTTURA	PERDITA DI PORTANZA A FATICA DINAMICA	DEFORMAZIONE	PERMANENIE COMPRESSIONE AL	COLORE		LARGHEZZA		COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME	AZIONI ATION
ТҮРЕ	DENSITY	COMPRESSION LOAD DEFLECTION		IDENTATION LOAD DEFLECTION		BALL REBOUND	TENSILE STRENGTH	DYNAMIC FATIGUE	COMPRESSION	SET	COLOUR		МІВТН		FLAME TEST ACCORDING TO	CERTIFICAZIONI CERTIFICATION
	kg/m³ ±5%	40% kPa±15%	25%	N ±15% 40%	65%	% ±10%	kPa (min.)	(Max%)	50% (Max%)	75% (Max%)		n	nm (-0/+4	0)		
											BN	2100	2200			
VE 40 TT	33	1,5	35	50	100	14	70	33	8,0	10,0	GP	2200				1•2•3
											AZ	2230				
VE 40/T	40	1,8	45	60	125	11	70	30	3,5	4,5	BN	2230	2330		SA	1•2•3
VE 50/T	48	1,7	45	60	125	10	55	16	2,5	3,5	BN	2230			SA	1•2•3
VE 45/S PET	43	1,0	30	40	80	8	150	15	3,5	4,5	AZ	2230			SA	4
	22	1,2	40	50	100	40	110	28	4,0	5,0	BN	2350			SA	1•3
OLMOSOFF 22		TRASPIRA	BILIT.	A' / All	R FLOV	V - l/m2	s (Min)			ALL	UNGAME	NTO / E	LONG	ATION	- (Min. %)	
				10	00								700			
	25	1,7	55	70	135	45	110	27	3,5	4,5	AZ	2230			SA	1•3
OLMOSOFF 25		TRASPIRA	BILIT	A' / All	R FLOV	V - l/m2	*s (Min)			ALL	UNGAME	NTO / E	LONG	ATION	- (Min. %)	
				12	00								350 350			
	25	1,3	40	55	110	40	90	29	4,0	5,0	BN	2350			SA	1•3
OLMOSOFF 25/S		TRASPIRA	BILIT.	A' / All	R FLOV	V - l/m2	's (Min)			ALL	UNGAME	NTO / E	LONG	ATION	- (Min. %)	
				12							1		300		ı	
	35	1,8	60	70	135	50	95	22	2,5	3,5	AZ	2350			SA	1•3
OLMOSOFF 35		TRASPIRA	BILIT			V - l/m2	s (Min)			ALL	.UNGAME			ATION	- (Min. %)	
				11	00					I		4	450			
OLMOSOFF VE 50	48	1,2	30	45	90	10	40	15	2,5	3,5	GL	2200	2350		SA	1•2•3

HG Trattamento con prodotto che agisce da repellente da contatto inibendo gli acari e il degrado microbico. Principi attivi IBPC, OIT e Permetrina. HG Treatment product that acts as a contact repellent inhibiting mites and microbial degradation. Active products IBPC, OIT and Permethrin.

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME / FLAME TEST ACCORDING TO:

- SA CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 /2013 Section 3 (senza utilizzo di antifiamma / without using flame retardants)
- CA CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 Section 3 (con utilizzo di antifiamma / with use of flame retardants)

Schiume poliuretaniche additivate con ignifugante liquido base Fosforo/Cloro, vietate in California dal 01/01/2020.

Foams containing Phosphorus/Chlorine liquid flame retardant, banned in California from 01/01/2020.

- B MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
- C FAR./CS.25 APPENDIX F PART I Amd.20 2017-08
- D ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002 CLASSEMENT M4 (NF P 92-504 / NF P 92/505)
- E UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- F AIRBUS ATS 1000,001 ABD 0031
- G FTP CODE 2010 Annex 1 Part 8 (MED 3.20(d) MOD. B)
- I-SCHEDULE 1 PART I OF THE FURNITURE AND FURNISHINGS (FIRE) (SAFETY) REGULATIONS 1988, AMENDED 1989 AND 1993 (B.S. 5852: PART 2 CRIB V)
- H UL 94 HF1 (solo T 30/RC5E antracite/only T 30/RC5E anthracite colour)





























AZIENDA CERTIFICATACERTIFIED COMPANY













CERTIFICATION*



OEKO-TEX® Standard 100 Certificate No.: 070959.0

SCHIUME CON MATERIE PRIME RINNOVABILI FOAMS WITH RENEWABLE RAW MATERIALS



TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	CONTENUTO BIO SULLA SCHIUMA	NOTE SPECIALI E applicazioni finali
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	BIO CONTENT ON THE FOAM	SPECIAL NOTES AND FINAL APPLICATIONS
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		%	
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		70	

ESTERE/ESTER

LJ I LIXL/L								
R19B5	19±1,5	4,5±1,5	100	100	18±3		30	Abbigliamento Clothing
C020B	20±1,5	5-1/+1,5	120	120	17±2		25	Per spugnette abrasive For pot scourer
AE28B	28±2	4±1	150	150	21±3	FMVSS302	30	Automotive
AM35B0	35±2	4,5±1	150	200	24±3	FMVSS302	35	Automotive
N65B	65±5	6±1	100	160	26±4		75	Equipaggiamento sportivo Sports equipment
N75B	75±5	6-1/+1,5	120	120	22±4		77	Equipaggiamento sportivo Sports equipment

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

SC SEAT COVERS

DP DOOR PANELS

HL HEADLINERS



SERIE STANDARD STANDARD FOAMS

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	ALTRO OTHER
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm	
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG	
ESTERE / ES	TER					
R20	19 - 21	4 - 5,5	140	150	12 - 16	0EKO TEX STD 100, class 1
RR20	19 - 21	4 - 6	100	150	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
RR20/R	19 - 21	5 - 8	100	100	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
RR24	22,5 - 25,5	4 - 6	100	120	10 - 14	OEKO TEX STD 100, class 1
SR20/A	19-21,5	5 - 7	120	100	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
SR20/N	19 - 21	MIN. 150 gr/cm ² RIGIDEZZA FIAT 9.55260/ HARDNESS ACC. FIAT	100	80	14 - 18	OEKO TEX STD 100, class 1
SR24/N	22 - 26	MIN. 200 gr/cm ² RIGIDEZZA FIAT 9.55260/ HARDNESS ACC. FIAT	100	60	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
SR26	24 - 27	MIN. 120 gr/cm ² RIGIDEZZA FIAT 9.55260/ HARDNESS ACC. FIAT	100	60	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
SR26/N	24 - 28	MIN. 200 gr/cm ² RIGIDEZZA FIAT 9.55260/ HARDNESS ACC. FIAT	100	60	12 - 16	OEKO TEX STD 100, class 1
C020	19 - 22	3 - 5	150	180	15 - 19	OEKO TEX STD 100, class 1
C020NF	18,5 - 21,5	2 - 5	120	200	18 - 22	OEKO TEX STD 100, class 1
C024/P	22,5 - 25,5	3 - 5	150	150	15 - 19	OEKO TEX STD 100, class 1
C030	29 - 32	3 - 5	150	150	15 - 19	OEKO TEX STD 100, class 1
N32	28 - 31	3,5 - 5,5	120	150	12 - 15	OEKO TEX STD 100, class 1
N45	40 - 45	4 - 6	130	150	16 - 20	OEKO TEX STD 100, class 1
N55	52 - 58	4,5 - 6,5	100	150	16 - 20	OEKO TEX STD 100, class 1
N55	52 - 58	4,5 - 6,5	100	150	16 - 20	OEKO TEX STD 100, class 1

SERIE A CAPITOLATO FIAT FOAMS ACCORDING FIAT STANDARDS



TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	RIGIDEZZA Secondo Fiat 9-55260
TYPE	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	HARDNESS According fiat 955260 Norm
METODO / METHOD	kg/m³ ISO 845	kPa ISO 3386	kPa (min.) ISO 1789	% min ISO 1789	nr/cm TG	g/cm2
ESTERE / ES	TER					
N24U75	23 - 25	3 - 5	150	150	17 - 23	60 - 90
N25U75	22,5 - 26,5	4 - 6	120	150	15 - 19	60 - 90
N28U60	26 - 29	2,5 - 4,5	150	150	18 - 24	45 - 75
N35U90	32 - 38	4 - 6	120	150	22 - 28	70 - 110
N43U90	41 - 45	4,5 - 6,5	120	150	23 - 29	80 – 120
N46U90	44 - 48	4,5 - 6,5	70	100	23 - 29	80 – 120
N45TR	41 - 47	4,5 - 6,5	150	200	20 - 26	70 - 110
N50TR	47 - 53	4,5 - 6,5	100	150	20 - 26	70 - 110
N55TR	50 - 60	4 - 6	150	150	22 - 28	60 - 100
45U100	43 - 47	4,0 - 7	120	120	19 - 23	80 - 120
50U100	47 - 53	4,5 - 6,5	100	150	19 - 23	80 - 120



SERIE AUTO A BASSO FOGGING E BASSE EMISSIONI

LOW FOGGING AND LOW EMISSIONS FOAMS FOR AUTOMOTIVE

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA FMVSS 302	NOTE SPECIALI E APPLICAZIONI FINALI
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM FMVSS 302	SPECIAL NOTES AND FINAL APPLICATIONS
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		

ESTERE / ESTER

ESTERE/E	SIEK						
PL26LF	24 - 28	3 - 5	150	200	14 - 18		Emissions according VW / SC
AE28LD	24-28	3 - 5	150	150	19 - 23	FMVSS302	Emissions according PSA/ SC
AE28BF	26 - 30	3 - 5	150	150	20 - 22	FMVSS302	Emissions according PSA/ SC
EL28GM	26 - 30	3 - 5	150	180	19 - 25	FMVSS302	E4 group - GMW 15058/ SC
EL28LF	26 - 30	3 - 5	120	120	19 - 25	FMVSS302	Emissions according VW / SC
HD28LF	26 - 30	3,5 - 5,5	130	130	20 - 26	FMVSS 302	Emissions according VW / HD
EL30LF	28 - 32	4 - 6	100	150	18 - 22	FMVSS 302	Emissions according VW / SC
EL35LF	31 - 36	4 - 6	100	150	18 - 22	FMVSS302	Emissions according VW / SC
AP35LF	33 - 37	3 - 5	180	180	21 - 27	FMVSS 302	Emissions acc. VW and E5 group - GMW
HD35LF	33 - 37	3,5 - 5,5	160	160	21 - 27	FMVSS 302	Emissions according VW / HD
EL38VW	35 - 41	4 - 6	100	150	20 - 26	FMVSS 302	Emissions according VW / SC
HD42LF	38 - 46	4 - 6	120	150	22 - 28	FMVSS 302	Emissions according VW / HD
AS55LF	54 - 62	4.5 - 6.5	120	150	22 - 29	FMVSS302	Emissions according VW / DP
AS65V0	60 - 70	5 - 7	100	120	22 - 28	FMVSS302	Emissions according VW / DP
AS75VW	70 - 80	5 - 7,5	100	120	18 - 23	FMVSS302	Emissions according VW / DP
TR28LF	26 - 30	2,5 - 4,5	120	150	17 - 23		Hydrolysis resistance VW test PV3959 Breathable SC
TR38LF	35 - 41	2 - 4	120	150	21 - 27	FMVSS302	Hydrolysis resistance VW test PV3959 Breathable SC

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

SC SEAT COVERS

DP DOOR PANELS

HL HEADLINERS

SERIE AUTO A BASSO FOGGING E BASSE EMISSIONI

LOW FOGGING AND LOW EMISSIONS FOAMS FOR AUTOMOTIVE



TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA FMVSS 302	NOTE SPECIALI E APPLICAZIONI FINALI
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM FMVSS 302	SPECIAL NOTES AND FINAL APPLICATIONS
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		

FTFRF / FTHFR

ETERE / ETH	1EK						
ET25LF	23 - 27	3 - 5	100	100	19 - 25	FMVSS302	Emissions according KIA
ET27LF	25 - 30	2,5 - 4,5	100	100	20 - 25	FMVSS302	Emissions according VW / SC
ET30LF	28 - 32	3 - 5	100	100	17 - 23	FMVSS302	Emissions according Toyota
ET35FZ	31 - 36	4 - 6	100	100	18 - 22	FMVSS302	Emissions according VW / SC
ET35HL	31 – 36	4 - 6	100	100	19 - 25	FMVSS 302	Emissions according VW / HL
ET3504	32 - 38	3 - 5	95	150	22 - 28	FMVSS302	E3 group - GMW 15058 / SC
ET3508	32 - 38	5 - 9	100	60	25 - 33	FMVSS302	Emissions according VW / SC
ET40LF	34 - 40	4 - 6	100	120	19 - 25	FMVSS302	Emissions according PSA and RSA / SC
ET42LF	39 - 45	4 - 6	80	80	22 - 28	FMVSS302	Emissions according BMW / SC
ED4508	42 - 48	6 - 10	110	90	25 - 35	FMVSS 302	Emissions according VW / DP
ET45LF	42 - 48	3,5 - 5,5	120	120	22 - 28	FMVSS302	Emissions according BMW / SC
ET4705	44 - 50	4,3 - 6,7	120	150	25 - 35	FMVSS 302	Emissions according VW / SC
ET50LF	46 - 54	4,5 - 6,5	100	120	24 - 32	FMVSS 302	Emissions according VW / SC
ET65LF	55 - 65	4,5 - 7,5	120	130	24 - 32	FMVSS 302	Emissions according VW / DP
DM27HD	25 - 30	4 - 8	120	130	22 - 28	FMVSS 302	Validated by Daimler
DM40LF	37 - 43	4 - 8	90	100	22 - 28	FMVSS 302	Validated by Daimler
FP50DM	46 - 54	6 - 10	100	100	22 - 28	FMVSS 302	Validated by Daimler

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

SC SEAT COVERS

DP DOOR PANELS

HL HEADLINERS



SERIE SPECIALE SPECIAL FOAMS

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA		AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	APPLICAZIONI	ALTRO
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	APPLICATION	OTHER
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm			
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG			

ESTERE / ESTER

ESIEKE/	ESIEK							
PLR85	75 - 95	40 - 70 (g/cm2)				FMVSS 302	Schiuma isolante ad aria ed acqua secondo la norma Fiat 9.55260/2 Water and air insulation according to norm FIAT 9.55260/02	OEKO TEX STD 100, class 1
PLR100	90 - 110	40 - 70 (g/cm2)				FMVSS 302	Schiuma isolante ad aria ed acqua secondo la norma Fiat 9.55260/2 Water and air insulation according to norm FIAT 9.55260/02	OEKO TEX STD 100, class 1
TR25	23 - 27	1,3 - 2,3	150	200	20 - 24		Schiuma ad alta permeabilità per abbigliamento sportivo High permeability foam for sportswear applications	OEKO TEX STD 100, class 1
TR38	34 - 40	1,5 - 2,5	100	150	15 - 19		Schiuma ad alta permeabilità per abbigliamento sportivo High permeability foam for sportswear applications	OEKO TEX STD 100, class 1
TF35	33 - 37	3,5 - 5,5	160	200	17 – 23		Termoformatura / Embossing	OEKO TEX STD 100, class 1
TF40/F	37 - 43	4 - 6	160	200	18 - 22		Termoformatura / Embossing	OEKO TEX STD 100, class 1

SERIE SPECIALE SPECIAL FOAMS



TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	APPLICAZIONI	ALTRO
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	APPLICATION	OTHER
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm			
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG			

ETERE / ETHER

ETERE / ET	THER						
A30	30 - 36	3 - 5	100	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1
A45	42 - 48	2,5 - 4,5	100	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 and 60 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1
A55	51 - 59	3,5 - 5,5	100	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 and 60 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1
A55M	51 - 59	2 - 4	100	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 and 60 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1
A65	60 - 70	5 - 9	110	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 and 60 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1
A80	72 - 88	9,5 - 14,5	100	80	FAR 25.853, appendix F part 1, 12 and 60 s at 13 mm	Aviazione <i>Aviation</i>	OEKO TEX STD 100, class 1



SERIE A CELLA CHIUSA CLOSED CELLS FOAM

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	TRASPIRABILITA'	APPLICAZIONE
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE STRENGTH	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	AIR PERMEABILITY	APPLICATION
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		1/:?	
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		√min - dm²	

ETERE / ETHER

LILKL/LII	ETERE/ETHER								
MC38HL	35 - 41	5,5 - 8,5	100	80	27 - 33	FMVSS 302	max 130	Schiuma a celle chiuse, soprattutto per cellini auto Closed cells foam, especially for automotive headliners.	
TG40IS	37 - 43	8 - 12	120	60	28 - 40	FMVSS 302	max 200	Schiuma a celle chiuse per schiumatura in situ Closed cells foam for insitu moulding	
TG50IS	43-49	9,5 - 14,5	120	60	28 - 40	FMVSS 302	max 200	Schiuma a celle chiuse per schiumatura in situ Closed cells foam for insitu moulding	
TG517	43 - 49	11,5 - 16,5	120	60	min 25	FMVSS 302	max 200	Schiuma a celle chiuse per schiumatura in situ Closed cells foam for insitu moulding	

SERIE SCHIUME AUTOESTINGUENTI FLAME RETARDANT FOAMS



TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	FUSTELABILITA'
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE Strength	TENSILE Elongation	CELLS/cm	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	DIE CUTTABLE
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		

FSTFRF / FSTFR

ESTERE / E	ESTERE / ESTER								
25E302	24 - 26	4-6	100	120	12 – 16	FMVSS302	SI YES		
25UL94	24 - 26	4 - 6	100	120	12 – 16	UL94 FMVSS302	SI YES		
NG35N	28 - 31	4 - 6	100	150	11 – 15	UL94 (HF1) with yellow card - FMVSS302 CSE RF 2/75/4 - 3/77 class 2 MFP 92-507 (M4)	NO NO		
MP31UL	28,5 - 31,5	4-6	100	120	13 - 17	UL94 (HF1) - FMVSS 302 Smoke composition AFNOR NF F16101 (F3) DIN 5510-2 (flame resistance and Smoke Toxicity Index)	NO NO		
AE30P	29 - 32	2.5 - 4.5	100	150	16 - 20	FMVSS302	NO NO		
NG5055	53 - 58	4 - 6	180	180	20 - 24	UL94 (HF1) FMVSS302	NO NO		



SCHIUME VISCOELASTICHE & SHOCK ABSORBER VISCOELASTIC & SHOCK ABSORBER FOAMS

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	RIGIDEZZA SECONDO NORMA FIAT 9-55260	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	AUTOESTINGUENTE SECONDO LA NORMA	OEKO TEX	APPLICAZIONI
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS ACCORDING FIAT 955260 NORM	HARDNESS	TENSILE Strength	TENSILE Elongation	FLAME RETARDANCY ACCORDING NORM	OEJO TEX	APPLICATION
METODO / METHOD	kg/m³ ISO 845		kPa ISO 3386	kPa (min.) ISO 1789	% min ISO 1789			
G401	37 - 43	8 - 12	0,5 - 1,5				OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
G402/C	35 - 45	15 - 25	1 - 2			FMVSS 302	OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
LR50/4	51 - 58	30 - 50	2 - 4	200	180		OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
LR50/5	51 - 58	60 - 80	4 - 6	200	180		OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
LR50/6	51 - 58	80 - 120	8 - 12	200	150		OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
LR50A2	55 - 60	15 - 40	1 - 3	200	200	FMVSS 302	OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding
PER 402	35 - 45	15 - 25	1,5 - 2,5			FMVSS 302	OEKO TEX STD 100, class 1	Bedding

NOTE

Il materiale è conforme alla norma CSE RF 4/83 in quanto supera la prova preliminare di 20 sec. di applicazione della fiamma. A richiesta sono disponibili le curve di isteresi a 10-15-25 °C.

Le schiume VIS 45 e la serie da LR50/4 a LR50/6 può essere fornite in rotoli fino ad una larghezza massima di 2100 mm.

REMARKS.

The foams are according CSE RF4/83 norm at 20' preliminary test .

Hysteresis graphs available at 10-15-25 °C upon request.

Foams VIS 45 and the series from LR50/4 to LR50/6 can be cutted in rolls with a maximum width of 2100 mm.

SERIE SPUGNE PULIZIA, COSMESI, SPUGNE NORMALI,MASSAGGIO,SPUGNA MARE



FOAMS FOR SPONGES, HOUSEHOLD AND BODY CARE FOAMS

TIPO SCHIUMA	DENSITÀ	PORTANZA	CARICO A ROTTURA	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	CELLE/cm	APPLICAZIONI	ALTRO
ТҮРЕ	DENSITY	HARDNESS	TENSILE Strength	TENSILE ELONGATION	CELLS/cm	APPLICATIONS	OTHER
	kg/m³	kPa	kPa (min.)	% min	nr/cm		
METODO / METHOD	ISO 845	ISO 3386	ISO 1789	ISO 1789	TG		

ESTERE/ESTER

C020SP	19 - 21	2,5 - 4,5	150	150	15 - 19	Per spugnette abrasive For pot scourer	OEKO TEX STD 100, class 1
MAS 22M	21 - 23	3 - 5			8 - 12	Spugne per massaggio Massage Sponges	OEKO TEX STD 100, class 1
MAS 28E	26 - 30	3 - 5			5 - 7	Spugne per massaggio Massage Sponges	OEKO TEX STD 100, class 1
SM23/A	21 - 24	3,5 - 5,5					OEKO TEX STD 100, class 1
SM24	22 - 25	3.5 - 5.5		ri colori e bicolor nt colors and bico		Spugna mare Sea sponge	OEKO TEX STD 100, class 1
SM25	23,5 - 26,5	3.5 - 5.5					OEKO TEX STD 100, class 1





OLMO GIUSEPPE SpA

Via Spirano, 24 24040 Comun Nuovo (BG) ITALY +39 035 4544311 staff@olmo-bg.it olmogiuseppespa.com

TOSCANA GOMMA SpA

Via Cavalieri Di Vittorio Veneto, 4 27038 Robbio (PV) ITALY +39 0384 6881 info@toscanagomma.it toscanagomma.eu

