

Y_obs.
Y_calc.
Y_bkg.
Rwp/GoF = 8.532/0.421
Fm-3m cubic phase (Ni) | Size: 0.148μ (iso.) | Strain: 1141.086 (iso.)
Lattice: a/b/c=3.5225/3.5225/3.5225 (α/β/γ=90.00/90.00/90.00)
Intensity
10^3
10^2
10^1
100
0
(1,1,1)
(2,0,0)
(2,2,0)
(3,1,1)
(2,2,2)
(3,3,1)
(4,2,0)
Ni
3
4
5
6
7
8
9
Scattering vector q (Å^-1)