

Tabla Periódica: Calcio

Estado de agregación: Sólido

Densidad: 1550 kg/m³

Punto de fusión: 1115 K (842°C)

Punto de ebullición: 1757 K (1484°C)

Aplicaciones: Fabricación de productos lácteos, también como agente de aleaciones, o como desulfurizador.