

Sayı : 77872523.27 / 111

Konu : Karbon Fiber Plakaların çekme deneyleri hk. (Gama Metalurji Uygulama Makine
Kimya Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.)


05.07.2024

R A P O R

Gama Metalurji Uygulama Makine Kimya Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. firmasının 04.07.2024 tarihli yazıları ile ilgili rapordur.

Örnekler :

Yazı ekinde gönderilen ve “GAMA Eq Str UD-24 300” ürün kodlu 300 g/m² karbon elyaf kumaş ve “GM EQ-STR 0237” ürün kodlu epoksi reçine ile hazırlandığı belirtilen 3 adet karbon fiber plaka çekme deney numuneleri (Şekil 1).



Şekil 1.

İstenen :

Örneklerin çekme deneylerinin yapılarak çekme dayanımının belirlenmesi.

Sonuçlar :

Örneklerin çekme deneyi ASTM D3039 standardının genel prensipleri esas alınarak yapılmış, çekme dayanımı değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

Tablo 1.

Örnek No	Çekme Dayanımı (MPa)
1	1631
2	1492
3	1422

Bilgilerinize saygı ile sunulur.



Prof. Dr. Murat BAYDOĞAN

Bu rapor, ITÜ Kimya-Metalurji Fakültesi
Serbestliği ile hazırlanmıştır.



Nalan KOÇ
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi
Fakülte Sekreteri