

ACEROS MEX S.A. DE C.V. - DIVISION ACEROS INOXIDABLES Y PLANOS

FICHA TECNICA DE PRODUCTO Y ESPECIFICACION DE MATERIAL (MILL TEST REPORT) NORMA ASTM A240 / EN 10088-2

PRODUCTO: ROLLO / BOBINA DE ACERO INOXIDABLE ROLADO EN FRIO
NUMERO DE PARTE: NP-ACERO-304-X GRADO / ALEACION: AISI 304 / UNS S30400 / EN 1.4301 (AUSTENITICO)
ACABADO SUPERFICIAL: 2B (RECOCIDO Y DECAPADO CON PASADA DE PLANCHADO) CERTIFICADO: CERT-2026-MX304

1. ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES CALIBRADAS

PARAMETRO	VALOR NOMINAL	TOLERANCIA	CRITERIO ARANCELARIO TIGIE
Espesor (e):	0.90 mm (calibre 20)	+/- 0.03 mm	Superior o igual a 0.5 mm pero <= 1.0 mm (7219.34)
Anchura (w):	1219 mm (48 pulgadas)	+2.0 / -0.0 mm	Anchura superior o igual a 600 mm (Capítulo 7219)
Forma de entrega:	Bobina continua en rollo	Diam. Int: 508 mm	Sin enrollar o enrollado simplemente laminado en frio

2. ANALISIS DE COMPOSICION QUIMICA (% EN PESO) - NOTA LEGAL 1 CAPITULO 72

ELEMENTO	C	Cr	Ni	Mn	Si	P	S	N
Rango Norma:	0.00-0.07	17.50-19.50	8.00-10.50	0.00-2.00	0.00-0.75	0.00-0.045	0.00-0.015	0.00-0.10
Valor Ensayado:	0.045%	18.25%	8.15%	1.20%	0.45%	0.028%	0.003%	0.042%

CRITERIO DE ACERO INOXIDABLE CUMPLIDO: Cromo >= 10.5% (18.25%) y Carbono <= 1.2% (0.045%).
Clasificacion determinista dirigida inequívocamente al Capítulo 72, Partida 72.19.

3. PROPIEDADES MECANICAS Y ENSAYOS DE RESISTENCIA

Limite de Fluencia (Rp 0.2%): 290 MPa (Min. 205 MPa)	Dureza Rockwell B (HRB): 82 HRB (Max. 92 HRB)
Resistencia a la Traccion (Rm): 630 MPa (515 - 705 MPa)	Estructura Metalografica: Austenitica no magnetica
Elongacion (% en 50 mm): 52% (Min. 40%)	Ensayo de Corrosion Intergranular: Conforme ASTM A262 Pr. A
EMISOR: DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y METALURGIA - ACEROS MEX S.A. DE C.V. FICHA DIGITAL Y SELLO SHA-256:	
PLANTA MONTERREY, N.L. " CERTIFICACION DE SISTEMA ISO 9001:2015	e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
ING. CARLOS MONTEMAYOR L. - JEFE DE CONTROL DE CALIDAD	EMISION: 04 DE OCTUBRE DE 2026