# Specificatieblad:

# AcoustaBoard zwart

# met ToughGard。geconfronteerd met

# **PRODUCT BESCHRIJVING**

Basisgebruik: ZekerTeed AcoustaBoard-Zwart met ToughGard-Facing wordt gebruikt voor geluidsregeling in theaters, studio's en uitgaansgelegenheden. De stijve plaat heeft een klasse A-oppervlak dat kan worden gebruikt in blootgestelde toepassingen.

Voordelen: Dit product biedt een uitstekende geluidsabsorptie, waardoor galm en echo's in de kamer worden gecontroleerd en het geluidsniveau wordt verlaagd. Het zwarte oppervlak absorbeert

licht en is ideaal om te gebruiken wanneer een interieur donker moet zijn.

Samenstelling en materialen: Samengesteld uit glasvezels die aan elkaar zijn gebonden met een thermohardende hars. Een duurzaam, zwart non-woven mat oppervlak wordt gekleefd op een zwart geverfde glasvezel basisplaat.

Beperkingen: Isolatie moet te allen tijde droog worden gehouden.

Maten: Zie tabel op achterzijde voor beschikbare maten. Neem contact op met CertainTeed voor beschikbaarheid en minimale bestelhoeveelheden.

#### **INSTALLATIE**

AcoustaBoard Black met ToughGard Facing kan snel worden geïnstalleerd en kan gemakkelijk worden gesneden om rond obstakels en structurele elementen te passen. Het product wordt aangebracht op borstweringen, prefab betonnen panelen en gipsplaatoppervlakken met lijmen of mechanische bevestigingsmiddelen. Borden kunnen ook worden geïnstalleerd met behulp van hoedkanalen of Z-noppen. Deze installatieaanbevelingen zijn algemeen van aard. Andere methoden zijn acceptabel. Raadpleeg uw aannemer voor aanbevelingen die het meest geschikt zijn voor specifieke toepassingen.

vervanging: AcoustaBoard Black met ToughGard Facing is bedoeld voor architecturale behandeling en heeft een zwarte mat die geschikt is voor akoestische toepassingen. Raadpleeg productgegevensblad 30-34-010 voor geschiktheid in HVAC-toepassingen.

 ${\tt Pakket\ etikettering:\ Het\ product\ wordt\ dubbel\ gelabeld\ RLB/ACB\ BLK\ of\ RLB/ACB\ YEL.}$ 

#### **BESCHIKBAARHEID EN KOSTEN**

Vervaardigd en verkocht in de Verenigde Staten. Neem voor beschikbaarheid en kosten contact op met uw lokale distributeur of bel CertainTeed Sales Support Group op 800-233-8990.

# **GARANTIE**

Raadpleeg de beperkte garantie van CertainTeed (30-32-113).

## **ONDERHOUD**

Geen onderhoud nodig.

#### **TECHNISCHE DIENSTEN**

Technische assistentie kan worden verkregen bij uw plaatselijke CertainTeed-verkoopvertegenwoordiger of door de CertainTeed Sales Support Group te bellen op 800-233-8990.



productnaam	AcoustaBoard-zwart met ToughGard-geconfronteerd met				
Fabrikant	BepaaldeTeed Corporation				
Adres	20 Moores Road Malvern, PA 19355				
Telefoon	610-893-6000 • 800-233-8990				
Website	www.certainteed.com/insulation				

### **TECHNISCHE DATA**

#### Toepasselijke normen:

- Modelbouwcodes:
- ICC


### Vuurbestendig

- Brandgevaarclassificatie:
- UL 723, ASTM E84, NFPA 255, CAN/ULC–S102 Max. vlamverspreidingsindex: 25 Max rook ontwikkelde index: 50
- Beperkt brandbaar:
- NFPA 259
- < 3.500 btu/lb.
- Brandveiligheidsnormen:
- NFPA 90A, NFPA 90B

## Fysische/chemische eigenschappen

- Thermische prestatie:
- Zie tabel aan de andere kant
- Akoestische prestaties: zie tabel aan de andere kant
- Bedrijfslimieten:
- Temperatuur: ASTM C411 Max. 250°F (121°C)
- Luchtsnelheid: ASTM C1071: Type II, UL 181 Max. 6.000 fpm (30,5 m/s)
- Waterdamp sorptie:
  - ASTM C1104
  - ≤ 3% van het gewicht
- · Corrosiviteit:
- ASTM C665
- garland year testan
- Schimmelsresistentie:
- ASTM C1338, ASTM G21 Geen groei
- W
- ≥atte (IMDAtESTU80,6-92)

# www.certainteed.com/insulation



Maten: Beschikbare maten zoals weergegeven in bovenstaande tabel. Neem contact op met CertainTeed voor andere maten en minimale bestelhoeveelheden.

AKOESTISCHE PRESTATIES											
Product			Absorptiecoëfficiënten bij octaafbandfrequenties (Hz)								
Туре	Dikte	e	125	250	500	1000	2000	4000	NRC		
	in	mm									
225	1	25	0,06	0.30	0,58	0,85	0,91	0,94	0,65		
	1½	38	0,12	0,48	0,83	0.90	0.90	0,89	0,80		
	2	51	0.20	0,72	1.08	1.04	1.01	0,98	0,95		
300	1	25	0,05	0,26	0,69	0,89	0,92	0.96	0,70		
	1½	38	0,10	0,51	0,89	0,95	0,92	0,93	0,80		
	2	51	0,17	0,76	1.05	1.02	0,95	0.96	0,95		

 ${\sf Geluids absorptie-Getest\ in\ overeen stemming\ met\ ASTM\ C423\ met\ gebruik\ van\ Type\ A\ montage\ volgens\ ASTM\ E795.}$ 





