

## ооо"пкф ким"

620072, г.Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4 тел: +7(343) 389-09-03.

e-mail: kimhmk@mail.ru, ekn@n-pol.com БИК 044525999 www.n-pol.com, www.polimer-cement.ru к/с 30101810845250000999

ИНН 6684035144 КПП 66558401001 p/c 40702810402500044503 ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525999

<u>KING FLOOR HYBRID</u> - однокомпонентное тонкослойное кремнийорганическое покрытие, основанное на технологии α-силанов, отверждаемое влагой воздуха, которое применяется как <u>защитное покрытие для бетонных полов</u>, полированных или неполированных, тротуарной плитки, клинкера, кирпичей и натурального камня, с целью придания материалам грязестойкости, придания глянца, в качестве интерьерного покрытия для паркетных полов и мебели.

- ≽Легок в нанесении
- Без запаха / Без растворителей
- > Негорючий
- > Ремонтопригодность (заделка царапин)
- > Отличная грязестойкость
- **➢** Высокая твердость, хорошая стойкость к царапанию и истиранию
- **№** <u>Поддающийся полировке</u>
- **≻** Нескользкий

- > Легко моющийся
- ▶ Быстро твердеющий (можно ходить через 24 ч.)
- ➤ Выдерживает каплепадение расплавленного металла (сварочные работы, искры от резки металла)
- > Стойкость к разливам ГСМ
- ▶ Возможность нанесения на влажное основание.
- **№** 98% сухого остатка.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поверхность должна быть чистой. Материал может наноситься кистью, валиком или обычной шваброй. Безвоздушное распыление также возможно. Открытое время составляет, ориентировочно, 20 минут в зависимости от температуры и давления. В зависимости от впитывающей способности материала, для получения однородной поверхности, может понадобиться нанесение второго слоя материала (через 24 часа). В зависимости от абсорбционного поведения субстрата на первый слой уходит ~ 50-100 г/м2 продукта. При нанесении второго слоя расход материала будет меньше, приблизительно, на 50% (20-50 г/м2). Обработанная поверхность набирает прочность в течение 24 часов. Полная кристаллизация материала 7 суток. Полировка возможна через 24 часа.

## 1-ое нанесение:

> после нанесения первого слоя с помощью щетки поверхность негомогенна

▶ расход: ~ 50-100 г/м²



## 2-ое нанесение через 24ч:

ightharpoonup равномерная и гомогенная поверхность (дополнительные  $\sim 20\text{-}50~\text{г/м}^2$ )



