

Av del Aluminio, 23 Nave C - 3 33490 AVILES (ASTURIAS)

Teléfono: 985.514.745 E-mail: carigue@carigue.es

## **CINTAS DE FIBRA DE VIDRIO**

## Características Técnicas

ESPESOR	ANCHO			TAMAÑO DEL HILO		TOLERANCIAS		RESISTENCIA
		Nº HILOS	Pasadas/cm	(nº de filame		(+ - mn	,	TRACCION
mm.	mm.	Urdimbre	Trama	Urdimbre	Trama	Espesor	Ancho	kg/cm. Ancho
	10	24						_
0,06	15	32	17,7	22	11	0,01	8%	8
	20	40						
	25	50						
	10	24						
	15	32						
0,08	20	40	15,7	22	22	0,01	8 %	20
	25	50						
	30	60						
	10	24						
	15	32						
0,10	20	40	16,2	22	22	0,01	8%	25
	25	50						
	30	30						
	10	24						
	15	32						
0,13	20	40	11,1	34	34	0,02	8 %	30
	25	50						
	30	60						
	40	50	8,5	68	68			
	10	24						
	15	32						
0,18	20	40	9,3	34	68	0,02	8 %	35
	25	60						
	30	60						
	40	80						
0,22	60	80	7	68	102	0,02	5 %	40
0,25	20	40	8,5	68	102	0,02	5 %	46
	25	50						
0,30	20	40						
	30	60	-					
(Pint.8)	50	64	7	66	136	0,03	5 %	50

## Propiedades:

Fisicas:	Densidad Gr/cm 3
Mecánicas:	Módulo a la tracción 0,74 x 10 (6)
Térmicas:	Coeficiente de Dilatación Lineal aC-l 4,6 x 10
	Coeficiente de Coductividad Kcal/mh°C 0,089
	Calor Especifico Kcal/Kg°C 0,019
	Resistencia al Fuego incombustible
Eléctricas:	Constante Dieléctrica (10(2.)hz.) 6,43
	Constante Dieléctrica (10(6.)hz.) 6,11
	Tangente de Perdidas (10(2)hz.) 0,0042
	Tangente de Perdidas (1062)hz.)0,0006
	Norma: DIN - EN - 10204 - 2.2
F.V.	Clase H