

F@ctory Express 製品カタログ

オイルキー株式会社 — TEL 072-284-1711 / FAX 072-298-7790 / oilkey@oilkey.co.jp

発行日: 2026-07-08

Eプライスはご注文数量が1個の場合の価格（円）です。10個単位のご注文には割引価格が適用されます。価格・納期は予告なく変更される場合があります。

01 グリース — 32 製品

製品名	特長	使用温度 (℃) *1 滴点	ちょう度*2 色 主成分	DN値 dm x n	基油粘度@40℃ (mm2/s)	融着荷重 (N) / 磨 耗痕 (mm)	容量*4	Eプライス*5	発送日*6
OKS 400 MoS2 マルチパーパス ハイパフォーマンsgリース	油膜切れの場合も安心な二硫化モリブデン（MoS2）添加グリース。給油間隔の延長が可能。	-30～ +130 滴点+195	2 黒 リチウム石けん・ 鈹油	350,000	100	3,600 1.9	100g 400ml 1kg	900 3,500 6,600	確認 確認 80ml
OKS 402 ボールベアリング ハイパフォーマンsgリース	汎用ベアリンググリース。様々な用途に使用できるので工場内の油種統一が可能。	-30～ +120 滴点+195	2 薄茶 リチウム石けん・ 鈹油	400,000	100	2,000 1.9	400ml 1kg	3,020 6,800	確認
OKS 403 マリングリース ドイツ陸軍TL 9150-0066 NATO spec. G-460	優れた水中防錆性を持つ耐水グリース。多湿の工場や海岸、海上など海水のかかる場所でも防錆効果は実証済。	-25～ +80 滴点+115	1-2 薄茶 特殊カルシウム石 けん・鈹油	350,000	100	5,200 1.2	1kg 400ml	9,500 5,850	確認 400ml
OKS 404 ハイパフォーマンsg・ハイテンプグ リース	新世代の半合成油系グリース。中速・中荷重ベアリングの長期潤滑用。耐熱性。	-30～ +150 滴点>+260	2 薄茶 複合リチウム石け ん・鈹油・ポリアル ファオレフィン	350,000	100	2,800 0.8	1kg	8,400	確認
OKS 410 MoS2 ハイプレッシャー ロングライフグリース Mox-Active*3	複数の添加剤の相乗効果による優れた粘着性、耐衝撃荷重性、耐磨耗性。高い衝撃荷重が繰り返しかかる建設機械に最適。	-20～ +120 滴点+190	2 黒 二硫化モリブデン ・リチウム石けん ・鈹油	250,000	185	4,200 0.4	400ml 1kg	4,700 9,200	確認 400ml
OKS 4100 MoS2 エクストリームプレッシャ ーグリース	低速・高荷重・衝撃荷重用。防食性を併せ持つ極圧グリース。高粘度の基油を使用しているため、衝撃を受けても飛散しない。	-20～ +120 滴点+185	2 黒灰色 二硫化モリブデン ・リチウム-カル シウム石けん	50,000	1,020	4,800 1.0 @1,000 N	400ml	6,600	確認
OKS 416 ローテンプ& ハイスピードグリース	高速回転用。極地低温用としても使用可。コンベア、冷凍倉庫、スピンドルベアリング、工作機械、各種制御装置用。	-55～ +120 滴点+195	2 薄茶 リチウム石けん・ エステル	1,000,000	15	3,000 0.4	1kg	20,900	確認
OKS 418 ハイテンプグリース	高温でも滴下しない無適点グリース。給脂回数を減らすことにより保全費用削減が可能。乾燥炉、ミキサー、高温ブロー、ゴム生産用としても最適。	-20～ +150 無滴点	2 黒 二硫化モリブデン ・無機増ちょう剤 ・鈹油	200,000	220	1,700 0.7	1kg	12,200	確認
OKS 420 ハイテンプ マルチパーパスグリース Mox-Active	高荷重、衝撃吸収性、粘着性、密閉性。騒音低減性。低速・高荷重開放ギヤーにも使用可。	-10～ +160 滴点+240	1-2 薄茶 有機増ちょう剤・ 鈹油	300,000	460	3,200 0.3	1kg	15,300	確認

製品名	特長	使用温度 (℃) *1 滴点	ちょう度*2 色 主成分	DN値 dm x n	基油粘度@40℃ (mm2/s)	融着荷重 (N) /磨 耗痕 (mm)	容量*4	Eプライス*5	発送日*6
OKS 422 ユニバーサル ロングライフグリース	多用途、長寿命、高荷重、高温、高速、耐水用ハイパフォーマンส์グリース。各要求性能を高い水準で満たす合成グリース。	-40～ +180 滴点+230	2 薄茶 複合バリウム石けん・ポリアルファオレフィン	800,000	50	4,000 0.6	400ml 1kg	13,800 33,600	確認
OKS 424 シンセテック ハイテンブグリース	耐熱性と耐衝撃性が同時に要求される場合に最適な合成系耐熱・耐衝撃グリース。	-30～ +200 滴点+240	1-2 薄茶 有機増ちょう剤・ポリアルファオレフィン	200,000	410	1,300 2.0	400g 1kg	12,700 26,700	確認 400ml
OKS 428 フルードグリース ギヤー用	長寿命、抗酸化性。高速・高荷重ギヤー用。流動性の高いグリースでありながらシールの無い垂直軸に使用しても漏れ出さない。	-40～ +120 滴点+155	00 薄茶 リチウム石けん・ポリグリコール	600,000	120	2,000 0.6	1kg	7,800	確認
OKS 4200 シンセテックハイテンブ ベアリンググリース MoS2添加 Mox-Active	ファン、オートクレーブ、乾燥炉、冶金工場、鉄鋼所用合成油系モリブデングリース。	-10～ +180 無滴点	2 黒 二硫化モリブデン・無機増ちょう剤・ポリアルファオレフィン	400,000	220	2,600 0.7	400ml	9,200	確認 400ml
OKS 4220 エクストリームテンブ ベアリンググリース NSF-H1*8	長寿命。超高温。高荷重。耐薬品。最高性能のグリース。過フッ化系有機溶剤以外には不溶。フッ素（PTFE/テフロン*）系グリース。雰囲気温度が使用温度範囲を超えても滴下しない。主としてカメラ・複写機・プリンターなどの精密機器、乾燥炉、食品機械などに使用される。基油にPFPE（パーフルオロポリエーテル）、増ちょう剤にPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）を使用。CH4コンパチブル。（O2コンパチブルグリースは別注品でOKS4225があります。）	-20～ +280 無酸素下では～+300 無滴点	2 白 ポリテトラフルオロエチレン・有機ポリマー・パーフルオロポリエーテル	300,000	500	9,000 0.6	40ml 500g 1kg	29,700 122,000 222,000	確認 40ml
OKS 432 ハイメルティングポイントグリース	長寿命、抗酸化性。やや固めの合成系グリース。	-25～ +190 滴点+250	2-3 薄茶 複合アルミニウム石けん・鉱油	200,000	230	2,600 0.7	1kg	9,500	確認
OKS 450 チェーン・ワイヤー用潤滑剤 合成系透明タイプ Mox-Active	ポリイソブチレンを配合した合成系高性能潤滑剤。耐磨耗性、防錆性、高粘着性、浸透性。機械を汚さない透明タイプ。ノイズ低減効果。潤滑防錆効果は最低2か月間持続。	-30～ +200 滴点N/A	N/A 透明薄茶 粘着性向上剤・ポリイソブチレン	N/A	300	2,400 0.4	1L	12,300	確認
OKS 451 チェーン・ワイヤー用潤滑剤 合成系透明タイプ Mox-Active スプレー缶入り	ポリイソブチレンを配合した合成系高性能潤滑剤。耐磨耗性、防錆性、高粘着性、浸透性。機械を汚さない透明タイプ。ノイズ低減効果。潤滑防錆効果は最低2ヶ月間持続。OKS 450をスプレー容器に充填したもの。	-30～ +200 滴点N/A	N/A 透明薄茶 粘着性向上剤・ポリイソブチレン	N/A	300	2,400 0.4	500ml	7,900	確認 400ml
OKS 469 プラスチック・エラストマーグリース NSF-H1*8	高粘着性。無色透明。プラスチック・エラストマーに影響を与えない無色透明グリース。汚れを嫌う場所や食品機械にも使用できる。	-25～ +150 無滴点	2 無色透明 無機増ちょう剤・ポリアルファオレフィン	N/A	400	N/A	1kg	13,900	確認
OKS 470 ホワイトユニバーサル ハイパフォーマンส์グリース	潤滑部分を清潔に保つ白色グリース。繊維・製紙・精密工業用としても使用できる。	-30～ +120 滴点+195	2 白 白色固体潤滑剤・リチウム石けん・鉱油	300,000	108	3,800 0.3	80ml 400ml 1kg	2,440 4,580 9,700	確認 80ml 400ml

製品名	特長	使用温度 (℃) *1 滴点	ちょう度*2 色 主成分	DN値 dm x n	基油粘度@40℃ (mm2/s)	融着荷重 (N) /磨 耗痕 (mm)	容量*4	Eプライス*5	発送日*6
OKS 471 ホワイトユニバーサル ハイパフォーマンスグリース スプレー缶入り	潤滑部分を清潔に保つ安全な白色グリース。繊維・製紙・精密工業用としても使用できる。OKS 470をスプレー容器に充填したもの。	-30～ +120 滴点+195	2 薄茶 白色固体潤滑剤・ リチウム石けん・ 鉱油	300,000	108	3,800 0.3	400ml	5,520	確認
OKS 475 ハイパフォーマンスグリース	高速・低温用合成グリース。充填・包装機械用としても使用できる。フッ素樹脂 (PTFE/テフロン*) 配合	-50～ +140 滴点+200	2 薄茶 ポリテトラフルオ ロエチレン・リチ ウム石けん・ポリ アルファオレフィ ン	1,000,000	35	1,700 1.7	1kg	21,900	確認
OKS 476 マルチパーパスグリース 食品工業用 USDA-H1*8	食品加工・飲料充填・医薬品工場などで最も広い用途に使用できる食品機械用万能グリース。アルカリ性・酸性の殺菌・洗浄剤に強い。	-20～ +120 滴点+250	2 白 複合アルミニウム 石けん・ホワイト オイル	400,000	67	2,200 1.8	400ml 1kg 25kg	6,500 13,900 277,500	確認 確認 確認
OKS 477 バルブグリース NSF-H1*8	無味・無臭性バルブグリース。殺菌・洗浄剤に強い。	-10～ +160 無滴点	3 薄茶 無機増ちょう剤・ ポリアルファオレ フィン	N/A	1,200	N/A	100g	5,340	確認 80ml
OKS 479 耐熱グリース 食品工業用 NSF-H1*8	耐熱性。高温下でも長寿命。冷水や高温水のかかる部分やゴム・エラストマー部品にも使用可。耐薬品性でアルカリ性・酸性の殺菌・洗浄剤に強い。	-25～ +160 滴点+200	1 薄茶 複合アルミニウム 石けん・ポリアル ファオレフィン	350,000	400	2,200 0.7	400ml 1kg	10,260 21,400	確認 確認
OKS 490 オープンギヤーグリース スプレヤブル	高荷重大型ギヤー用。アスファルトや溶剤を含まない開放ギヤー用グリース。	-25～ +180 滴点+250	0-00 黒 固体潤滑剤・複合 アルミニウム石け ん・鉱油	N/A	850	8,200 N/A	1kg	8,100	確認
OKS 491 オープンギヤースプレー ドライタイプ スプレー缶入り	高粘着性。細かい隙間にも入る浸透性。溶剤の蒸発後、乾燥皮膜を形成するのでべとつかずほごりや砂がつかない。	-30～ +150 滴点N/A	N/A 黒 固体潤滑剤・天然 レジン・合成レジ ン・鉱油	N/A	N/A	N/A	500ml	7,410	確認 400ml
OKS 495 高粘着性潤滑剤	高荷重のかかるギヤーの慣らし運転用。	-25～ +180 滴点+250	2 黒 固体潤滑剤・複合 アルミニウム石け ん・鉱油	N/A	300	5,500 N/A	1kg	8,800	確認
OKS 1110 マルチシリコーングリース NSF-H1	あらゆる材質によく付着する高粘着性多用途シリコーングリース。高シール性。潤滑性。耐荷重性。広い温度範囲において乾燥、軟化、離油をおこさない。耐薬品性。アセトン、エタノール、エチレン、グリコール、グリセリン、メタノールに耐性。シリコーングリースの中では最も硬い唯一のちょう度No.3グリース。	-40～ +200 無滴点	3 透明 無機増ちょう剤・ ポリジメチルシロ キサン	N/A	9,500	N/A	10ml 80ml 500g	1,120 8,950 37,000	確認 確認 確認

製 品 名	特 長	使用温度 (℃) *1 滴点	ちょう度*2 色 主成分	DN値 dm x n	基油粘度@40℃ (mm2/s)	融着荷重 (N) /磨 耗 痕 (mm)	容量*4	Eプライス*5	発送日*6
OKS 1133 ローテンブ シリコーングリース	低温用シリコーングリース。プラスチックとプラスチック、 プラスチックと金属の間の潤滑にも最適。優れた抗酸化性。 低離油度。低蒸発量。	-70～ +160 滴点+215	2 薄茶 リチウム石けん・ ポリフェニルメチ ルシロキサン	350,000	55	1,200 2.6	100g 500g	9,390 31,000	確認 確認 80g
OKS 1140 エクストリームテンブ シリコーングリース	最も使用可能温度が高い超高温用シリコーングリース。 高温・低速回転用。高温下においても低蒸発量。	-20～ +290 無滴点	2 黒 特殊カーボンブラ ック・ポリフェニ ルメチルシロキサ ン	75,000	100	2,100 1.2	500g	30,200	確認
OKS 1144 マルチパーパス シリコーングリース	広温度範囲で使用できる多用途シリコーングリース。プラス チックとプラスチック、プラスチックと金属の潤滑にも最適 。優れた抗酸化性。低離油度。	-40～ +200 滴点+205	2 薄茶 リチウム石けん・ ポリフェニルメチ ルシロキサン	500,000	75	1,300 3.3	500g	33,000	確認
OKS 1155 シリコーングリース 高粘着性	低速時に優れたシール性を発揮する高粘着性シリコーングリ ース。金属、プラスチック、エラストマーなど、同じ材質間 、あるいは異なる材質間の潤滑にも最適。高温下でも低離油 度。	-60～ +180 滴点+210	2 薄茶 リチウム石けん・ ポリフェニルメチ ルシロキサン・エ ステル	N/A	60	N/A	500g	28,000	確認

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。したがって滴点はさらに高くなります。短時間であれば滴点まで使用可能です。

*2 ちょう度 一般にNo.2を中心として数字が大きいほど硬く、小さいほど軟らかくなります。

*3 Mox-Active モックス・アクティブとは有機モリブデンに複数の固体潤滑剤を配合して開発したOKS独自の特殊添加剤です。潤滑面を平滑化し、摩擦・磨耗を低減する効果があります。

*4 各商品とも 400gは筒型カートリッジ入りです（10本入り/箱）。ご使用の際は別売りの専用グリースガンが必要です。関連商品のページを参照してください。

*5 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。

*6 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。

*7 SOS便可 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

*8 USDA-H1/NSF-H1 食品との偶発的接触可能性のある箇所にも使用可能な潤滑剤として公的機関から認証を受けた製品です。

*9 Biologic バイオロジックとは新技術を採用したOKSの生分解性潤滑剤です。

02 ペースト — 16 製品

製 品 名	特 長	色 主成分	使用温度 (°C) *1	圧入試験 [μ]	四球試験融着荷重 [N] *2	容 量	Eプライス*4	発送日*5	備 考
OKS 200 MoS2 アセンブリーペースト ユニバーサルスタンダード Mox-Active*3 ドイツ鉄道 No.07606	二硫化モリブデンに有機モリブデンを加えたダブルモリブデンタイプ。焼付き、磨耗、スティックスリップ防止。部品圧入。摺動面潤滑。慣らし運転。プレス加工時の融着防止。鉄道車輪の車軸への圧入などにも使用される。耐水性。耐油性。耐薬品性。耐油圧フルード性。	黒 二硫化モリブデン ・有機モリブデン ・その他の固体潤滑剤・合成油	-35～+450 (+630)	0.12	2,400	50g	3,460	確認	チューブ入り *40ml
OKS 220 MoS2 ラピッドペースト Mox-Active	二硫化モリブデンに有機モリブデンを加えたダブルモリブデンタイプ。潤滑面に擦り込み不要で手軽に使える即効性。最も多用途に使用できるモリブデンペースト。極圧下において焼付き、磨耗、スティックスリップを防止する。部品圧入。摺動面潤滑。慣らし運転。プレス加工時の融着防止。耐水性。耐油性。耐薬品性。耐油圧フルード性。	黒 二硫化モリブデン ・有機モリブデン ・その他の固体潤滑剤・合成油	-35～+450 (+630)	0.05	4,200	50g	9,000	確認	チューブ入り *250g
OKS 221 MoS2 ラピッドペースト Mox-Active スプレー缶入り	二硫化モリブデンに有機モリブデンを加えたダブルモリブデンタイプ。潤滑面に擦り込み不要で手軽に使える即効性。最も多用途に使用できるモリブデンペースト。極圧下において焼付き、磨耗、スティックスリップを防止する。部品圧入。摺動面潤滑。慣らし運転。プレス加工時の融着防止。耐水性。耐油性。耐薬品性。耐油圧フルード性。OKS 220をスプレー缶に充填したもの。	黒 二硫化モリブデン ・有機モリブデン ・その他の固体潤滑剤・合成油	-35～+450 (+630)	0.05	4,200	400ml	8,060	確認	
OKS 230 MoS2 ハイテンプペースト	基油が180°Cで蒸発後は、乾燥潤滑皮膜を形成する潤滑用ペースト。+200°C～+450°Cの範囲で特に有効。冶金工場・熱間成形工場・乾燥工程などで使用される軸受け、しゅう動面、チェーン、ローラーなどの可動部の潤滑用。キルン・キャスティングレードル・ブローワーなど200°Cを超える設備の潤滑用。炉内の台車用ベアリングにも最適。合成油使用のためプラスチック・ゴムに影響を与えない。耐水性。耐油性。耐薬品性。耐油圧フルード性。OKS 310と併用も可能。	黒 二硫化モリブデン ・合成油	+450 (+630)	N/A	3,200	250g	11,600	確認	チューブ入り
OKS 235 アルミニウムペースト アンチシーズ	重金属を含まない潤滑・分離用アルミニウムペースト。高温になるパイプフランジ部分のボルトの焼付き防止。化学プラント・石油化学プラント・船舶・オフショア・発電所・ガラス工場・鋳造工場などで摺動面潤滑用としても使用される。	メタリックシルバ ー アルミニウム粉末 ・その他の固体潤滑剤・合成油	-40～+1100	N/A	N/A	250g	23,000	確認	ブラシ付
OKS 240 コパーペースト アンチシーズ MIL-A-907E	1100度まで使用可能な焼付き防止用銅ペースト。エンジンやエキゾーストパイプ周辺部など高温にさらされる部分のボルトのねじ山保護に最適。ガス・オイル燃焼炉のボルトにも使用される。	メタリック茶 銅粉末・その他の 固体潤滑剤・合成 油	+1100	N/A	2,800	8ml g 75ml 1kg	1,700 4,600 26,000	確認 確認 確認	チューブ入り チューブ入り *8ml *75ml
OKS 241 コパーペースト アンチシーズ スプレー缶入り	1100度まで使用可能な焼付防止用銅ペースト。排気管・エンジン周辺部など高温にさらされる部分のボルトのねじ山保護に最適。ガス・オイル燃焼炉のボルトにも使用される。OK S 240をスプレー缶に充填したもの。	メタリック茶 銅粉末・その他の 固体潤滑剤・合成 油	+1100	N/A	2,800	400ml	9,550	確認	
OKS 245 コパーペースト ハイコロージョンプロテクション Mox-Active	長期運転後もねじ山の腐食と焼付きを防止。高粘着性。防食性。オフロード用二輪車・四輪車のエンジンやエキゾーストパイプ周辺部など高温と水にさらされる部分のボルトのねじ山保護。	茶 銅粉末・有機モリ ブデン・半合成油	-30～ +1100	N/A	2,500	250g	4,800	確認	ブラシ付き *250ml

製 品 名	特 長	色 主成分	使用温度 (°C) *1	圧入試験 [μ]	四球試験融着荷重 [N] *2	容 量	Eプライス*4	発送日*5	備 考
OKS 250 ホワイトオールラウンドペースト メタルフリー Mox-Active NSF-H2	広温度範囲で使用できる白色多用途耐熱ペースト。低速・高荷重潤滑用。繰り返し振動を受ける場所にも最適。焼付き・腐食・コールドフレッチング・スティックスリップ防止。鉄・非鉄両方のねじの焼付き防止。ステンレスねじにも最適。金型ダイスのボルトねじ山保護用。精油所・製鉄所・セメント工場・船舶・オフショア・農業機械用としても使用される。環境保護にも考慮した金属を含まないメタルフリータイプ。防食性。耐海水性。耐酸性。耐アルカリ性。汚れを嫌う場所にも最適。振動・腐食・高温に強いので、ディスクブレーキの鳴き防止用としても最適。これ1本でほとんどの緊急時に対応できる現場の必需品。	白 白色個体潤滑剤・ 有機モリブデン・ 合成油	-40～ +1400	0.08	4,000	8ml 80ml	2,030 4,700	確認 確認	チューブ入り チューブ入り
OKS 2501 ホワイトオールラウンドペースト メタルフリー Mox-Active スプレー缶入り	広温度範囲で使用できる白色多用途耐熱ペースト。低速・高荷重潤滑用。繰り返し振動を受ける場所にも最適。焼付き・腐食・コールドフレッチング・スティックスリップ防止。鉄・非鉄両方のねじの焼付き防止。ステンレスねじにも最適。金型ダイスのボルトねじ山保護用。精油所・製鉄所・セメント工場・船舶・オフショア・農業機械用としても使用される。環境保護にも考慮した金属を含まないメタルフリータイプ。防食性。耐海水性。耐酸性。耐アルカリ性。汚れを嫌う場所にも最適。振動・腐食・高温に強いので、ディスクブレーキの鳴き防止用としても最適。これ1本でほとんどの緊急時に対応できる現場の必需品。OKS 250をスプレー缶に充填したもの。	白 白色個体潤滑剤・ 有機モリブデン・ 合成油	-40～ +1400	0.08	4,000	400ml	7,930	確認	
OKS 252 ホワイトハイテンプペースト 食品工業用 NSF-H1	高温・高粘性食品工業用ペースト。低速・高荷重潤滑用。繰り返し振動を受ける場所にも最適。焼付き・腐食・コールドフレッチング・スティックスリップ防止。鉄・非鉄両方のねじの焼付き防止。環境保護にも考慮した金属を含まないメタルフリータイプ。	ライトグレー 白色個体潤滑剤・ ホリグリコール・ ケイ酸塩	-30～ +1200	0.12	2,500	250g 200g	8,400 7,500	確認 確認	ブラシ付き
OKS 260 ホワイトアセンブリーペースト	機械を汚さない白色組立用ペースト。製紙機械、包装機械、樹脂成型機、繊維機械、印刷機、事務機器用。振動のある場所や高湿度条件下での潤滑。フレッチングコロージョン防止にも優れた効果がある。耐水性。	白 白色固体潤滑剤・ リチウムグリース ・ホワイトオイル	-25～ +150	0.09	2,600	250g	7,400	確認	*250g
OKS 265 チャックジョーペースト 高粘性	工作機械のチャック潤滑用。衝撃荷重や振動のある場所の潤滑に最適。水溶性切削油にも流されない高粘着タイプ。	薄茶 白色固体潤滑剤・ 粘着性向上剤・ 鉱油	-25～ +150	0.10	3,600	1kg	15,800	確認	
OKS 270 ホワイトグリースペースト	汚れを嫌う場所が高荷重がかかり、長期潤滑が求められるあらゆる機械に使用できる。精密機械、製紙機械、繊維機械、包装機械用。	白 白色固体潤滑剤・ リチウムグリース ・ホワイトオイル	-25～ +125	0.14	5,000	250g	7,300	確認	1kg
OKS 2771 高荷重潤滑ペースト PTFE添加 スプレー缶入り	粘着性白色ペースト。優れたプラスチック適合性。高荷重を受ける部分の長期潤滑用。フッ素（PTFE/テフロン*）添加。	白 ポリテトラフルオ ロエチレン・特殊 エステル・添加剤	-20～ +150	0.11	2,600	400m l 12,960		確認	
OKS 280 ホワイトハイテンプペースト	ドロップフォーミング、熱間引抜き、ホットローリング、ホットベンディングなど、鉄・非鉄金属の熱間成形用。少ない使用量で分離・潤滑しツールの寿命を伸ばす。ツールやワークを炭化させるグラファイトを含まない。	白 白色固体潤滑剤・ 鉱油	+1150	N/A	2,400	1kg	18,900	確認	

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。カッコ内の数値は空気との接触が制限されている場合です。

*2 融着荷重 数字が大きいほど耐荷重能に優れています。

*3 Mox-Active モックス・アクティブとは有機モリブデンに複数の固体潤滑剤を配合して開発したOKS独自の特殊添加剤です。潤滑面を平滑化し、摩擦・磨耗を低減する効果があります。

*4 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。

*5 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。

*6 SOS便 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

03 乾燥潤滑剤 — 13 製品

製 品 名	特 長	使用温度 (°C) *1	引火点 (°C)	容 量	Eプライス*2	発送日*3	備 考
OKS 100 MoS2 パウダー 高純度タイプ	広い温度範囲において摩擦と磨耗を軽減する。プラスチック、ジョイント、シール素材に混合しても使用可。	-185 +450	N/A	1kg	35,800	確認	
OKS 110 MoS2 パウダー マイクロサイズ	広い温度範囲において摩擦と磨耗を軽減する。特に、精密仕上げ面の潤滑に最適。	-185 +450	N/A	1kg	46,500	確認	
OKS 510 MoS2 ボンデッドコーティング剤 即乾性	OKS500よりも広い温度範囲で使用できる。真空での使用可。室温で乾燥。再コーティング処理可能。	-180 +450	-30			移管	
OKS 511 MoS2 ボンデッドコーティング剤 即乾性 スプレー缶入り	OKS500よりも広い温度範囲で使用できる。真空での使用可。室温で乾燥。再コーティング処理可能。OKS 510をスプレー缶に充填したもの。	-180 +450	-30			移管	
OKS 530 MoS2 ボンデッドコーティング剤 ウォーターベース エアドライタイプ	低速高荷重・間欠運転用。水希釈によって膜厚調整可。	-35～ +450	+37			移管	
OKS 536 グラファイトボンデッドコーティング剤 ウォーターベース エアドライタイプ	高温極圧用。グラファイト乾燥皮膜型。水希釈型。	-35～ +600	N/A	5kg	72,000	確認	
OKS 570 PTFEボンデッドコーティング剤	無色で潤滑面を汚さないPTFEコーティング剤。低速低荷重時にスティック防止効果のある潤滑・分離皮膜を形成する。様々な種類の金属、プラスチック、セラミック、木材に使用可。レジン成形用の離型剤としても使用可。	-180 +260	+4			移管	
OKS 571 PTFEボンデッドコーティング剤 スプレー缶入り	無色で潤滑面を汚さないPTFEコーティング剤。低速低荷重時にスティック防止効果のある潤滑・分離皮膜を形成する。様々な種類の金属、プラスチック、セラミック、木材に使用可。レジン成形用の離型剤としても使用可。OKS 570をスプレー缶に充填したもの。	-180 +260	+4			移管	
OKS 1300 スライディングフィルム 無色タイプ	UVインディケータ機能付乾燥皮膜型。ネジの摩擦係数のバラつきをなくす。転造ねじ加工やステンレスねじ加工時のフレッチングを防止する。無色。あらゆる材質のネジに使用可。ガラス、セラミック、木材、金属のすべりを良くする。シャッター、ブラインド、サンシェードなどの潤滑用としても実績有。	-60～ +100	+68			移管	
OKS 1301 スライディングフィルム 無色タイプ スプレー缶入り	乾燥皮膜型。ねじの摩擦係数のバラつきをなくす。転造ねじ加工やステンレスねじ加工時のフレッチングを防止する。無色。あらゆる材質のネジに使用可。ガラス、セラミック、木材、金属のすべりを良くする。シャッター、ブラインド、サンシェードなどの潤滑用としても実績有。OKS 1300をスプレー缶に充填したもの。UVインディケータ機能無し。	-60～ +100	+68			移管	
OKS 1710 スライディングフィルム スクリュー用 ウォーターベースコンセントレート	UVインディケータ付乾燥皮膜型潤滑剤。低温焼付を防止。垂鉛メッキねじやステンレスねじを使用する組立ラインでのフリクションコントロールに最適。要求される摩擦係数に応じて1：5まで水希釈可。（標準希釈比1：2）乾燥後は防錆添加剤が錆を防止。水溶性成分は生分解性。非水溶性成分は環境に無害。	+60	N/A			移管	

製 品 名	特 長	使用温度 (°C) *1	引火点 (°C)	容 量	Eプライス*2	発送日*3	備 考
OKS 1750 スライディングフィルム ウッドスクリュー用 ウォーターベースコンセントレート	UVインディケーター付乾燥皮膜型潤滑剤。べたつき無し。オーステナイト系の低温焼付を防止。チップボード用などの垂鉛メッキねじを使用する組立ラインでのフリクションコントロールに最適。要求される摩擦係数に応じて1：5まで水希釈可。（標準希釈比1：2）防錆添加剤が錆を防止。	+70	N/A			移管	
OKS 1765 スライディングフィルム 転造用 ウォーターベースコンセントレート	UVインディケーター付乾燥皮膜型潤滑剤。べたつき無し。ねじ転造前のプリコート用。要求される摩擦係数に応じて1：5まで水希釈可。（標準希釈比1：2）	+70	N/A			移管	

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。
*2 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。
*3 発送日 確認→問合せ窓口までお問い合わせください。発送日は在庫状況により更新しています。
*4 SOS便 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

04 オイル — 21 製品

製品名	特長	使用温度 (°C) *1	粘度 ISO VG	容量	Eプライス*3	発送日*4	備考
OKS 300 MoS2 ミネラルオイル コンセントレート Mox-Active*2	並級工業油に混合して使用する二硫化モリブデン（MoS2）添加剤。 摩擦、温度、磨耗、ノイズを減少させる。金属表面を滑らかに改質する。油膜切れ 時にも潤滑を維持。 沈澱しない。フィルターを通り目詰まりを起こさない。磁気フィルターの影響を受 けない。	添加するオイルの温 度範囲	68	5L	87,000	確認	
OKS 350 MoS2 ハイテンブチェーンオイル シンセテック Mox-Active*2	通常よりも温度が上昇した場合や給油間隔が延長された場合の応急潤滑用。	-30～ +250	220	5L	60,000	確認	
OKS 352 ハイテンブオイル シンセテック Mox-Active*2	機械を汚さない。低蒸発量。蒸発後の残滓無し。垂れにくい。スチームに強い。	-40～ +250	320	5L	60,000	確認	
OKS 3521 ハイテンブオイル シンセテック Mox-Active*2 スプレー缶入り	機械を汚さない。低蒸発量。蒸発後の残滓無し。垂れにくい。スチームに強い。O KS 352をスプレー缶に充填したもの。	-40～ +250	320	500ml	7,650	確認	*400ml
OKS 360 ハイパフォーマンス コロージョンプロテクションオイル	厳しい気候条件に向く粘着性防錆・防食オイル。優れた潤滑性。屋内・屋外兼用。	-40～ +80	15	5L 25L	59,500 262,500	確認	移管
OKS 361 ハイパフォーマンス コロージョンプロテクションオイル スプレー缶入り	厳しい気候条件に向く粘着性防錆・防食オイル。優れた潤滑性。屋内・屋外兼用。 OKS 360をスプレー缶に充填したもの。	-40～ +80	15	400ml	9,070	確認	
OKS 371 マルチパーパスオイル 食品工業用 NSF-H1*6 スプレー缶入り	強力な浸透力を持つ高性能潤滑油。無色・無味・無臭。	-10～ +180	15	400ml	6,300	確認	
OKS 3720 ギヤーオイル 食品工業用 NSF-H1*6	優れた耐磨耗性。高温安定性、抗酸化性に優れ長寿命。無味・無臭。耐薬品性。ス チーム、アルカリ、酸などの殺菌・洗浄剤にも強い。	0～ +160	220	5L 25L	46,000 202,000	確認	
OKS 3730 ギヤーオイル 食品工業用 NSF-H1*6	優れた耐磨耗性。高温安定性、抗酸化性に優れ長寿命。無味・無臭。耐薬品性。ス チーム、アルカリ、酸などの殺菌・洗浄剤に強い。	0～ +160	460	5L 25L	50,000 222,000	確認	
OKS 3751 高粘着性オイル PTFE添加 食品工業用 NSF-H1*6 スプレー缶入り	無味・無臭。高粘着性。優れた耐荷重能。フッ素（PTFE/テフロン*）添加。耐薬 品性。スチーム、アルカリ、酸などの殺菌・洗浄剤に強い。PAO使用。	-35～ +135	100	500ml	7,000	確認	*400ml
OKS 3760 マルチパーパスオイル 食品工業用 NSF-H1*6	優れた潤滑性と強い粘着力を持つ多用途長期潤滑剤。無味・無臭。	-10～ +180	100	5L 25L	53,000 240,000	確認	

製 品 名	特 長	使用温度 (°C) *1	粘度 ISO VG	容量	Eプライス*3	発送日*4	備 考
OKS 3770 油圧作動オイル 食品工業用 NSF-H1*6	長寿命。優れた耐磨耗性。無味・無臭。	-15～ +200	46	5L 25L	44,850 201,750	確認	
OKS 3790 シュガー溶解オイル 全合成 食品工業用 NSF-H1*6	無味・無臭のエマルジョン。対磨耗性。防食性。潤滑性に優れ、同時に砂糖の溶解・洗浄効果もある。	0～ +80	15	5L	46,000	確認	
OKS 390 カッティングオイル オールメタル用 Mox-Active*2	様々な金属の加工に使用できる切削油。塩素、リンを含まないので強い臭いもなく人体・環境への影響も少ない。	N/A	22	250ml	2,750	確認	
OKS 391 カッティングオイル オールメタル用 Mox-Active*2 スプレー缶入り	様々な金属の加工に使用できる切削油。塩素、リンを含まないので強い臭いもなく人体・環境への影響も少ない。OKS 390をスプレー缶に充填したの	N/A	22	400ml	5,470	確認	
OKS 600 マルチオイル	多用途潤滑剤。錆落とし、ねじゆるめ、水分置換、潤滑、清浄、電気接点回復、防錆用。	-30 +60	7	5L	17,250	確認	
OKS 601 マルチオイル スプレー缶入り	多用途潤滑剤。錆落とし、ねじゆるめ、水分置換、潤滑、清浄、電気接点回復、防錆用。OKS 600をスプレー缶に充填したの	-30 +60	7	300ml	2,300	確認	*400ml
OKS 670 ハイパフォーマンスオイル 白色固体潤滑剤添加 Mox-Active*2	機械を汚さない万能潤滑剤。強い浸透力で細かい隙間にも入る。白色固体潤滑剤による優れた極圧性。給油装置のない機械の潤滑にも最適。	-30～ +80	46	5L	26,250	確認	
OKS 671 ハイパフォーマンスオイル 白色固体潤滑剤添加 Mox-Active*2 スプレー缶入り	機械を汚さない万能潤滑剤。強い浸透力で細かい隙間にも入る。白色固体潤滑剤による優れた極圧性。給油装置のない機械の潤滑にも最適。OKS 670をスプレー缶に充填したの	-30～ +80	46	300ml	3,870	確認	*400ml
OKS 700 シンセティックオイル	洗浄、潤滑、防錆用合成オイル。透明の保護膜が金属表面を保護する。	-50～ +100	7	5L	39,000	確認	
OKS 701 シンセティックオイル ノンガススプレー容器入り	洗浄、潤滑、防錆用合成オイル。透明の保護膜が金属表面を保護する。OKS 700をノンガスをスプレー容器に充填したもの。	-50～ +100	7	100ml	2,600	確認	

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。

*2 Mox-Active モックス・アクティブとは有機モリブデンに複数の固体潤滑剤を配合して開発したOKS独自の特殊添加剤です。潤滑面を平滑化し、摩擦・磨耗を低減する効果があります。

*3 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。

*4 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。

*5 SOS便可 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

*6 USDA-H1/NSF-H1 食品との偶発的接触可能性のある箇所にも使用可能な潤滑剤として公的機関から認証を受けた製品です。

*7 BIOlogic バイオロジックとは新技術を採用したOKSの生分解性潤滑剤です。

05 防錆・防食剤 ― 14 製品

製品名	特長	使用温度 (℃) *1	塩水噴霧試験 (h)	容量*2	Eプライス*3	発送日*4	備考
OKS 2100 プロテクティブフィルム 金属保護用 MIL-C-16173 grade 1	べたつきの無い防錆剤。あらゆる気候条件下で使用可。通常の潤滑油を使用する場合と違い運転前に保護膜の除去不要。海上で使用される設備・備品を塩水から最大限保護する必要がある時に使用される米軍規格適合品。	-40～ +70	640	5L	27,000	確認	
OKS 2101 プロテクティブフィルム 金属保護用 スプレー缶入り MIL-C-16173 grade 1	べたつきの無い防錆剤。あらゆる気候条件下で使用可。通常の潤滑油を使用する場合と違い運転前に保護膜の除去不要。海上で使用される設備・備品を塩水から最大限保護する必要がある時に使用される米軍規格適合品。OKS 2100をスプレー容器に充填したもの。	-40～ +70	640	500ml	4,690	確認	*400ml
OKS 2301 モールドプロテクター 金型用 スプレー缶入り	撥水性に優れたたべたつきの無い金型防錆剤。緑色なので均一なコーティングが確認できる。	-40～ +70	ゝ 1000	400ml	5,020	確認	
OKS 2511 ジンクコーティング剤 スプレー缶入り TÜVドイツ技術試験協会認証済	重防食用 塩水噴霧テストDIN53167合格。耐熱性+490℃。スポット溶接可。鉄骨・橋梁・船舶・海上構造物・設備・車両用。車軸のアンダーコート of 補修にも最適。塗装前のプライマーとして理想的。室温にて 5 分で乾燥。2 時間で傷から守る保護膜が完成。6 時間後に塗装可。エアゾール缶は目詰まりを防ぐセルフクリーニングバルブを採用。	+490	480	500ml	6,300	確認	移管
OKS 2521 グロスジンク スプレー缶入り	光沢メタリック仕上げができる乾燥型防錆剤。溶接・塗装可。傷防止。OKS2511と同じ乾燥時間。	+490	480	500ml	6,650	確認	移管
OKS 2531 アルメタリック	艶消しアルミ化粧仕上げができる乾燥型防錆剤。全ての金属に使用可。電導性。高温になる配管や煙管の保守にも最適。自動車のエキゾーストパイプにも使用されている。OKS2511と同じ乾燥時間。	-70～ +800	480	500ml	5,950	確認	移管
OKS 2541 ステンレススチール スプレー缶入り	ステンレス用防錆剤。高湿度環境下でのステンレス防錆用。ステンレス粉末配合。耐衝撃剥離性。	～ +100	72	500ml	7,250	確認	移管
OKS 360 ハイパフォーマンス コロージョンプロテクションオイル	厳しい条件下における防錆用。粘着性。屋内・屋外にて使用可。機械・部品の輸出梱包用としても最適。	-40～ +80	340			確認	移管
OKS 361 ハイパフォーマンス コロージョンプロテクションオイル スプレー缶入り	厳しい条件下における防錆用。粘着性。屋内・屋外にて使用可。機械・部品の輸出梱包用としても最適。OKS 360をスプレー缶に充填したもの。	-40～ +80	340	400ml	9,070	確認	

製 品 名	特 長	使用温度 (°C) *1	塩水噴霧試験 (h)	容量*2	Eプライス*3	発送日*4	備 考
OKS 403 マリングリース ドイツ陸軍TL 9150-0066 NATO spec. G-460	水中でも優れた防食性を発揮する特殊グリース。湿度の高い作業場、海岸地帯でも実績有。	-25～ +80 滴点+115	ゝ 700	400ml 1kg	5,850 9,500	確認 確認	*400ml
OKS 600 マルチオイル	潤滑を兼ねた短期防錆用。さまざまな用途に使用できるメンテナンスの必需品。	-30～ +60	—	5L	17,250	確認	
OKS 601 マルチオイル スプレー缶入り	潤滑を兼ねた短期防錆用。さまざまな用途に使用できるメンテナンスの必需品。OKS 600をスプレー缶に充填したもの。	-30～ +60	—	400ml	2,500	確認	*400ml
OKS 700 シンセテックオイル	薄い膜厚で長期間の防錆効果が持続。少量で広い面積を保護できるので経済的。計測器などの精密機械用。	-50～ +100	—	5L	39,000	確認	
OKS 701 シンセテックオイル ノンガススプレー容器入り	薄い膜厚で長期間の防錆効果が持続。少量で広い面積を保護できるので経済的。OKS 700をノンガススプレー容器に充填したもの。計測器などの精密機械用。	-50～ +100	—	100ml	2,600	確認	

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。したがって滴点はさらに高くなります。短時間であれば滴点まで使用可能です。
 *2 各商品とも 400gは筒型カートリッジ入りです（10本入り/箱）。ご使用の際は専用グリースガンが必要です。別売り専用グリースガンは10,000円です。
 *3 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。
 *4 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。
 *5 SOS便 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

06 ケミカル用品 — 13 製品

製品名	特長	使用温度 (°C) *1	色	容 量	Eプライス*2	発送日*3	備 考
OKS 611 ラストリムーバー MoS2 添加 スプレー缶入り	強力な浸透力。二硫化モリブデン配合。 金属表面の錆を落とす。固着したねじを緩める。 撥水性。短期防錆。	-30～ +50	灰	400ml	3,000	確認	
OKS 1103 ヒートシンクペースト	CPU、センサー、ゾンデ、ダイオード、トランジスタ、サイリスタなどの電子部品 を熱から保護する放熱用ペースト。高い熱伝導性をもつ。材質に影響を与えない。	-40～ +200 無滴点	白	40ml	3,000	確認	40ml
OKS 1360 シリコーン リリースエージェント	静電防止剤を添加した非常に効果的な離型潤滑剤。化学的影響無し。溶剤不使用。	-60～ +200	無色	5L	59,000	確認	
OKS 1361 シリコーン リリースエージェント NSF-H1*5 スプレー缶入り	静電防止剤を添加した非常に効果的な離型潤滑剤。化学的影響無し。溶剤不使用。 OKS 1360をスプレー缶に充填したもの。	-60～ +200	無色	500ml	3,720	確認	スプレー缶入り *400ml
OKS 1511 リリースエージェント シリコーンフリー スプレー缶入り	成形後のプラスチック表面への塗装、印刷、接着、めっきを容易にする。べたつき 無し。非シリコーン系。		無色	500ml	2,550	確認	スプレー缶入り *400ml
OKS 1600 スパッターリリース ウォーターベース コンセントレート	ワークと溶接ノズルのスパッタ付着防止。水希釈使用型。		無色	5L	26,000	確認	
OKS 1601 スパッターリリース ウォーターベース コンセントレート スプレー缶入り	ワークと溶接ノズルのスパッタ付着防止。 OKS 1600をスプレー缶に充填したもの。水希釈使用型。		無色	400ml	2,560	確認	スプレー缶入り *400ml
OKS 2611 ユニバーサルクリーナー スプレー缶入り	強力な油脂洗浄剤。グリース・オイルなどの汚れをすばやく落とす。速乾性で残滓 を残さず急速に蒸発する。VCI添加剤により短期防錆効果あり。 OKS 2610をスプレー缶に充填したもの。		無色	500ml	3,700	確認	スプレー缶入り
OKS 2621 コンタクトクリーナー スプレー缶入り	細かい隙間にも素早く浸透し洗浄する電気接点洗浄剤。液ダレせずゴミや酸化物を 除去する。接点回復。迷走電流防止。CFCフリー！		無色	400ml	9,500	確認	
OKS 2800 リークデテクター	泡によりわずかなガス漏れも見逃さず即時に検知する。	+80	無色	5L	11,950	確認	
OKS 2801 リークデテクター スプレー缶入り	泡によりわずかなガス漏れも見逃さずに即時に察知する。 OKS 2800をスプレー缶に充填したもの。	+80	無色	400ml	2,230	確認	

製 品 名	特 長	使用温度（℃）*1	色	容 量	Eプライス*2	発送日*3	備 考
OKS 2731 圧縮エアスプレー スプレー缶入り	電子部品や精密機械のゴミやホコリを吹飛ばす圧縮エアスプレー。 オイルフリー。乾燥エアタイプ。CFCフリー！		無色	400ml	5,000	確認	スプレー缶入り
OKS 2901 ベルトチューナー スプレー缶入り	ベルトの張力を50%アップし伝導力を高める。 強粘着性。スリップ防止。ベルトの乾燥を防ぎ、寿命を伸ばす。Vベルト、丸ベ ルト、平ベルトなど様々な種類のベルトに使用可。	+80	無色	400ml	5,670	確認	スプレー缶入り

*1 使用温度 使用温度はその温度が継続する条件下で使用できる温度を表します。カッコ内の数値は空気との接触が制限されている場合です。

*2 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。10個単位の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。

*3 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。

*4 SOS便 緊急配送サービスをご利用いただける商品です。SOS便による配送をご希望のお客様は注文の際にお申し付けください。適用地域に制限があります。詳細はお問い合わせください。

*5 USDA-H1/NSF-H1 食品との偶発的接触可能性のある箇所にも使用可能な潤滑剤として公的機関から認証を受けた製品です。

*6 BIOlogic バイオロジックとは新技術を採用したOKSの生分解性潤滑剤です。

07 関連商品 — 2 製品

商品番号	商 品 名	特 長	仕様	Eプライス*1	発送日*2	備 考
2118	高圧グリースガン LS-600E	400gカートリッジグリース用	手動	8,000	当日	レバータイプ。グリップ付。
ー	グリースニップル*3	A・B・C型 ピンタイプ ボタンヘッド	インチ・ミリ	見積り	確認	J I S規格・海外規格各サイズあり。防塵キャップ別売り。

*1 Eプライス ご注文数量が1個の場合の価格です。1 0 個以上の場合は割引価格が適用されます。FAX見積依頼書にてお問い合わせください。

*2 発送日 確認→問合せ窓口までお問合せください。発送日は在庫状況により更新しています。

*3 グリースニップル ご注文の際はねじ規格・材質を指定してください。詳細は問い合わせ窓口まで。