

Product Data Sheet (代表性状)

OILKEY JET-GREASE LG

オイルキー ジェットグリース LG

<特長>

1. 優れた高温酸化安定性

高度に精製されたベースオイルと厳選された添加剤により高温時でも酸化劣化の少ない長期使用に耐え得るグリースです。

2. 優れた耐荷重性、耐摩耗性

特殊添加剤により、耐荷重性、耐摩耗性に優れています。

3. 優れた耐水性

抗乳化性に優れたベースオイルを使用しているため、耐水性に優れています。

<用途>

建設機械、農業機械、産業機械全般及び各種重車両。

<使用温度範囲>

-20℃～130℃

代表性状		
試験方法	試験項目	代表値
	NLGI Grade (番手)	2
JIS K 2220	増ちょう剤	Li 石鹼
JIS K 2220 7	混和ちょう度 25℃	272
JIS K 2220 8	滴点 °C	190
JIS K 2220 9	銅板腐蝕 (100℃ 24h)	合格
JIS K 2220 10	蒸発量 (99℃ 22h) (質量%)	0.5
JIS K 2220 11	離油度 (100℃ 24h) (質量%)	2.3
JIS K 2220 12	酸化安定度 (99℃ 100h) (kPa)	20
JIS K 2220 15	混和安定度	319
JIS K 2220 16	水洗耐水度 (38℃ 1h) (質量%)	2.7
JIS K 2220 20	チムケン式耐荷重能 kg	18.1
JIS K 2283	基油動粘度 (40℃) (mm ² /s)	125
ASTM D2596	四球式耐荷重能 (融着荷重) (N)	1961
ASTM D2266	四球式耐摩耗 (摩耗痕径) (mm)	0.46
目視	外観	淡黄色バダー状