

古代陶器瓷器基础

2026年5月2日 下午 8:56

原始陶器的特点和差异

最早的陶器：江西万年仙人洞遗址 两万年前陶片

器型分类

功能	典型器形	相关文化
炊煮	釜、鼎、甑、罐	河姆渡、马家浜、大汶口、仰韶、龙山等
盛储	罐、壶、瓶、小口尖底瓶	裴李岗、仰韶、马家窑等
饮食/礼仪	豆、杯、高柄杯、鬲、盂	大汶口、龙山、良渚等
葬仪/祭祀	彩陶盆、蛋壳黑陶杯、白陶器	仰韶、马家窑、龙山、大汶口等

陶器颜色与胎料、火候、窑内气氛和后期处理有关

- 红陶多与含铁陶土在氧化气体中烧成有关
- 灰陶、黑陶多与还原气体有关
- 夹炭黑陶则与胎料中掺炭化植物质有关
- 白陶与含铁量低、淘洗较精的胎土有关

黄河中游早期 红陶

黄河中游及邻近地区的新石器时代早期至中期文化，如河北武安磁山文化、河南新郑裴李岗文化等，均以烧造红陶为主

多为夹砂红褐陶，多手制，泥条盘筑和捏塑成型，烧成温度多在低温陶范围，约数百至900℃左右

夏、商以后，红陶的烧制逐渐衰落。

大地湾文化 以夹细砂红陶为主，器形有圈足碗、三足钵、三足罐等，纹饰有网状交叉绳纹、锯齿纹等

- 常见纹饰：素面、绳纹、划纹、篦点纹、指甲纹等
- 器形：钵、罐、壶、鼎、三足器、圈足器等

黄河中游 彩陶高峰之一

- **庙底沟文化**是仰韶文化中晚期极具代表性的彩陶系统，核心区域在豫西、晋南、关中东部，典型纹饰包括花瓣纹、圆点、弧边三角纹、鸟纹及由动物纹演变出的几何纹。
- **仰韶半坡遗址** 尖底瓶 以鱼纹、人面鱼纹、几何纹、水波纹等彩陶纹饰著称

仰韶文化彩陶纹饰因类型不同而异：半坡类型以鱼纹、人面鱼纹较典型；庙底沟类型则以花瓣纹、弧边三角纹、圆点纹、鸟纹及几何化动物纹更具代表性。

- 重点器形：小口尖底瓶、彩陶盆
- **中原龙山文化**

与山东龙山文化以黑陶、蛋壳黑陶著称不同，中原龙山以灰陶为主，常见泥质灰陶、夹砂灰陶和少量黑陶

纹饰以篮纹、绳纹、方格纹为主

器形有鼎、鬲、甗、罐、盆、瓮、豆、鬻、盂、斝等

黄河上游 彩陶高度发展

马家窑文化 青海、甘肃

以线条流畅纹饰抽象的彩绘陶器最具代表性

马家窑类型：旋涡纹、水波纹、圆点纹，线条流畅，构图繁密

半山类型：锯齿纹、旋涡纹、葫芦形纹、网格纹，黑彩与红彩并用

马厂类型：四大圆圈纹、蛙纹/神人纹、折线纹，更趋图案化、符号化

彩陶纹饰从流动繁密逐渐走向符号化和图案化

辛店文化 西北晚期/青铜时代

双耳罐、壶等

羊角纹、双钩纹、符号纹

彩陶传统延续

黄河下游/海岱地区 大汶口—山东龙山

大汶口文化

红陶、灰陶、白陶、黑陶并见；鼎、豆、杯、壶等器形丰富

刻划纹、镂孔、彩绘等

山东龙山文化

• 黑陶

黑陶的形成与烧成后期的和还原气体、封窑渗碳和表面磨光有关，比如在烧成后期将窑停火封门，在窑顶孔上浇水，燃料中的碳与蒸汽结合渗入胎体成为黑色。

龙山文化的陶鬻guī，陶盂hé、陶高柄杯带有礼器的性质

山东龙山文化的黑陶最为精致，其胎体薄而均匀，色泽黑亮，有的薄如蛋壳，所以称为蛋壳黑陶

快轮拉坯、精细淘洗陶土、薄胎成形、磨光、还原渗碳、黑亮如漆、礼仪器

• 白陶

白陶出现在新石器时代晚期 距今越5000年，所用原料为含铁量较低、淘洗较精，纯度系数较高的陶土，成型后，入窑经约1000℃窑温焙烧而成。

大汶口文化、龙山文化中均有白陶材料

到商代，由于烧成温度提高，原料的淘洗亦较精细，致使白陶质地更加洁白细腻，部分器物带有礼器性质

长江下游

河姆渡文化

夹炭黑陶、釜、罐、盆等，常与稻作农业、木构建筑联系

绳纹、刻划纹、素面

需要注意河姆渡夹炭黑陶的黑色主要与胎料中掺入炭化植物材料有关，不等同于龙山黑陶的还原渗碳工艺。

马家浜文化

夹砂红陶、灰陶、釜、鼎、豆等，为崧泽、良渚前序
绳纹、刻划纹、素面

崧泽文化

制陶技术明显进步，后期出现快轮成型和还原焰烧制，生产出器型规整、器壁匀薄的陶器

与龙山蛋壳黑陶类似的渗碳技术，让陶器表面乌黑亮泽，同时降低吸水性
装饰技法包括弦纹、压划纹、镂孔、堆纹、彩绘等

良渚文化

镂空工艺，渗碳工艺，礼器与日常用器的分化都有了进一步的发展

刻文陶器 大口器

和龙山的陶鬶guī，陶盂hé有文化交流

有彩陶器 但是数量极少

刻符、大口尊、镂孔、弦纹、礼器化用器

<https://www.bilibili.com/video/BV1RJhtzwEXc>

夏商周

陶器

- 刻文白陶昌盛于商代晚期 贵族

其胎体所用原料是一种氧化铁含量很低的粘土，烧成温度在1000℃左右。

胎质洁白细腻，造型、纹饰均模仿当时的青铜器，常见云雷纹、饕餮纹、夔纹、蝉纹、回纹等

主要出土于河南安阳地区商代晚期墓葬，属于王室和贵族的专用品。

白陶在商代流行可能与史书记载商人在颜色方面“尚白”有密切关系。

- 灰陶 平民

灰陶于新石器时代中期已经出现，商代有较大发展，日常生活陶器中的主要类型之一，产量很大，器类数量多、分布广

灰陶的形成是因为陶器在还原或弱还原气体中烧造，陶土中的氧化铁不能被充分氧化，因而呈现出氧化亚铁的颜色，灰色或青灰色。

- 印纹硬陶

多见于长江中下游及南方地区，胎质坚硬，烧成温度较普通陶器高
器表常拍印或压印几何纹，如方格纹、云雷纹、回纹、席纹等

它与原始瓷关系密切，是原始瓷产生的重要技术基础之一。

原始瓷器

其出现于约3000年前的商代，历经西周、春秋、战国、汉代

它是从陶向瓷过渡时期的产物，与印纹硬陶有密切渊源，二者在南方部分窑址中常共存
原始瓷是在高温硬陶技术、瓷质胎料和石灰釉技术基础上发展起来的
其制法是用瓷石制胎，器表施石灰釉，经约1200℃高温焙烧而成。

胎体烧结后呈灰白或褐色，器表有玻璃质釉层。

胎体吸水率低，敲击时能发出清脆的声音。

早期原始瓷 釉色不均 胎体偶有裂痕

至春秋战国时期，原始瓷的胎釉质量和烧造水平明显提高，部分器物已相当接近成熟青瓷；但通常认为成熟瓷器的稳定出现要到东汉以后

类型	胎质	是否施釉	烧成特点	主要意义
白陶	含铁量低，胎色白	一般不施釉	约1000℃左右，胎质细腻	商代晚期贵族礼制用器突出
灰陶	普通陶土	不施釉	还原或弱还原气氛	商代大量日用陶器
印纹硬陶	胎质坚硬，含铁较高，色多深	通常不施釉	高温烧成，表面印几何纹	南方高温陶传统，与原始瓷关系密切
原始瓷	瓷石/瓷土类胎，烧结度高	施石灰釉	约1200℃高温，釉层玻璃质	陶向瓷过渡，成熟瓷器的前身

秦汉

秦 兵马俑

低温陶塑技术

规模宏大，写实逼真，千人千面，细节栩栩如生

汉

- 彩绘陶
始于新石器时代晚期，主要在灰陶上做画，有的使用红、黑、黄、白、赭等彩，直接绘画在陶器表面，也有的在涂有白或黄色的地色上，再用各种颜色进行绘制。
战国、秦汉时期是彩绘陶的发展繁荣时期，墓葬中常陪葬彩绘陶壶、豆、盘、尊和鼎等，色彩丰富，纹饰复杂，充满浪漫主义的艺术魅力。
- 低温铅釉陶
釉色主要有黄、绿两种，分别以氧化铁和氧化铜作呈色剂，均以氧化铅作助熔剂，烧成温度约为700~900℃，釉面光亮。
最早出现于西汉时期陕西关中地区，东汉时期盛行于全国各地。
造型多模仿同时期的漆器和青铜器，给人耳目一新之感。
- 青瓷 汉代陶瓷工艺的最高成就
东汉后期，浙江绍兴、上虞一带首先出现了青瓷器。
它在夏商周三代原始瓷和印纹硬陶的基础上发展而来，采用高岭土做胎，通体施釉，施釉技术由刷釉改为浸釉，胎釉结合紧密牢固，在1300℃左右的高温下烧成，胎质坚细，釉色晶莹，吸水率低，已具备了瓷器的各种条件。