



ФаерЛаб

огонь под контролем



Общество с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб» (ООО «ФаерЛаб»)
143985, Россия, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
ул. Автозаводская, д. 50В, этаж 1, помещ. 33



Испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб» (ИЛ ООО «ФаерЛаб»)
143985, Россия, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный
ул. Автозаводская, д. 50В



+7 (499) 112-01-93



info@firelab.su




firelab.su

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21OK80



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ ООО «ФаерЛаб»

 И. Е. Кальченко

«15» августа 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 103С/ЭП/2025 от 15.08.2025

Наименование образца(ов) (продукции): Труба гофрированная, гибкая, легкая ПВХ с зондом для прокладки кабелей и проводов «Труба ПВХ-Гофрированная Д50», артикул 2021240 (наружный диаметр 49,8-50,2мм; внутренний диаметр 41-41,4мм; цвет серый), выпускаемая по ТУ 22.21.29-001-47696084-2021 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для прокладки кабелей и проводов. Технические условия.»

Заказчик: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб».

Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха.

Адрес юридического лица: 143985, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33.

Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «РУСПЛАСТЗАВОД»

Место нахождения: г. Москва.

Адрес юридического лица: 115432 РОССИЯ г Москва вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский г Москва 2-й Кожуховский проезд д.29 к.5 помещ.1/6.

Адрес места осуществления деятельности: 140144, Российская Федерация, Московская обл., Раменский р-н, Ганусовский с/о, пос. Рылеево, д.608/1.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «РУСПЛАСТЗАВОД»

Место нахождения: г. Москва.

Адрес юридического лица: 115432 РОССИЯ г Москва вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский г Москва 2-й Кожуховский проезд д.29 к.5 помещ.1/6.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140144, Российская Федерация, Московская обл., Раменский р-н, Ганусовский с/о, пос. Рылеево, д.608/1.

1 Основания для проведения работ: направление ОС ООО «ФаерЛаб» № 0012 сеазс/э/зн от 30.06.2025.

2 Место проведения испытаний: ИЛ ООО «ФаерЛаб», 143985, Московская область, г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В. Телефон: +7 (499) 112-01-93, адрес электронной почты: info@firelab.su.

3 Цель проведения работ: сертификационные испытания в рамках подтверждения требований Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017):

- по определению теплостойкости по п. 5.1 ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- по определению на стойкость к зажиганию нагретой проволокой по п. 5.2 ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- по определению на стойкость к воздействию открытого пламени по п. 5.3 ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний»;
- по определению стойкости распространения горения при групповой прокладке по п. 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

4 Дата получения образца(ов): 02.07.2025.

5 Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 14.07.2025-16.07.2025.

6 Сведения об отборе образцов: образцы предоставлены заказчиком. Акт отбора и идентификации образцов ОС ООО «ФаерЛаб» № 0012 сеазс/э/ао от 30.06.2025 (Приложение 1 на 3 листах). ИЛ ООО «ФаерЛаб» участия в отборе образцов не принимала.

7 Описание образца(ов): согласно представленной документации, трубу серого цвета гофрированную, гибкую, из полимерной композиции, с зондом (протяжкой стальной проволокой внутри трубы), наружный диаметр 49,8-50,2мм; внутренний диаметр 41-41,4мм; цвет серый. На изделии маркировочные данные отсутствуют.

Образец, смотан в бухту, упакованы в полиэтиленовую пленку, перевязан шпагатом, опечатан этикеткой ОС ООО «ФаерЛаб». Повреждения на образце и упаковке отсутствуют.

8 Результаты идентификации: внешний вид образцов соответствует документации и техническим характеристикам, указанными заказчиком.

9 Методы испытаний:

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», п.п. 5.1 – 5.4;

ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой»;

ГОСТ 28779-90 «Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания», п. 9.

Дополнения, отклонения и исключения из методов отсутствуют.

10 Испытательное и вспомогательное оборудование

Наименование испытательного и вспомогательного оборудования	Инвентарный номер	Номер протокола периодической аттестации	Срок действия протокола аттестации
Установка для испытаний на распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей (Установка «Пучок»)	Ф24	14-ИО	06.09.2025
Установка для испытания электроизоляционных материалов на теплостойкость (Установка «Теплостойкость»)	Ф33	11-ИО	06.09.2025
Установка для испытания нагретой проволокой (Установка «Нагретая проволока»)	БП-000267	10-ИО	06.09.2025
Унифицированная установка для испытаний материалов электромонтажной арматуры на стойкость к воспламенению (горелка Бунзена), твердых электроизоляционных материалов горелкой с игольчатым пламенем	Ф34	12-ИО	06.09.2025
Шкаф сушильный ШС-80-02 СПУ	Ф51	2050/1600-24	08.08.2025
Камера кондиционирования образцов	Ф49	26-ИО	30.08.2025
Фотоаппарат Canon IXUS 190 Номер модели PC2332	Ф53	-	Бессрочно

11 Средства измерений

Наименование средств измерений	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия поверки
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	465040	С-АЕЯ/03-10-2024/377881238	02.10.2025
Термоанемометр ТТМ-2-02	4896	С-АКЗ/02-10-2024/375515352	01.10.2025
Штангенциркуль RGK SC-300	24K300676	С-ВЦЛ/26-02-2025/414267820	25.02.2026
Линейка измерительная металлическая 0-300мм	92	С-АКЗ/05-11-2024/384729935	04.11.2025
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	1852	С-ГХС/02-10-2024/376347528	01.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М-4-Д-1	61988	С-ДТЖ/12-11-2024/387182692	11.11.2025
Термопреобразователь сопротивления ДТС045-РТ100.В3.600	36603201144477335	С-ЕМК/04-12-2024/393466322	03.12.2026
Термопреобразователь сопротивления ДТС045-РТ100.В3.600	36603201144477334	С-ЕМК/04-12-2024/393466320	03.12.2026
Термопреобразователь сопротивления ДТС045-РТ100.В3.600	36603201144477336	С-ЕМК/04-12-2024/393466318	03.12.2026
Термометр технический стеклянный ТТЖ П	77	С-АВФ/15-06-2023/256868619	14.06.2026
"Лупа измерительная ЛИ-3-10х с подсветкой (L30)	2889	С-АКЗ/02-10-2024/375515349	01.10.2026
Измеритель-регулятор температуры и влажности МПР51-Щ4.03.RS	19352201132465021	С-ТТ/10-01-2025/401528775	09.01.2027
Колба мерная по ГОСТ 1770-74 1-500	2020	Клеймо поверителя	Бессрочно
Прибор для измерения и регулирования температуры Термодат-10М7-К	TD16292442	С-ВЧХ/15-05-2024/338554425	14.05.2026
Преобразователь термоэлектрический ТП-0198	10211027	С-ВПС/26-10-2023/290533690	25.10.2025
Расходомер газа MASS-VIEW, мод. MV-306	M18205626A	С-ДШЛ/15-05-2025/432389753	14.05.2027
Расходомер газа MASS-VIEW, мод. MV-306	M17210855L	С-ДШЛ/26-03-2025/422721383	25.03.2027

Наименование средств измерений	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок действия поверки
Рулетка измерительная металлическая UM5M	2Y580556	С-АКЗ/05-11-2024/384729934	04.11.2025
Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр) КМС-Ф1.Щ2.Р	42217210234011137	С- ДКД/ 17-08-2021/98168329	16.08.2026

12 Испытания по ГОСТ Р 53313-2009, п. 5.1. «Метод испытания материалов электромонтажных погонажных изделий на теплостойкость».

Дата проведения испытаний: 14.07.2025.

12.1 Подготовка образца(ов):

Для испытания подготовили 1 образец, размером 10x10x2,5 мм.

12.2 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха 22°C

Относительная влажность 47%

Атмосферное давление 99,5 кПа

Температура воды 22°C

12.3 Результаты испытаний

№ опыта	Образец	Температура испытания, °C	Результаты испытания	
			Диаметр отпечатка шарика не должен превышать, мм	
			ГОСТ Р 53313-2009 п.5.1.3	Фактическое значение
1	Труба ПВХ-Гофрированная Д50	75	2	1,4

13 Испытания по ГОСТ Р 53313-2009, п. 5.2. «Метод испытания материала электромонтажных погонажных изделий на стойкость к зажиганию нагретой проволокой».

Дата проведения испытания 14.07.2025.

13.1 Подготовка образца(ов):

Образец перед испытанием выдержан при температуре 30°C и относительной влажности 55% в течение 24 ч.

13.2 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха 22°C

Относительная влажность 47%

Атмосферное давление 99,5 кПа

13.3 Результаты испытаний

Номер опыта	Образец	Температура проволочной петли, °C	Оценка результатов			
			Открытое пламя или горение и свечение образца после устранения источника зажигания, с		Воспламенение слоя папиросной бумаги и выгорания сосновой плиты	
			ГОСТ Р 53313 п.5.2	Фактически	ГОСТ 27483-87 п.11	Фактически
1	Труба ПВХ- Гофрированная Д50	850	Не более 30	Нет	Не допускается	Нет

13.4 Оценка результатов испытания

По результатам испытаний установлено, что образец трубы гофрированной марки «Труба ПВХ-Гофрированная Д50» выдержал испытание согласно п. 5.2 ГОСТ Р 53313-2009.

14 Испытания по ГОСТ Р 53313-2009, п. 5.3. «Метод испытания материала электромонтажной арматуры на стойкость к воздействию открытого пламени».

Дата проведения испытания 16.07.2025.

14.1 Подготовка образца(ов)

Для испытания подготовили 5 образцов, размером 125x13x3 мм.

Образцы перед испытанием кондиционировали при температуре 23°C и относительной влажности 50% в течение 48 ч.

14.2 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха 22°C

Относительная влажность 49 %

Атмосферное давление 98,9 кПа.

14.3 Результаты испытаний

№ Образца	Длина пламени, мм	Время огневого воздействия, сек	Время горения после первого воздействия пламени, с	Время горения после второго воздействия пламени, с	Суммарное время горения при десяти приложенных пламени для каждой серии из пяти образцов, с	Время тления образца после вторичного удаления пламени, с	Горение и тление образца до крепящего зажима	Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом
1	19	10	-	-	0	2	Нет	Отсутствует
2	19	10	-	-		1	Нет	Отсутствует
3	20	10	-	-		2	Нет	Отсутствует
4	20	10	-	-		2	Нет	Отсутствует
5	21	10	-	-		2	Нет	Отсутствует

«-» - не наблюдалось.



УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В РАЛ
RA.RU.210K80

№ 103С/ЭП/2025 от 15.08.2025

Полученные результаты относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям. ИЛ ООО «ФаерЛаб» не несёт ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Протокол не должен быть полностью или частично воспроизведен без разрешения ИЛ ООО «ФаерЛаб».

Лист 5
Листов 10

14.4. Оценка результатов

Наименование показателя	Классы		
	FV (ПВ) 0	FV (ПВ) 1	FV (ПВ) 2
Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца, с	≤10*	≤30*	≤30*
Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серии из пяти образцов, с	≤50	≤250	≤250
Время тления образца после вторичного удаления пламени, с	≤30	≤60	≤60
Горение и тление образца до крепящего зажима	Не допускается		
Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом	Не допускается		Допускается

* Только для одного воздействия пламени допускается превышение времени горения 10 или 30 с при условии, что суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серии из пяти образцов не превышает 50 или 250 с соответственно.

По результатам испытаний по установлено, что образцы относятся к классу **FV (ПВ) 0**.

15 Испытания по ГОСТ Р 53313-2009, п. 5.4. «Метод испытания образцов электромонтажных погонных изделий кабелями на стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке».

Дата проведения испытания 16.07.2025.

15.1 Подготовка образца(ов)

Образец для испытаний состоит из трех отрезков «Трубы ПВХ-Гофрированной Д50» длиной 3500 мм, с уложенными внутри их кабелями марки АВВГ 2х2,5 (ГОСТ 1508) и закреплены на передней стороне лестницы с зазором 20 мм, суммарная ширина образца не превышает 600 мм. Суммарная площадь поперечного сечения кабелей составляет (15±3)% от площади поперечного сечения изделия. Кабели уложены произвольным образом, не связаны.

Образец перед началом испытания выдержан при температуре 23 °С не менее 16 ч., образец сухой.

15.2 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха 20°C

Относительная влажность 50 %

Атмосферное давление 98,9 кПа.

15.3 Результаты испытаний

Марка трубы гофрированной	Труба ПВХ-Гофрированная Д50
Число отрезков труб	3
Длина отрезков труб, м	3,5
Использование стандартной лестницы, ширина испытуемого образца не более, мм	300
Крепление образцов на лестнице	Передняя сторона
Число горелок	1
Способ крепления образца	с зазором 20 мм
Крепление образцов стальной проволокой диаметром, мм	0,5
Число слоев	1
Число отрезков кабеля в каждой трубе	7
Время воздействия пламени, мин.	20
Период времени до прекращения горения или тления, мин. (не более 60 мин)	5'2''
Длина обугленной или поврежденной пламенем части образца, м (не более 2,5 метра)	0,90

15.4 Оценка результатов испытания

По результатам испытаний установлено, что образец трубы гофрированной марки «Труба ПВХ-Гофрированная Д50» выдержал испытание согласно п. 5.4.4.1 ГОСТ Р 53313-2009.

Испытания провел:

инженер-испытатель _____ Ю.А. Асаулюк

Срок действия протокола ограничен сроком действия сертификата соответствия.

АКТ **отбора и идентификации образцов**

№ 0012 seaэс/э/ао от 30.06.2025

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «РУСПЛАСТЗАВОД»
полное наименование заявителя - юридического лица, для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП)

Место нахождения: г. Москва.

Адрес юридического лица: 115432 РОССИЯ г Москва вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский г Москва 2-й Кожуховский проезд д.29 к.5 помещ.1/6.

Адрес места осуществления деятельности: 140144, Российская Федерация, Московская обл., Раменский р-н, Ганусовский с/о, пос. Рылессо, д.608/1.

Телефон: +79163772760. Адрес электронной почты: rusplastzavod@gmail.com.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «РУСПЛАСТЗАВОД»
полное наименование изготовителя - юридического лица, для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП)

Место нахождения: г. Москва.

Адрес юридического лица: 115432 РОССИЯ г Москва вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский г Москва 2-й Кожуховский проезд д.29 к.5 помещ.1/6.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140144, Российская Федерация, Московская обл., Раменский р-н, Ганусовский с/о, пос. Рылессо, д.608/1.

Телефон: +79163772760. Адрес электронной почты: rusplastzavod@gmail.com.

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ФаерЛаб» ОГРН: 1185053038653, ИНН: 5012098494
полное наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму, ОГРН, ИНН

Место нахождения: Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха. Адрес юридического лица: 143985, Россия, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В, эт. 1, помещ. 33. Адрес места осуществления деятельности: 143985, РФ, Московская обл., г.о. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50А, пом. № 16, № 16а. Телефон: (495) 112-01-93, адрес электронной почты: info@firelab.ru.

RA.RU.11HK07

Цель отбора

Подтверждение соответствия продукции требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) по схеме 1с.

Наименование продукции (наименование продукции (или группы продукции), обозначение продукции и/или условия обозначения, присвоенное изготовителем (или владельцем), документ(ы), в соответствии с которым(и) изготовлена продукция)	Идентификационные признаки (размер партии, дата изготовления и др.)	Ед-ца изм.	Объем выборки	
			для испыт.	для контр. обр.
1. Труба гофрированная, гибкая, легкая ПВХ с зондом для прокладки кабелей и проводов «Труба ПВХ-Гофрированная Д50», артикул 2021240 (наружный диаметр 49,8-50,2мм; внутренний диаметр 41-41,4мм; цвет серый), выпускаемая по ТУ 22.21.29-001-47696084-2021 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для прокладки кабелей и проводов. Технические условия». Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9	дата изготовления 07.05.2025, № партии 0525-3, длина партии 200 м	м	15	14
2. Труба гофрированная, гибкая, легкая ПВХ с зондом для прокладки кабелей и проводов «Труба ПВХ-Гофрированная Д25», артикул 2021032 (наружный диаметр 24,8-25,2мм; внутренний диаметр 18,6-19,0мм; цвет серый), выпускаемая по ТУ 22.21.29-001-47696084-2021 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для прокладки кабелей и проводов. Технические условия». Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9	дата изготовления 06.05.2025, № партии 0525-1, длина партии 200 м	м	15	14
3. Труба гофрированная, гибкая, легкая ПВХ с зондом для прокладки кабелей и проводов «Труба ПВХ-Гофрированная Д16», артикул 2021022 (наружный диаметр 15,8-16,2мм; внутренний диаметр 10,8-11,2мм; цвет серый), выпускаемая по ТУ 22.21.29-001-47696084-2021 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для прокладки кабелей и проводов. Технические условия». Код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 32 000 9	дата изготовления 07.05.2025, № партии 0525-2, длина партии 200 м	м	15	14

Дата отбора 30.06.2025

Место отбора Склад готовой продукции ООО «РУСПЛАСТЗАВОД» по адресу: 140144, Российская Федерация, Московская обл., Раменский р-н, Ганусовский с/о, пос. Рыбесво, д.608/1.

Отбор и идентификация образцов проведены в соответствии

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года N 44 «О типовых схемах оценки соответствия»; ГОСТ Р 58972-2020 «Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия»; ДП-ОС.В.14/01-23 Документированная процедура «Правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации и Евразийского экономического союза (Таможенного союза)»; ТУ 22.21.29-001-47696084-2021; ГОСТ Р 53313-2009; паспорта качества и протоколы ПСИ

Условия хранения продукции

Продукция хранится в сухом, отапливаемом (со слов представителя изготовителя) в холодное время года помещении. Температура хранения на момент проведения отбора образцов 27°C. Упакованная в транспортную тару продукция уложена на стеллажи.

Условия хранения продукции соответствуют требованиям, установленным в нормативной документации, в соответствии с которой выпускается продукция

Результат идентификации образцов

Изделия в мernih отрезках (бухты длиной по 50 метров) упакованы в полиэтиленовую пленку, обвязаны стрейч-лентой. К наружной стороне каждого пакета приклеена этикетка, также этикетка вложена внутрь пакета. На этикетках указано:

- наименование, товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес с контактными данными;
- штамп ОТК предприятия-изготовителя;
- номер партии и дата изготовления;
- наименование изделия, его артикул, внешний диаметр;
- общая длина изделия в пакете и масса;
- ТУ 22.21.29-001-47696084-2021;
- знаки соответствия и обращения на рынке;
- приведено изображение изделия и информация о гарантийном сроке хранения и эксплуатации, а также температуре монтажа и условиях эксплуатации,
- qr-код.

Маркировка на этикетках читаема и доступна для осмотра и идентификации.

Для целей идентификации продукции отобрано по одной бухте длиной 50 м. из каждой партии продукции:

Контрольные образцы и образцы для проведения испытаний отобраны из партий продукции, выбранных для целей идентификации. Оставшиеся образцы возвращены заявителю.

Образец № 1 представляет собой трубу серого цвета гофрированную, гибкую, из полимерной композиции, с зондом (протяжкой стальной проволокой внутри трубы), наружный диаметр 49,8-50,2мм; внутренний диаметр 41-41,4мм; цвет серый. На изделии маркировочные данные отсутствуют.

Образец № 2 представляет собой трубу серого цвета гофрированную, гибкую, из полимерной композиции, с зондом (протяжкой стальной проволокой внутри трубы), наружный диаметр 24,8-25,2мм; внутренний диаметр 18,6-19,0мм; цвет серый. На изделии маркировочные данные отсутствуют.

Образец № 3 представляет собой трубу серого цвета гофрированную, гибкую, из полимерной композиции, с зондом (протяжкой стальной проволокой внутри трубы), наружный диаметр 15,8-16,2мм; внутренний диаметр 10,8-11,2мм; цвет серый. На изделии маркировочные данные отсутствуют.

Упаковка и маркировочные данные соответствуют требованиям ТУ 22.21.29-001-47696084-2021, не нарушены.

Область применения продукции: изделия предназначены для прокладки кабелей и изолированных проводов.

Идентификация продукции проведена визуальным методом и методом идентификации по документации. Установлено, что продукция относится к объекту подтверждения соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Продукция соответствует заявленному виду и идентична продукции предназначенной для реализации потребителю.

Условия хранения: продукция должна храниться в сухом помещении при температуре не ниже 10°C., распаковываться при температуре не ниже плюс 15°C. Перед распаковкой продукция должна выдерживаться при указанной температуре не менее 12 час, если она до этого находилась при температуре от 0°C до 10°C, и не менее 2 суток - при нахождении их при температуре ниже 0°C. (п.п. 7.5, 7.6 ТУ 22.21.29-001-47696084-2021).



Гарантийный срок хранения продукции: один год со дня изготовления при соблюдении правил транспортировки и хранения, указанных в технической документации на продукцию (п. 9.1 ТУ 22.21.29-001-47696084-2021).

Гарантийный срок службы продукции: 2 года согласно п. 9.2 ТУ 22.21.29-001-47696084-2021.

Дополнительная информация

Отобранные образцы изолированы от основной продукции, смотаны в бухты, упакованы в полиэтиленовую бухту, перевязаны шпагатом, опечатаны этикетками ОС ООО «ФаерЛаб» на месте отбора, передаются представителю заявителя для транспортировки в ИЛ ООО «ФаерЛаб» (RA.RU.21OK80, адрес места осуществления деятельности: 143985, Московская обл., г.о. г. Балашиха, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 50В). Контрольные образцы передаются на ответственное хранение в ИЛ ООО «ФаерЛаб» и хранятся в течение срока действия сертификата в соответствии с требованиями НД изготовителя. Испытанные образцы подлежат списанию как приведенные в непригодное для дальнейшего использования состояние. Заявитель отказывается от своего присутствия при списании испытанных и контрольных образцов (проб) продукции.

Подписи:

от органа по сертификации

от заявителя



эксперт Ю.И. Графская

(должность, инициалы, фамилия)

Генеральный директор А.Р. Шайхутдинов

(должность, инициалы, фамилия)

