出厂检验报告

编制日期：2026-11-01

客户名	伊可普	报告编号	OQC-2026-11-0004
产品名称	PP棉复合A级炭棒	产品规格	62.5*41.5*498.5
生产日期		生产量	100
检测日期	2026-11-01	AQL	
产品编码	C-23-11		

序号	检验项目	检验要求	抽样标准	抽检量	结果	判定
1	*外观	-清洁、无破损无压痕，无裂纹,无倾斜等缺陷				
2	*整体尺寸（内PP棉、外包布、套网、打端盖）	外径：69±0.5mm 长度：508.5±0.5mm				
2	炭棒尺寸（裸棒）	外径：62.5±0.5mm 内径：41.5±0.5mm 长度：498.5±0.5mm				
3	跌落强度	成型强度：高度30cm，垂直跌落3次，炭棒无断裂				
4	初始流速及压降测试·*初始流速	静态压力0.2Mpa条件下，初始流速＞10.5L/min				
4	初始流速及压降测试·*压降	测试流速3.0L/min，压降≤20kpa（客户要求）				
5	黑水测试（无需无黑）	无肉眼可见黑水，浊度≤3NTU				
6	余氯性能测试·初始余氯去除率	≥98%				
6	余氯性能测试·余氯寿命	全程加标 寿命40000L，去除率≥80%				
7	*卫生安全	符合标准				
检验结论						
备注						

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

项目	卫生要求	结果
浑浊度	增加量≤0.2NTU	见型式检验报告
臭和味	浸泡后水无异臭、异味	见型式检验报告
肉眼可见物	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	见型式检验报告
PH	改变量≤0.5	见型式检验报告
溶解性总固体	/	见型式检验报告
耗氧量（以O2计）	增加量≤1 mg/L	见型式检验报告
砷	增加量≤0.001 mg/L	见型式检验报告
铬	增加量≤0.005 mg/L	见型式检验报告
铝	增加量≤0.02 mg/L	见型式检验报告
铅	增加量≤0.001 mg/L	见型式检验报告
汞	增加量≤0.0001 mg/L	见型式检验报告
铁	增加量≤0.06 mg/L	见型式检验报告
锰	增加量≤0.02 mg/L	见型式检验报告
铜	增加量≤0.2 mg/L	见型式检验报告
锌	增加量≤0.2 mg/L	见型式检验报告

检验员: admin　　审 核: _____　　批 准: _____

YJ-QR-05/A1