惠州市银嘉环保科技有限公司

出厂检验报告

报告编号：XSCK-20260924-00006　　编制日期：2026-09-24　　客户：广州佳贝尔环保有限公司

产品名称：	A级烧结炭棒/滤芯	**产品规格：**	48*30*264.5	**产品编码：**	B-58-07
生产日期：	2026-09-24	**生产数量：**	1,750	**检测日期：**	2026-10-13 11:31

序号	检验项目	检验要求	抽样标准	抽检量	结果	判定
1	**外观检查**	外观均匀完好，无弯曲变形、无明显划痕裂纹、无油污	GBT2828II级	50		符合
2	**尺寸规格检查**	外径：44.5±0.5mm 内径：20.8±0.5mm 长度：256.5±0.5mm	GBT2828S-2	5	外径 44.5/44.6/44.5/44.7/44.6 内径 20.9/20.8/21.0/20.7/20.8 长度 256.2/256.2/256.9/256.4/256.6	符合
3	**重量检查**	＞200克	GBT2828S-2	5	234.5/230.8/234.1/225.1/226.1	符合
4	**挤压强度检查**	参考伊可普测试方法，挤压强度≥30kgf	GBT2828S-1	3	无破损	符合
5	**黑水检查**	进水压力0.4±0.02Mpa，流速1.4L/min，接水测试黑水量；同一根炭梭冲洗五分钟后静置浸泡四小时再次通水，接水200ml，检查是否有黑水、黑渣	GBT2828S-1	3	无黑水，无可见颗粒物	符合
6	**余氯测试**	采用次氯酸钠原液，余氯浓度控制在2.0(±0.2)mg/L，pH7.5±0.5;进水压力60psi，流速1.4L/min,温度20±3°C;在初始、1/4寿命、1/2寿命、3/4寿命、寿命终点测试，寿命≥4000L（去除率：初始98%,终点50%）	GBT2828S-1	1	0L：99.1% 4000L：77.5%	符合
7	**碱性寿命测试**	纯水测试（银嘉纯水）测试25±3℃、流速1.4L/min，在初始、1/4寿命、1/2寿命、3/4寿命、寿命终点测试，测试纯水及炭梭出水PH值，4000L寿命末端pH提升值≥0.5，炭梭在过流和浸泡条件下的滤后水口感无明显异常	GBT2828S-1	1	4000L:0.65	符合
8	**包装检查**	纸箱无破损，胶带封箱完好，出货标示完整清晰	GBT2828II级	50	无破损	符合

检验员：_____　　审核：_____　　批准：_____

表单编号：YJ-QR-05/A1

检验结论： **合格**

备注：测试环境：温度24℃ 湿度：48 %；测试样本超过5个时，填写5个数据，记录数据时选择偏高离标准最远的数据进行记录

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》项目

卫生要求	结果
涌法度增加量（0.2NTU）	0.12
膽和味：浸泡后水无异膠、异味	无
眨眼可见物：浸泡后水不产生任何眨眼可见的碎片杂物等	无
改变度（0.5）	1.79
融解性总固体（20 mg/L）	—
耗氧量（以O2计）增加量（1 mg/L）	0.46
硇增加量（0.001 mg/L）	—
锌增加量（0.005 mg/L）	—
铝增加量（0.02 mg/L）	—
铀增加量（0.001 mg/L）	—
汞增加量（0.0001 mg/L）	—
铁增加量（0.06 mg/L）	—
锰增加量（0.02 mg/L）	—
铜增加量（0.2 mg/L） / 锌增加量（0.2 mg/L）	—
总硬度增加量（按碳酸钙计 100 mg/L）	—