# 出厂检验报告

编制日期：2026-11-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| 客户名 | 伊可普 | 报告编号 | OQC-2026-11-0002 |
| 产品名称 | PP棉复合A级炭棒 | 产品规格 | 62.5*41.5*498.5 |
| 生产日期 | | 生产量 | 100 |
| 检测日期 | 2026-11-01 | AQL | |
| 产品编码 | C-23-11 | | |

| 序号 | 检验项目 | 检验要求 | 抽样标准 | 抽检量 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *外观 | -清洁、无破损无压痕，无裂纹,无倾斜等缺陷 | | | | |
| 2 | *整体尺寸（内PP棉、外包布、套网、打端盖） | 外径：69±0.5mm<br>长度：508.5±0.5mm | | | | |
| 2 | 炭棒尺寸（裸棒） | 外径：62.5±0.5mm<br>内径：41.5±0.5mm<br>长度：498.5±0.5mm | | | | |
| 3 | 跌落强度 | 成型强度：高度30cm，垂直跌落3次，炭棒无断裂 | | | | |
| 4 | 初始流速及压降测试·*初始流速 | 静态压力0.2Mpa条件下，初始流速＞10.5L/min | | | | |
| 4 | 初始流速及压降测试·*压降 | 测试流速3.0L/min，压降≤20kpa（客户要求） | | | | |
| 5 | 黑水测试（无需无黑） | 无肉眼可见黑水，浊度≤3NTU | | | | |
| 6 | 余氯性能测试·初始余氯去除率 | ≥98% | | | | |
| 6 | 余氯性能测试·余氯寿命 | 全程加标<br>寿命40000L，去除率≥80% | | | | |
| 7 | *卫生安全 | 符合标准 | | | | |

| | |
|---|---|
| 检验结论 | |
| 备注 | |

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

| 项目 | 卫生要求 | 结果 |
|---|---|---|
| 浑浊度 | 增加量≤0.2NTU | 见型式检验报告 |
| 臭和味 | 浸泡后水无异臭、异味 | 见型式检验报告 |
| 肉眼可见物 | 浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 | 见型式检验报告 |
| PH | 改变量≤0.5 | 见型式检验报告 |
| 溶解性总固体 | / | 见型式检验报告 |
| 耗氧量（以O2计） | 增加量≤1 mg/L | 见型式检验报告 |
| 砷 | 增加量≤0.001 mg/L | 见型式检验报告 |
| 铬 | 增加量≤0.005 mg/L | 见型式检验报告 |
| 铝 | 增加量≤0.02 mg/L | 见型式检验报告 |
| 铅 | 增加量≤0.001 mg/L | 见型式检验报告 |
| 汞 | 增加量≤0.0001 mg/L | 见型式检验报告 |
| 铁 | 增加量≤0.06 mg/L | 见型式检验报告 |
| 锰 | 增加量≤0.02 mg/L | 见型式检验报告 |
| 铜 | 增加量≤0.2 mg/L | 见型式检验报告 |
| 锌 | 增加量≤0.2 mg/L | 见型式检验报告 |

检验员：admin　　审核：_____　　批准：_____

YJ-QR-05/A1