出厂检验报告

编制日期：2026.4.4

客 户 名	伊可普	报告编号	OQC20260404001
产品名称	碱性炭棒(1018 项目)	产品规格	45(OD)*21(ID)*256.5(L)
生产日期	2026.4.4	生 产 量	300pcs
检测日期	2026.4.5	AQL	1.0
产品编码	3-01-01-0159		

序号	检验项目	检验要求		抽样标准	抽检量	结果	判定
1	外观检查	外观均匀完好，无弯曲变形、无明显划痕裂纹、无油污		GBT2828 II 级	50	符合	ok
2	尺寸规格检查	炭棒尺寸	外径：44.5±0.5mm	GBT2828 S-2	5	44.5/44.6/44.5/44.7/44.6	ok
			内径：20.8±0.5mm			20.9/20.8/21.0/20.7/20.8	ok
			长度：256.5±0.5mm			256.2/256.2/256.9/256.4/256.6	ok
3	重量检查	＞200 克		GBT2828 S-2	5	234.5/230.8/234.1/225.1/226.1	ok
4	挤压强度检查	参考伊可普测试方法，挤压强度≥30kgf		GBT2828 S-1	3	无破损	ok
5	黑水检查	进水压力 0.4±0.02Mpa，流速 1.4L/min，接水 0.8L 测试黑水量;同一根炭棒冲洗五分钟后，停止冲水后静置，保持浸泡状态，静置四小时后再次通水，接水 200ml，检查是否有黑水、黑渣		GBT2828 S-1	3	无黑水，无可见颗粒物	ok
6	余氯测试	采用次氯酸钠原液，余氯浓度控制在 2.0(±0.2)mg/L，pH7.5±0.5;进水压力 60psi，流速 1.4L/min,温度 20±3℃;在初始、1/4 寿命、1/2 寿命、3/4 寿命、寿命终点测试，寿命≥4000L（去除率：初始 98%,终点 50%）		GBT2828 S-1	1	0L：99.1% 4000L：77.5%	ok
7	碱性寿命测试	纯水测试（银嘉纯水）测试 25±3℃、流速 1.4L/min，在初始、1/4 寿命、1/2 寿命、3/4 寿命、寿命终点测试，测试纯水及炭棒出水 PH 值，4000L 寿命末端 pH 提升值≥0.5，炭棒在过流和浸泡条件下的滤后水口感无明显异常		GBT2828 S-1	1	4000L:0.65	ok

8	包装检查	纸箱无破损，胶带封箱完好，出货标示完整清晰	GBT2828 II 级	50	无破损	ok
检验结论		合格				
备注		1.测试环境：温度：24 ℃ 湿度：48 % 2.测试样本超过 5 个时，填写 5 个数据，记录数据时选择偏高离标准最远的数据进行记录				

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

项目	卫生要求	结果
浑浊度	增加量≤0.2NTU	0.12
臭和味	浸泡后水无异臭、异味	无
肉眼可见物	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	无
PH	改变量≤0.5	1.79
溶解性总固体	/	20
耗氧量（以 02 计）	增加量≤1 mg/L	0.46
砷	增加量≤0.001 mg/L	ND
铬	增加量≤0.005 mg/L	ND
铝	增加量≤0.02 mg/L	ND
铅	增加量≤0.001 mg/L	ND
汞	增加量≤0.0001 mg/L	ND
铁	增加量≤0.06 mg/L	ND
锰	增加量≤0.02 mg/L	ND
铜	增加量≤0.2 mg/L	ND
锌	增加量≤0.2 mg/L	ND

检验员：崔晓云　　审核： 柴善银　　批准：冯敏

YJ-QR-05/A1