

Table 2. Descriptive statistics for each level of region in the mat.

Region	Frequency	Diameter mean (nm)	Diameter standard deviation	Percent (%)	Cumulative frequency	Cumulative percent (%)
CA	1381	210	74.4	16.73	1381	16.73
CB	1371	210	95.6	16.61	2752	33.34
NA	1378	209	74.7	16.69	4130	50.04
NB	1378	209	77.4	16.69	5508	66.73
SA	1367	232	83.2	16.56	6875	83.29
SB	1379	285	133	16.71	8254	100.00