



lundi 5 septembre 2022

ISPLEN® PP 060 G1M

REPSOL - Homopolymère polypropylène

Unités Anglais ▼

Actions

Légende ([Ouvrir](#))

Informations générales

Description du produit

ISPLEN® PP 060 G1M est un homopolymère de polypropylène avec une fluidité moyenne-basse destiné aux applications de moulage par injection qui nécessitent une résistance aux chocs équilibrée avec la rigidité typique d'un homopolymère.

ISPLEN® PP 060 G1M est facile à traiter avec des machines de moulage par injection standard dans une large plage de températures en fonction de l'épaisseur de la paroi, de la forme de la pièce et d'autres paramètres de conception. Les articles fabriqués avec ce grade ont une excellente résistance chimique, sont faciles à décorer et peuvent accepter différents systèmes de coloration.

APPLICATIONS TYPIQUES

ISPLEN® PP 060 G1M est utilisé pour le moulage par injection de biens de consommation tels que :

- Bouchons, couvercles et fermetures.
- Composants pour pulvérisateurs.
- Glacières.
- Emballage rigide.

Plage de température de fusion recommandée de 190 à 250°C. Les conditions de traitement doivent être optimisées pour chaque ligne de production.

Généralités

État du matériau	• Commercial : actif	
Disponibilité	• Amérique du Nord	• L'Europe
Caractéristiques	• Bonne colorabilité	• Contact alimentaire, conforme
	• Bonne résistance chimique	• Fluidité moyenne
Applications	• Bouchons	• Dispositifs de fermeture
	• Couvercles	• Emballage rigide
Classification d'agences	• Contact alimentaire de l'UE	
Process/Méthode de transformation	• Moulage par injection	

Propriétés ASTM et ISO ¹

Physique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Densité	0,905	g/cm³	ISO 1183
Indice de fluidité à chaud en masse (MFR) (230°C/2,16 kg)	8,0	g/10 min	ISO 1133
Mécanique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Module de flexion	218000	psi	ISO 178
Choc	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Essai de résilience Charpy avec entaille (73°F)	1,9	pi·lb/po²	ISO 179
Dureté	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Dureté Shore (Shore D)	68		ISO 868
Thermique	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Température de fléchissement sous charge (66 psi, non-recuit)	180	°C	ISO 75-2/B

Informations de traitement

Injection	Valeur nominale	Unité
Température de traitement (fusion)	374 à 482	°C

Remarques

¹ Propriétés typiques : elles ne doivent pas être interprétées comme des spécifications.



UL LLC ©2022. Tous droits réservés.

Les informations présentées sur cette fiche technique ont été obtenues par UL Prospector du producteur du matériau. UL Prospector met tout en œuvre pour garantir l'exactitude de ces données. Cependant, UL Prospector décline toute responsabilité pour les valeurs des données et recommande fortement de valider les différentes données auprès du fournisseur de matériau lors de la sélection finale du matériau.

www.ulprospector.com