(Gemstone identification technique)

อัญมณีสีแดง (Red Stone) Part II




อัญมณีแดง หรือ Red stone มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด มีลักษณะที่คล้ายกัน เราจะแยก ยังไง ?




(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 5</u> ดูลักษณะภาพทางแสงของอัญมณี โดยใช้โพลาริสโคป (Polariscope)

1. Natural Ruby / Synthetic Ruby เป็นพลอยหักเหคู่แกนเดี่ยว (Uniaxial) จะ เห็นภาพการแทรกสอด (Interference Figure) เป็นแบบกากบาท (Cross)






2. Natural Rhodolite Garnet, Natural Spessartite Garnet เป็นพลอยหักเห เดี่ยว จะเห็นพลอยมืดตลอดเมื่อหมุนพลอย 360 องศา แต่บางครั้งการหักเหสองแนว ผิดปกติ มีลักษณะเป็นแถบเหมือนงูเลื้อย (Snake-like bands)



3. Natural Spinel เป็นพลอยหักเหเดี่ยว จะเห็น พลอยมืดตลอดเมื่อหมุนพลอย 360 องศา








(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 6</u> ดูค่าดัชนีหักเห (Refractive Index) ของพลอย โดยใช้ รีแฟรกโตมิเตอร์ (Refractometer)

1. Natural Ruby / Synthetic Ruby



Ri = 1.762 - 1.772 โดยค่าที่อ่านได้มี 2 ค่าเดียวเมื่อหมุน แผ่นโพลารอยด์

2. Natural Rhodolite Garnet



Ri = 1.740 ถึง 1.770 โดยค่าที่อ่านได้มีค่าเดียว เท่านั้น

3. Natural Spessartite Garnet



Ri = 1.790 ถึง 1.820 หรือ Over The Limit โดยค่าที่อ่านได้มีค่าเดียวเท่านั้น



4. Natural Spinel




Ri = 1.710 ถึง 1.725 โดยค่าที่อ่านได้มีค่าเดียวเท่านั้น



(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 7</u> ดูการเรื่องแสง (Fluorescence)ของพลอย โดยใช้ เครื่องกำเนิดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV-Lamp)

อัญมณี	SWUV (คลื่นสั้น)	LWUV (คลื่นยาว)
สปิเนล	สีแดง	สีแดง
ทับทิม ธรรมชาติ/สังเคราะห์	สีแดง	สีแดง
โกเมน (โรโดไลท์/สเปสซาไทต์)	เฉื่อย	เฉื่อย





(Gemstone identification technique)

<u>วิธีที่ 8</u> ดูค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity) ของพลอย โดยใช้ เครื่องชั่งหา ความถ่วงจำเพาะ (Hydrostatic Weighting Balance)

ค่าความถ่วงจำเพาะ หมายถึง น้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับน้ำหนักของน้ำในปริมาตรที่เท่ากัน ดังนั้น การคำนวณหาค่าความถ่วง จำเพาะ จะใช้หลักของอคีมีดิส คือ การหาน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับอัญมณี จะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยอัญมณี

ชนิดอัญมณี	ค่าความถ่วงจำเพาะ
สปิเนล	3.58 ถึง 3.61
โกเมน (โรโดไลท์)	3.70 ถึง 3.80
ทับทิม	3.80 ถึง 4.05
ทับทิม (สังเคราะห์)	3.80 ถึง 4.05
โกเมน (สเปสซาไทต์)	4.10 ถึง 4.20

