Gemstone Information/ข้อมูลอัญมณี

| | Unakite | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Group | - | | |
| /ตระกูล : | | | |
| Species | Unakite | ยูนาไคต์ | |
| /ประเภท : | | | |
| Variety | | | |
| /ชนิด : | | | |
| Physical Properties Unakite /คุณสมบัติทางกายภาพ | | | |
| Chemical Formula | Mixture of minerals granite , | ผสมกันระหว่าง ออรโทเคลส เฟลดสปาร์ | |
| /สูตรเคมี | orthoclase feldspar, epidote and | เอพิโดต และควอตซ์ | |
| | quartz | | |
| Color | Pink orthoclase feldspar, | สีชมพูข <mark>องแร่ ออรโทเคลส เ</mark> ฟลดสปาร์ | |
| <i>/</i> রী | green epidote and | สีเขียวของแอพิโ <mark>ดต และไม่มี</mark> ของควอตซ์ | |
| | clear quartz | | |
| Transparency | Opaque | พื้นแสง | |
| /ความโปร่งใส | X | 22 | |
| Luster | Greasy, Waxy | วาวแบบฉาบน้ำมัน วาวแบบขี้ผึ้ง | |
| /ความวาว | | | |
| Mohs Hardness | 6 - 7 | 6-7 | |
| /ความแข็ง | | | |
| Specific Gravity | 3.00 | 3.00 | |
| /ความถ่วงจำเพาะ | | | |
| Crystal System | None | ไม่มีระบบผลึก | |
| /ระบบผลึก | | | |
| Crystal Habit | Granular | มวลเมล็ด | |
| /รูปร่างผลึก | | Maria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l | |
| Cleavage Quality | None | ไม่มีแนวแตกเรียบ | |
| /คุณภาพรอยแยกแนวเรียบ | | | |
| Stability | Brittle | เปราะ | |
| /ความคงทน | | | |
| Toughness | - | - | |
| /ความเหนียว | | | |



Gemstone Information/ข้อมูลอัญมณี

| Fracture | Uneven | รอยแตกแบบไม่เรียบ |
|--|-----------------------------------|--|
| /รอยแตก | | |
| Optical Properties of Unakite /คุณสมบัติทางแสง | | |
| Refractive Index | 1.74 , 1.55 , 1.52 | 1.74 , 1.55 , 1.52 |
| /ค่าดัชนีหักเห | | |
| Birefringence /ใบรีฟริงเจนซ์ | None | ไม่มี |
| | A severate ACC | ผลึ๊กกลุ่ม |
| Optical Character /ลักษณะจักษุ | Aggregate: AGG | សតារាត្យូង |
| Pleochroism | Absent | ไม่พบ |
| /สีแฝด | | |
| Dispersion | None | ไม่มี |
| /ค่าการกระจายแสง | | |
| Ultraviolet fluorescence | SWUV: Inert | คลื่นสั้น : ไม่เรื่องแสง |
| /การเรื่องแสงภายใต้แสง อัลตร้าไวโอเลต | LWUV: Inert | คลื่นยาว : ไม่เรืองแสง |
| Absorption spectra | 420 and 432 bands | พบแถบการดูดกลื่นแสงที่ตำแหน่ง 420 และ 432 |
| /สเปคตรัมการดูดกลืนแสง | X | นาโนเมตร |
| Inclusion | A granitic rock composed of green | หินแกร <mark>นิตมีการรวมตัวกันขอ</mark> งเอพิโดต ควอตซ์ |
| /มลทินภายใน | epidote, clear quartz and pink | และออรโทเค <mark>ลส เฟลดสปาร์</mark> อยู่ด้วยกันในรูปแบบ |
| | orthoclase feldspar in a mottled | เป็นจุดสีต่าง ๆ อาจพบเส้นแร่สีดำได้ |
| | pattern may contain black veining | |
| Localities | South Africa, Switzerland, USA, | แอฟริกาใต้, สวิตเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา, |
| /แหล่งที่มา | Zimbabwe | ซิมบับเว |
| Other/ข้อมูลเพิ่มเติม | $\mathcal{X} \sqcup \mathcal{Y}$ | |
| ประโยชน์ | I X | \times |