

Parámetro	Valor Bajo	Valor Medio	Valor Alto	Efecto principal
Altura de capa	0.1mm	0.15mm	0.2mm	La calidad superficial y tiempo de impresión
Densidad de relleno	10%	20%	50%	Densidad mecánica de la pieza y consumo de material
Velocidad de impresión	30 mm/s	50 mm/s	70 mm/s	Tiempo total de impresión y precisión/adhesión
Top/Bottom Thickness	0.6 mm	0.9 mm	1.5 mm	Dirección de la resistencia mecánica
Walls thickness	0.8 mm	1.2 mm	1.7 mm	Resistencia estructural externa y acabado estético
Cooling	40%	90%	100%	En PLA, más ventilación mejora los detalles y evita deformaciones.
Temperatura de impresión	190 °C	200 °C	220 °C	Temperatura de la boquilla de impresión.
Peso	15g	18g	20g	
Tiempo	5 h 33 min	3 h 0 min	1 h 52 min	
	 5 hours 33 minutes  15g · 1.85m	 3 hours 0 minutes  18g · 2.33m	 1 hour 52 minutes  20g · 2.52m	